

Ficha técnica BBTL

COMPOSICIÓN BASE:

Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
Material Barrera

DIMENSIONES:

Anchura:	1200 o 1600 mm o según pedido (± 5 mm)
Longitud:	75 m o según pedido (-1 + 2m)

PRESENTACIÓN:

En rollos bobinados sobre mandril de cartón y protegidos por bolsa de plástico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Resistencia longitudinal:	9 – 10 MPa
Elongación longitudinal:	60 – 150 %
Resistencia transversal:	9 – 10 MPa
Elongación transversal:	80 – 150 %
Resistencia punción:	5 – 7 MPa
Elongación punción:	22 – 32 mm
Creep:	Hasta un 25% de pérdida de aire
Dimensión en las burbujas:	
Altura:	11,2 mm
Diámetro:	25,4 mm
Nº de Burbujas:	1600 m ²

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES:

Transparente
Reciclable (grupo 04)
Termoplástico (TP)
Excelente resistencia al agua.
Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos

Proteger el material de la luz solar continuada y de la intemperie

Ficha técnica BBTL

COMPOSITION:

Low Density Polyethylene.
Barrier material

DIMENSIONS:

Width:	1200 or 1600mm or as per order (±5mm)
Length:	75 m or as per order (-1 + 2m)

PRESENTATION:

In rolls winding with cardboard core and protected by plastic bag.

PHYSICAL PROPERTIES:

Tensile strength (MD):	9 – 10 MPa
Elongation (MD):	60 – 150 %
Tensile strength (TD):	9 – 10 MPa
Elongation (TD):	80 – 150 %
Puncture:	5 – 7 MPa
Puncture elongation :	22 – 32 mm
Creep:	Less than 25%
Bubbles size:	
Height:	11,2 mm
Diameter:	25,4 mm
# of bubbles:	1600 m ²

MAIN PROPERTIES:

Transparent
Recyclable (code 04)
Thermoplastic (TP)
Excellent resistance to water.
Resistance to solvents except chlorinated and aliphatic hydrocarbons

Protect the material from continuous sunlight and from the outdoors

Ficha técnica BBTL

COMPOSIÇÃO:

Polietileno de Baixa Densidade (LDPE)
Material Barreira

DIMENSÕES

Largura:	1200 or 1600mm o s/pedido (±5mm)
Comprimento:	75 m o s/ pedido (-1 + 2m)

APRESENTAÇÃO:

Em rolos bobinados sobre um mandril de cartão e protegidos por un saco de plástico.

CARACTERISTICAS FISICAS:

Resistencia Longitudinal:	9 – 10 MPa
Alongamento Longitudinal:	60 – 150 %
Resistencia Transversal:	9 – 10 MPa
Alongamento Transversal:	80 – 150 %
Resistencia à perfuração:	5 – 7 MPa
Alongamento perfuração:	22 – 32 mm
Creep:	Less than 25%
Dimensão da bolha:	
Altura:	11,2 mm
Diâmetro:	25,4 mm
Nº de bolhas:	1600 m ²

CARACTERISTICAS MÁIS IMPORTANTES:

Transparente
Reciclavel (grupo 04)
Termoplástico (TP)
Excelente Resistencia à água
Boa resistencia aos dissolventes excepto hidrocarbonos clorados e alifáticos

Proteger da luz solar e das intempéries.