

TEGERA® 846

Guantes desechables, 0,19 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, azul, aptos para la manipulación de productos alimenticios, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

PROPIEDADES

Extra flexible, duradero, buen ajuste

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes desechables y de protección química

CATEGORÍA Cat. III

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAL Nitrilo

GROSOR 0,19 mm

INTERIOR Sin polvo

ESTILO DEL PUÑO Bordes enrollados

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm

COLOR Azul

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 50/500

UNIDADES POR BOLSA 50

BOLSAS POR CAJA 10

AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa



TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
6	846-6	7392626073982
7	846-7	7392626074002
8	846-8	7392626074026
9	846-9	7392626074040
10	846-10	7392626073920
11	846-11	7392626073944
12	846-12	7392626073968

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA® 846

CARACTERÍSTICAS

Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROTECCIÓN PRIMARIA

Evita el riesgo de: riesgo de infección, lesiones por corrosión, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo microbiológico, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en el sector pesquero, limpieza, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas, trabajos en hoteles y restaurantes, servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Food processing, service

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

2(4)



CE 0120 Cat. III



EN 388:2003
1001



EN 374-2



EN 374-3



IEC 61340-5-1

R: $2.2 \times 10^7 \Omega$ - $2.4 \times 10^7 \Omega$



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2017-01-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 846

EXAMEN DE TIPO EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 374-3. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EN 388:2003 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Propiedad	Nivel alcanzado	(Rendimiento máximo)
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	1	(4)
B) Resistencia a los cortes (índice)	0	(5)
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	0	(4)
D) Resistencia a la punción (Newton)	1	(4)

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).

Nivel de protección	1	2	3	4	5
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	100	500	2000	8000	
B) Resistencia a los cortes (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistencia a la punción (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos - Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración

EN 374-3:2003 Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos - Parte 3: Determinación de la

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 1001 EN 374-2 EN 374-3

IEC 61340-5-1 R: 2.2x10⁷ Ω - 2.4x10⁷ Ω



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA® 846

resistencia a la permeación química

Los niveles de permeación se basan en los tiempos de penetración siguientes

Nivel de permeación	1	2	3	4	5	6
Tiempos de penetración mínimos (min)	10	30	60	120	240	480

Definición del tiempo de penetración a través de la palma del guante (1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

K: Hidróxido de sodio al 40% (número CAS 1310-73-2) - Nivel de permeación 6

Apto para el contacto con productos alimentarios



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 1001 EN 374-2 EN 374-3

IEC 61340-5-1 R: $2.2 \times 10^7 \Omega$ - $2.4 \times 10^7 \Omega$

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2017-01-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com