

# DIAMANTE LINK S3



## FICHA TÉCNICA

Modelo:	DIAMANTE LINK S3 247
Norma:	EN ISO 20345:2012
Certificación:	S3+Ci+Hi+SRC
Tallas de fabricación:	34 a 48 Continental
Puntera:	Plástica
Plantilla:	Antiperforación Textil
Suela:	CES Inyectada PU/PU
Color:	Negro
Tipo calzado:	Zapato
Diseño:	Tipo A
Uso:	Calzado de seguridad.
Zona Talón:	Cerrada
Sistema de cierre:	Cordones
Resistencia eléctrica:	Antiestática

### SUELA INYECTADA PU BIDENSIDAD

Suela CES ligera, flexible, de doble densidad inyectada directamente al corte de PU/PU. Alto coeficiente de antideslizamiento y absorción de energía en el talón.

### CALZADO METAL FREE

Con puntera plástica resistente a impactos de 200 julios. Súper ligera. No conductora de la electricidad. Ergonómica. Con "Memoria elástica" recupera tras un impacto y planta antiperforación textil, ligera, flexible, aislante térmico. Cubre el 100% de la superficie.

### PIEL FLOR NATURAL HIDROFUGADA

Piel flor natural primera selección de gran calidad y espesor. Hidrofugada muy transpirable y resistente al desgarro con gran capacidad de adaptación al pie.

### FORRO TRANSPIRABLE

Forro textil foamizado altamente transpirable y muy absorbente de la humedad. Gran resistencia a la abrasión y al desgarro. De tacto suave y muy comfortable.

### 1º ESTUDIO FUNCIONAL EN CONFORT Y ERGONOMÍA

Calzado "saludable" avalado por el informe I-13070356. Homogeneización en la distribución de las cargas, mayor absorción de energía en el talón, mayor aislamiento térmico. **Solicitar + Información.**



# DIAMANTE LINK S3

## Diamante Link S3 Negro

### Zapato Tipo A. Clase I. Categoría II. Marcado S3+CI+HI+SRC

Zapato de seguridad de cordones, puntera plástica "Fiberplast" y plantilla antiperforación textil. Extremadamente ligero. Con horma ergonómica.

Categoría S3+CI+HI+SRC según UNE-EN ISO20345:2012.

Calzado Antiestático.

SUELA CES INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE DE POLIURETANO doble densidad muy ligera y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos. Resistente a la abrasión. Horma extra-ancha.

Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el tacón.

Corte de piel flor natural hidrofugada de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarr) con alta resistencia al desgarr y gran capacidad de transpiración.

Collarín almohadillado para evitar rozaduras de los tobillos. Por su diseño permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras en tobillos y talón.

Forro trasero textil foamizado muy absorbente de la humedad, transpirable y confortable. Con altísima resistencia al desgarr y a la abrasión. Forro de pala textil. Muy absorbente y resistente a la abrasión

Cierre mediante cordones. Lengüeta almohadillada con fuelle.

Plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática.

Calzado "Saludable". La calzado desarrollado para aportar al usuario el más alto grado de Confort y Ergonomía. Mayor ligereza, flexibilidad y confort, aumento del aislamiento térmico, reducción considerable de las cargas plantares, mejor distribución de las presiones. Todos los datos reflejados en el 1º ESTUDIO FUNCIONAL DEL CALZADO en confort y ergonomía emitido por INESCOP informe I-13070356.



## DIAMANTE LINK S3

### SUELA

De doble densidad de PU+PU . Dos capas componen la suela. Una de PU expandido que se encuentra en la parte más cercana al pie que permite una mejor distribución de las cargas plantares y mejor absorción de energía, disminuyendo la sensación de fatiga, el riesgo de microlesiones articulares y la sobrecarga muscular. La otra capa es de Poliuretano compacto, ambas unidas a la piel mediante inyección directa, lo que forma una sola pieza la suela y el corte. Piso muy resistente a la abrasión, muy flexible, ligero y extremadamente antideslizante. Posee un alto coeficiente de antideslizamiento gracias al diseño de la suela en forma de "ventosas". Marcado SRC.

Resistente a grasas aceites e hidrocarburos. Aislante térmico frío - calor. Antiestático. Con absorción de energía en el tacón y sistema SHOCK- ABSORBER y suela con resaltes, para mejor agarre. Piso resistente a la perforación (P) gracias a la planta antiperforación textil.

Por el diseño del dibujo de la suela, permite una evacuación efectiva en casos de agua excesiva o barro, para evitar que se acumule en la suela y produzca riesgos de resbalamiento. Además dificulta la acumulación de piedras o pequeñas partículas que puedan mermar el agarre y el confort.

Prueba	Exigencia Norma	Resultado <b>PANTER</b>
Relieve con espesor:	7 mm mínimo	<b>8,2 mm</b>
Area con relieve:	≥0,45 L Planta - ≥0,25 L tacón	<b>&gt; 45 Planta y &gt;25 tacón</b>
Resistencia a la hidrólisis:	150000 ciclos a -5°C/6 mm máximo	<b>0 mm tras 150000 ciclos</b>
Resistencia a los hidrocarburos:(FO)	12% máx aumento de volumen	<b>0,6 %</b>
Resistencia a perforación suela: (P)	A 1100 N no perfora ni separa capas	<b>Sin perforación ni separación de capas</b>
Resistencia al paso de corriente:(A)	Entre 0.1 y 1.000 MΩ**	<b>Seco:818 Húmedo:14,75</b>
Aislamiento frente al calor: (HI)	Aumento 22 °C máx. Sin daño	<b>Aumento 13,5°C s/daño</b>
Aislamiento frente al frío: (CI)	10 °C máximo	<b>3,5 °C</b>
Absorción de energía en tacón: (E)	20 Julios mínimo	<b>31.9 J.</b>
Resistencia a la flexión:	Aumento≤4mm a 30 kciclos	<b>0,5 mm sin grietas</b>
Altura del relieve de la suela:	2.5 mm. Mínimo	<b>3.3 mm.</b>
Resistencia a la abrasión:	Densidad>0.9gr./cm <sup>3</sup> 150 mm <sup>3</sup> .máx	<b>Densidad 1.15 g/cm<sup>3</sup> 38 mm<sup>3</sup></b>
Resistencia al resbalamiento:*(SRC)	Baldosa agua/detergente	
*Coeficiente de rozamiento.	Tacón: 0.28 mín.	<b>0.44</b>
	Plano: 0.32 mín.	<b>0.47</b>
	Superficie acero/glicerina	
	Tacón: 0.13 mín.	<b>0.15</b>
	Plano: 0.18 mín.	<b>0.18</b>





## DIAMANTE LINK S3

### EMPEINE

Resultado **PANTER** en los Ensayos realizados según EN ISO 20345.

**Empeine de piel transpirable y con tratamiento de hidrofugación que repele el agua. Fuelle que evita la entrada de suciedad y elementos externos al interior del pie.**

Calibre de la piel 2 a 2,2 mm de espesor, muy gruesa, gran resistencia al desgarro y a la tracción. Es transpirable y está hidrofugada para repeler líquidos.

Durante el proceso de curtición de la piel no se utilizan materiales que puedan ser nocivos para la salud o el medio ambiente tal y como marcan las Directivas 2002/45/CE y 2002/61/CE.

Prueba	Exigencia	Resultado MEDIA
Resistencia al desgarro de la piel:	≥120 N.	190 N.
Permeabilidad al vapor de Agua:	>0,8 (mg/cm <sup>2</sup> h)	4.1 mg./cm <sup>2</sup> h
Coefficiente al vapor de agua:(WRU)	>15 (mg./cm <sup>2</sup> )	39.1 mg./cm <sup>2</sup>
Contenido en Cromo VI:	≤3 mg./Kg	<3 mg./Kg
Penetración de agua:	≤0,2 g	0 gr.
Absorción de agua:	≤30 %	2 %
P. H.	≥3.2	3,30

Prueba	Exigencia	Resultado
Altura del corte:	117 mm. Máx	87 mm.
Resistencia Unión Corte-Piso:	≥ 4 N.	4,6 N.

### PUNTERA

**Puntera plástica Fiberplast.**

Puntera plástica Fiberplast. Máxima Certificación (UNE EN-ISO 20345). Resistente a impactos de 200 J.

Ligera, amagnética, no acumula calor, ergonómica.

Puntera extra-ancha para mayor comodidad permite una óptima flexión con toda la protección. Más ligera y comfortable.

Prueba	Exigencia	Resultado
Longitud Interna:	39 mm. mín	45 mm.
Resistencia al impacto:	14.5 mm. mín	15 mm.
Resistencia a la compresión:	14.5 mm. Mín	15 mm.
<b>Resistencia Térmica y Química: (Comportamiento de topes no metálicos)</b>		
21 mm mín. sin grietas o rotura		
TRATAMIENTO TÉRMICO (Impacto 200 J.)	<b>Calor:</b>	23 mm.
	<b>Frío:</b>	23,5 mm.
TRATAMIENTO QUÍMICO (Impacto 200 J.)	<b>Ácido Sulfúrico:</b>	23,5 mm.
	<b>Hidróxido Sódico:</b>	23,5 mm.
	<b>Isooctano</b>	23,5 mm.

### PLANTILLA

**Plantilla completa, extraíble e intercambiable para mayor higiene y comodidad.**

Con tratamiento Antibacterias y Antihongos que evita la proliferación de estos microorganismos que generan infecciones y mal olor. Con propiedades Antiestáticas.

Composición: Espuma de latex recubierta de tejido muy absorbente de la humedad, mantiene el pie fresco y seco. De 3,5 mm. De espesor actúa creando una amortiguación adicional a la de la suela repartiendo la carga en toda la superficie de la planta del pie.

Con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática.

Prueba	Resultado
Densidad:	0.3 gr./lt
Resistencia a la abrasión:	25600 ciclos en seco y 12800 en húmedo sin rotura.
Resistencia al paso de corriente:	INFERIOR A 1000 MΩ Tanto en seco como en húmedo



## DIAMANTE LINK S3

### PALMILLA

Resultado **PANTER** en los Ensayos realizados según EN ISO 20345.

**Palmilla compuesta por tejido sobre tela sin tejer. Especial antiestática.**

La palmilla actúa como soporte de la suela y como elemento de absorción del sudor del pie. Es antiestática y muy absorbente de la humedad. Además actúa como planta antiperforación.

Prueba	Exigencia	Resultado
Espesor:	2 mm. Mínimo	3.7 mm.
Absorción en 8 horas:	70 mg/cm <sup>2</sup> mínimo	93 mg/cm <sup>2</sup>
Eliminación en 16 horas:	80 % mínimo	102 %
Resistencia a la abrasión:	400 frotos sin daño	Sin daño
Resistencia a la flexión:	10 <sup>6</sup> ciclos de flexión Sin daño	Sin daño

### PLANTA ANTIPERFORACIÓN

**Plantilla antiperforación NO METÁLICA**

Palmilla textil compuesta por tejido multicapa que actúa como planta antiperforación.

Óptima protección contra riesgos de perforación o punción de la suela. Permite una total flexión, protege el 100% de la superficie de la suela y es amagnética y no acumula calor.

Certificada. Óptima protección contra riesgos de perforación o punción de la suela con penetración 0 mm.

COMPORTAMIENTO DE PLANTAS ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICAS.  
RESISTENCIA TÉRMICA Y QUÍMICA.  
Ensayo realizado según UNE-EN 12568/1998

TRATAMIENTO PLANTA antiperf.	Exigencia	Resultado
TÉRMICO:	1100 N mínimo	
Calor		1401 N
Frío		1601 N
QUÍMICO:	1100 N mínimo	
Ácido Sulfúrico:		1242 N
Hidróxido Sódico		1214 N
Isooctano		1659 N

### FORRO DE PALA

**Textil muy absorbente y resistente al desgaste por abrasión.**

Forro textil que absorbe la humedad muy resistente. Tratado para evitar que se produzcan infecciones por bacterias o microorganismos.

Prueba	Exigencia	Resultado
Resistencia al desgarrar textil:	15 N. Mínimo	82 N
Coficiente Vapor de agua:	20 mg/cm <sup>2</sup> mín	152,3 mg/cm <sup>2</sup>
Permeabilidad Vapor de agua:	2 mg./cm <sup>2</sup> h) mín	19 mg/(cm <sup>2</sup> h)

### FORRO TRASERO

Forro trasero textil foamizado con contrafuerte preformado. Forro textil foamizado que absorbe la humedad y aumenta el confort del usuario. Tratado para evitar que se produzcan infecciones por bacterias o microorganismos.

Contrafuerte de protección al talón de Poliéster 100 % aprestado recubierto de Acetato de Polivinilo.

Facilita la adaptación del usuario al calzado evitando rozaduras, facilita el calce-descalce y actúa como elemento de protección del talón.

Prueba	Exigencia	Resultado
Resistencia al desgarrar textil:	15 N. Mínimo	52 N
Coficiente Vapor de agua:	20 mg/cm <sup>2</sup> mín	125,6 mg/cm <sup>2</sup>
Permeabilidad Vapor de agua:	2 mg./cm <sup>2</sup> h) mín	15,7mg/(cm <sup>2</sup> h)