

	DATENBLATT								
Flächengewicht	90	100	120	160	200	250	g/qm	NF EN ISO 536	
Dicke	95	105	126	168	200	250	µm	NF EN ISO 534	
Volumen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	cm3/g	NF EN ISO 534	
Weisse	143	143	143	143	143	143	CIE	NF ISO 11475	
Bekk Glätte	110	110	110	110	110	110	s	NF ISO 5627	
Absolute Feuchte	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	%H2O	NF EN ISO 20287	
Relative Feuchte	30	30	30	30	30	30	%	Stechhygrometer	
Opazität	95	97	98	99	> 99	> 99	%	NF ISO 2471	
Durchsicht Kajaani	100	100	100	100	100	-		Index	
Alterungsbeständigkeit	DIN 6738 CL 24-85								
Zertifikate, Papier	FSC, BLUE ANGEL, ECOLABEL, ColorLok								
Zertifikate, Werk	ISO 9001 & ISO 14001								

Unverbindliche Angaben
Überarbeitet am 03/04/2020