



DCP COATED	DATENBLATT					
Flächengewicht	135	170	200	250	g/qm	NF EN ISO 536
Dicke	95	124	148	185	µm	NF EN ISO 534
Volumen	0,70	0,73	0,74	0,74	cm3/g	NF EN ISO 534
Weisse	130	130	130	130	CIE	NF ISO 11475
	98	98	98	98	ISO	ISO 2470-2
Bekk Glätte	1700	1200	900	800	s	NF ISO 5627
Relative Feuchte	50	50	50	50	%	Stechhygrometer
Opazität	95	97	98	98,5	%	NF ISO 2471
Alterungsbeständigkeit	ISO 9706					
Zertifikate, Papier	FSC, Ecolabel					
Zertifikate, Werk	ISO 9001 & 14001					

! Nicht für den Farbtintenstrahldruck geeignet !