

Moderationskarten 130g - Recycling

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Soll</u>	<u>Min</u>	<u>Max</u>
Flächengewicht	g/qm	130	125	135
Dicke	µm	165	160	170
abs. Feuchte	%	7	5,5	8,5
Glätte (Bekk)	s	17,5	15	19
Cobb (60)	g/qm	<40		
Feuchte	%	7		
Faserstoffe	100% Sekundärfaserstoffe			
Zertifikat	Blauer Engel			
Lieferbare Formen	Rechtecke, Kreise, Ovale, Waben, Königswaben, Rhomben			
Lieferbare Farben	weiß, gelb, orange, rot, grün, blau			

Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten.
Produkt-, Farb- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.
Durch den Einsatz von Sekundärfaserstoffen sind Abweichungen in Farbe, Oberfläche und Reinheit möglich.