

Materialdatenblatt

Magnetschilder

Obermaterial

Materialbeschreibung	Papier mit mattem Inkjet-Coating kaschiert auf eine Magnetschicht		
Geräteeignung	Inkjet		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	400 ±20
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m ²	1075 ±60

Verbund

Anwendungstemperatur	0°C bis 80°C
Optimale Lagerbedingungen	23°C bei 50% r. L.

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.