

## Materialdatenblatt

Transparente Etiketten

### Obermaterial

Materialbeschreibung	Transparente Polyesterfolie		
Geräteeignung:	Laser		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	42 - 46
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	50 - 60

### Klebstoff

Beschreibung:	Permanenter Acrylatklebstoff auf Wasserbasis
---------------	--

### Trägermaterial

Materialbeschreibung:	Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier.
-----------------------	---

### Verbund

Dicke	DIN EN ISO 534	µm	163 - 181
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	160 - 186
Anwendungstemperatur	-20 bis 80°C		
Minimale Aufbringtemperatur:	0°C		
Optimale Lagerbedingungen	23°C/ 50% relative Luftfeuchte		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.