




# KT 55 F20

**Thermopapier,  
Standard Qualität**

- Standard Sensitivität
- 7 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung

<b>Anwendung</b>	Kassenrollen (POS), Faxpapier		
<b>Papiertechnische Eigenschaften</b>	Wert		Testmethode
Flächengewicht	55 g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>		ISO 536
Dicke	60 ± 5 µm		ISO 534
Glätte (Bekk, Strichseite)	≥ 350 s		ISO 5627
Weisse (Strichseite)	≥ 85 %		ISO 2470
Bruchwiderstand	längs	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2
<b>Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse</b>	optische Dichte vor Alterung	optische Dichte nach Alterung	Bedingungen
Trockenwärme	1,25	≥ 1,20	24h / 50°C
Feuchtwärme	1,25	≥ 1,20	24h / 40°C 80% r.F.
Licht	1,25	≥ 1,20	24h / 16.000 lux

**Statische Sensitivität**



Änderungen vorbehalten

**Dynamische Sensitivität**

