



## Moderationspapier 80g - Recycling

Artikel-Nr.: M402 – Wandpapier

| Eigenschaften           | Einheit                                                            | Wert                  | Min | Max |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Flächengewicht          | g/qm                                                               | 80 (min 77 – max. 83) |     |     |
| Bruchkraft längs        | N/15mm                                                             | ≥ 56,5                |     |     |
| Bruchkraft quer         | N/15mm                                                             | ≥ 23,5                |     |     |
| Reißlänge längs         | mtr.                                                               | ≥ 4800                |     |     |
| Reißlänge quer          | mtr.                                                               | ≥ 2000                |     |     |
| Reißlänge mittl         | mtr.                                                               | ≥ 3400                |     |     |
| Berstdruck rel          | kg/qcm                                                             | ≥ 1,8                 |     |     |
| Farbausblut 10 min-Test |                                                                    | 5 - 5                 |     |     |
| Farbausblut 4h-Tesst    |                                                                    | 5 - 5                 |     |     |
| Faserstoffe             | 100% Sekundärfaserstoffe (= 100% Recycling)                        |                       |     |     |
| Zertifikat              | Blauer Engel                                                       |                       |     |     |
| Farbe                   | braun Recycling mit feiner Linienmaßerung für gerade Schriftbilder |                       |     |     |
| Abmessungen             | 118cm x 140cm - 50 Bogen pro Pack                                  |                       |     |     |

Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten.  
Produkt-, Farb- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.  
Durch den Einsatz von Sekundärfaserstoffen sind Abweichungen in Farbe, Oberfläche und Reinheit möglich.