

<b>DATEN BLATT</b>			
<b>QUALITÄT :</b>	<b>Trophée Farbe</b>		
Zertificat	FSC-C002321		
<b>pH neutrale Umgebung</b>	neutral		
<b>Flächengewicht</b>	80	g/m <sup>2</sup>	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	109	microns	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	1,36	cm <sup>3</sup> /g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Glätte Bendsen</b>	185	ml/min	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	4,50	%H <sub>2</sub> O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	30	% H <sub>2</sub> O in der Luft	sabre
<b>Älterungs-beständigkeit</b>	ISO 9706		NF EN ISO 9706

<b>DATEN BLATT</b>			
<b>QUALITÄT :</b>	<b>Trophée Farbe</b>		
Zertificat	<b>FSC-C002321</b>		
<b>pH neutrale Umgebung</b>	neutral		
<b>Flächengewicht</b>	120	g/m <sup>2</sup>	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	158	microns	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	1,32	cm <sup>3</sup> /g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Glätte Bendtsen</b>	185	ml/min	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	5,00	%H <sub>2</sub> O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	38	% H <sub>2</sub> O in der Luft	sabre
<b>Älterungs-beständigkeit</b>	ISO 9706		NF EN ISO 9706

<b>DATEN BLATT</b>			
<b>QUALITÄT :</b>	<b>Trophée Farbe</b>		
Zertificat	FSC-C002321		
<b>pH neutrale Umgebung</b>	neutral		
<b>Flächengewicht</b>	160	g/m <sup>2</sup>	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	205	microns	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	1,28	cm <sup>3</sup> /g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Glätte Bendtsen</b>	185	ml/min	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	5,00	%H <sub>2</sub> O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	38	% H <sub>2</sub> O in der Luft	sabre
<b>Älterungs-beständigkeit</b>	ISO 9706		NF EN ISO 9706

<b>DATEN BLATT</b>			
<b>QUALITÄT :</b>	<b>Trophée Farbe</b>		
Zertificat	<b>FSC-C002321</b>		
<b>pH neutrale Umgebung</b>	neutral		
<b>Flächengewicht</b>	210	g/m <sup>2</sup>	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	274	microns	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	1,30	cm <sup>3</sup> /g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Glätte Bendtsen</b>	185	ml/min	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	5,00	%H <sub>2</sub> O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	38	% H <sub>2</sub> O in der Luft	sabre
<b>Älterungs-beständigkeit</b>	ISO 9706		NF EN ISO 9706