


DuPont™

ProShield® BASIC

MODEL CHF5

Cat.III PROTECTION LEVEL




- Instructions for Use
- Gebrauchsanweisung
- Consignes d'utilisation
- Istruzioni per l'uso
- Instrucciones de uso
- Instruções de utilização
- Gebruiksinstructies
- Bruksanvisning
- Brugsanvisning

- Bruksanvisning
- Käyttöohje
- Instrukcja użytkowania
- Használati útmutató
- Návod k použití
- Инструкции за употреба
- Pokyny na použitie
- Navodila za uporabo

- Instrucțiuni de utilizare
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- Naudojimo instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Kasutusjuhised
- Kullanım Talimatları
- Οδηγίες χρήσης.

BODY MEASUREMENTS IN CM



Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height
S	84-92	162-170	L	100-108	174-182	XXL	116-124	186-194
M	92-100	168-176	XL	108-116	180-188	XXXL	124-132	192-200

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS

- ① Trademark. ② Overall manufacturer. ③ Model identification - Hooded protective coverall made of Polypropylene nonwoven fabric with cuff, ankle, facial and waist elastication. ④ CE marking - Coverall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation. Type-examination and quality assurance certificates were issued by SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identified by the EC Notified Body number 0120. ⑤ Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. ⑥ Protection against particulate radioactive contamination according to EN 1073-2:2002. ▲ EN 1073-2 Clause 4.2 requires puncture resistance of class 2. This garment meets class 1 only. ⑦ The overall is antistatically treated and offer electrostatic protection according to EN 1149-5:2008 combined with EN 1149-1:2006 when grounded properly. ⑧ Full-body protection "types" achieved by this overall defined by the European standards for Chemical Protective Clothing: Type 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Type 6: EN 13034:2005+A1:2009. ⑨ Wearer should read these instructions for use. ⑩ Sizing pictogram indicates body measurements (cm). Check your body measurements and select the correct size. ⑪ Date of manufacture. ⑫ Flammable material. Keep away from fire. ⑬ ⑭ Do not re-use. ⑮ Other certification(s) information independent of the CE-marking and the European notified body.

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE:



Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e.g. antistat will be washed off).



Do not iron.



Do not machine dry.



Do not dry clean.



Do not bleach.

PERFORMANCE OF PROSHIELD® BASIC FABRIC AND PROSHIELD® BASIC MODEL CHF5:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES	Test Method	EN Class*/Result
Abrasion resistance	EN 530 Method 2	1/6**
Puncture resistance	EN 863	1/6
Flex cracking resistance	EN ISO 7854/B	1/6
Tensile Strength (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapezoidal tear resistance (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Surface resistance	EN 1149-5:2008	$\leq 2.5 \times 10^9$ Ohm

* According to EN 14325:2004 **Visual ***MD=machine direction/XD=cross direction.

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS (EN ISO 6530)

Chemical	EN Class* Repellency	EN Class* Penetration
Sulphuric acid (30%)	3/3	2/3
Sodium hydroxide (10%)	1/3	2/3

* According to EN 14325:2004

WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method	Test result	EN class
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2)	Passed with taped cuffs, ankles, hood and zipper flap $L_{90\%} / 82(91\%) \leq 30\%$ $L_1 / 810 \leq 15\%$ *	N/A
Type 6: Low level spray test (EN 1749-4, Method A)	Passed	N/A
Protection factor according to EN 1073-2:2002	Passed with taped cuffs, ankles, hood and zipper flap > 5	1/3
Seam strength (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 means 91,1% $L_{90\%}$ values $\leq 30\%$ and 8/10 means 80% L_1 values $\leq 15\%$ ** According to EN 14325:2004

For further information, please contact your supplier or DuPont.

TYPICAL AREAS OF USE: This coverall is designed to protect workers from certain substances. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).

LIMITATIONS OF USE: Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those offered by this coverall. Stay away from flames or intensive heat. Material melts at about 170°C. Do not re-use this coverall. For enhanced protection in certain applications, taping of cuffs, ankles, hood and zipper flap may be considered. Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. The user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The resistance between the user and the earth shall be less than 10⁹ Ohm, e.g. by using adequate footwear/flooring, or use of a grounding cable. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be opened in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing is affected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. The antistatic treatment is only effective in a relative humidity of 55% or above and when properly earthed. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all nonconducting materials during normal use (including bending and movements). Further information on grounding can be provided by DuPont. The user shall perform a risk assessment based on which the user shall be the sole judge for the correct choice and combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long a coverall can be worn on a specific job with respect to its protective performance, wear comfort or heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of its coverall.

PREPARING FOR USE: In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE: The coveralls may be stored between 15 and 25 °C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont has performed tests on similar fabrics according to ASTM D572 with the conclusion that the coverall retains adequate physical strength over a period of 3 years. The antistatic performance may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application at time of use.

DISPOSAL: This coverall can be incinerated or buried in a controlled landfill. Disposal restrictions depend upon the contamination incurred during use and are subject to national or local legislation. For further information about the garment and its barrier performance, please contact your ProShield® supplier or visit: www.safespec.dupont.co.uk.

The content of this instruction sheet was last verified by the notified body SGS in September 2015.

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHRIFTUNG DER INNERNETIKETTEN

- ① Handelsmarke. ② Hersteller des Schutanzugs. ③ Modellbezeichnung - Schutanzug mit Kapuze aus Polypropylen-Vlies mit Gummizug am Arm-, Bein- und Gesichtabschlüssen und in der Taille. ④ CE-Kennzeichnung - Der Schutanzug entspricht den europäischen Richtlinien für persönliche Schutzkleidung, Kategorie III. Die Typ-Prüfung und das Qualitätssicherungszertifikat wurden von SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Großbritannien, Code der Benannten Stelle der EU 0120, ausgestellt. ⑤ Weist auf die Erfüllung der europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung hin. ⑥ Schutz vor radioaktiver Kontamination durch feste Partikel nach EN 1073-2:2002. ▲ Gemäß EN 1073-2 Ziffer 4.2 ist eine Durchstichfestigkeit der Klasse 2 erforderlich. Dieser Schutanzug wurde antistatisch behandelt und bietet bei ordnungsgemäßer Erdung Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach EN 1149-5:2008 und EN 1149-1:2006. ⑦ Ganzkörperschutztypen, die mit diesem Schutanzug nach den europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung erreicht wurden: Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Type 6: EN 13034:2005+A1:2009. ⑧ Träger werden aufgefordert, diese Gebrauchsanweisung zu lesen. ⑩ Das Größenpiktogramm zeigt verschiedene Körpermaße (in cm) an. Bitte wählen Sie die Ihren Körpermaßen entsprechende Größe aus. ⑪ Herstellungsdatum. ⑫ Entflammbarer Material. Von Feuer fernhalten. ⑬ ⑭ Nicht wiederverwenden. ⑮ Weitere Informationen zu Zertifizierungen unabhängig von der CE-Kennzeichnung und der benannten Einrichtung der EU.

BEDEUTUNG DER FÜNF PFLEGEPICTOGRAMME:



Nicht waschen. Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzeigenschaft (z.B. kann der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewährleistet werden).



Nicht bügeln.



Nicht im Wäschetrockner trocknen.



Nicht chemisch reinigen.



Nicht bleichen.

LEISTUNG DES PROSHIELD® BASIC-MATERIALS UND DES PROSHIELD® BASIC-MODELLS CHF5:

PHYSIKALISCHE MATERIALEIGENSCHAFTEN	Prüferverfahren	EN-Klasse*/Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	1/6**
Durchstichfestigkeit	EN 863	1/6

* Gemäß EN 14325:2004 **Visuell ***MD= in Längsrichtung/XD= in Querrichtung.

PHYSIKALISCHE MATERIALEIGENSCHAFTEN	Prüfverfahren	EN-Klasse* / Ergebnis
Biegerissfestigkeit	EN ISO 7054/8	1/6
Zugfestigkeit (MD/XD**)	EN ISO 13934-1	1/6
Weitereißfestigkeit (MD/XD**)	ISO 9073-4	1/6
Oberflächenwiderstand	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^9$ Ohm

* Gemäß EN 14325:2004 **Visuell *** MD= in Längsrichtung/XD= in Querrichtung.

MATERIALWIDERSTAND GEGEN DAS DURCHDRINGEN VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6530)	EN-Klasse* Abweisung	EN-Klasse* Durchdringung
Chemikali		
Schwefelsäure (30 %)	3/3	2/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	2/3

* Gemäß EN 14325:2004

GEPRÜFTE LEISTUNG DES GESAMTANZUGS	Testergebnis	EN-Klasse
Testmethode		
Typ 5: Test zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen kleiner Partikel (EN ISO 13982-2)	Bestanden mit abgeklebten Arm- und Beinabschlüssen, abgeklebter Kapuze und Reißverschlussabdeckung. $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{max} 8/10 \leq 15\%$	N/A
Typ 6: Spray-Test mit geringer Intensität (EN 17491-4, Methode A)	Bestanden	N/A
Schutzfaktor nach EN 1073-2:2002	>5	1/3
Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2)	>50 N	2/6**

* 82/90 bedeutet 91,1% L_{min} -Werte $\leq 30\%$, 8/10 bedeutet 80% L-Werte $\leq 15\%$ ** Gemäß EN 14325:2004

Bei Bedarf an weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an DuPont.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE: Dieser Schutanzug ist für den Schutz von Arbeitern vor bestimmten Stoffen ausgelegt. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie Spritzer und Sprühnebel mit geringer Intensität (Typ 6) getragen.

EINSETZEINSCHRÄNKUNGEN: Die Exposition gegenüber sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln und Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise Schutanzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und höheren Barriereneigenschaften als denen dieses Anzugs. Halten Sie Abstand zu Flammen und starker Hitze. Das Material schmilzt bei ca. 170 °C. Diesen Schutanzug nicht wiederverwenden. Um bei bestimmten Anwendungen bessere Schutzwirkung zu erzielen, kann ein Abkleben von Arm- und Beinabschlüssen, Kapuze sowie Reißverschlussabdeckung erforderlich werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den für Ihren Anwendungsbereich angemessenen Schutanzug ausgewählt haben. Der Anwender muss sicherstellen, dass Anzug und Träger ordnungsgemäß geerdet sind. Der Widerstand zwischen Träger und Boden muss weniger als 10⁹ Ohm betragen; dies lässt sich z. B. durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden Fußbodenbelag oder die Verwendung einer Erdungsableiter erreichen. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in entflammbarer oder explosionsgefährlicher Umgebung oder beim Umgang mit entflammabaren oder explosionsgefährlichen Substanzen geöffnet oder ausgesogen werden. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf in sauerstoffangereicherten Umgebungen nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs getragen werden. Die elektrostatische Ableitfähigkeit der Kleidung wird durch relative Luftfeuchtigkeit, Verschleiß, mögliche Kontamination und Alterung beeinträchtigt. Die anstatische Ausrüstung ist allein bei einem relativ hohen Luftfeuchtigkeit von mindestens 25 % und bei angemessener Erdung wirksam. Stellen Sie sicher, dass nicht konform Materialien während des normalen Gebrauchs (auch beim Büicken und bei Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt durch die elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung abgedeckt sind. Weitere Informationen zur korrekten Handhabung erhalten Sie bei DuPont. Der Anwender muss eine Risikobewertung durchführen. Auf deren Grundlage trifft der Anwender grundsätzlich alleine verantwortlich die Entscheidung darüber, mit welcher zusätzlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, Schuhe, Atemschutz usw.) welcher Schutanzug kombiniert wird und wie lange dieser in bestimmten Einsatzfällen getragen werden kann (im Hinblick auf Schutzeistung, Tragekomfort und Wärmebelastung). DuPont übernimmt keinerlei Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von DuPont-Schutanzügen.

VORBEREITUNG: Tragen Sie den Schutanzug nicht, wenn er wider Erwartung Mängel aufweisen sollte.

AUFBEWAHRUNG: Bewahren Sie die Schutanzüge dunkel und vor UV-Einstrahlung geschützt (im Karton) bei 15 bis 25 °C auf. Von DuPont durchgeführte Tests mit vergleichbaren Materialien gemäß ASTM D572 haben gezeigt, dass die Schutanzüge eine adäquate mechanische Festigkeit über eine Dauer von 3 Jahren beibehalten. Die anstatische Leistung kann sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Anwender muss daher sicherstellen, dass die ableitfähigen Eigenschaften zum Zeitpunkt der Verwendung für seinen Anwendungsbereich ausreichend sind.

ENTSORGUNG: Die Schutanzüge können thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Einschränkungen hinsichtlich der Entsorgung sind von der während der Verwendung anfallenden Kontamination abhängig und unterliegen damit nationalen oder regionalen Rechtsvorschriften. Bei Bedarf an weiteren Informationen über diesen Anzug und seine Schutzeleistung wenden Sie sich bitte an Ihren ProShield®-Händler oder konsultieren: www.safespec.dupont.co.uk.

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung wurde von der Benannten Stelle SGS zuletzt im September 2015 überprüft.

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

SIGNIFICATION DE L'ÉTIQUETAGE INTÉRIEUR

- ① Marque déposée. ② Fabricant de la combinaison. ③ Identification du modèle - Combinaison de protection en non-tissé polypropylène avec capuche et munie d'élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille.
- ④ Marquage CE : Cette combinaison répond aux exigences établies pour les équipements de protection individuelle de catégorie III selon la législation européenne. L'examen de type et l'assurance qualité ont été certifiés par SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Royaume Uni, identifiée sous le numéro d'organisme notifié CE 0120. ⑤ Indique la conformité aux normes européennes applicables aux vêtements de protection chimique. ⑥ Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules, conformément à la norme EN 1073-2:2002. ▲ La norme EN 1073-2 clause 4.2 requiert une résistance à la perforation de classe 2. Ce vêtement répond aux critères de classe 1 uniquement. ⑦ La combinaison est traitée pour être antistatique et offre une protection électrostatique conformément à la norme EN 1149-5:2008 ainsi qu'à la norme EN 1149-1:2006 lorsqu'elle a été correctement isolée. ⑧ « types » de protection complète utilisés par cette combinaison et définis par les normes européennes pour les vêtements de protection chimique : Type 5 : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Type 6 : EN11304:2005+A1:2009. ⑨ Les utilisateurs sont priés de lire ces consignes d'utilisation. ⑩ Le pictogramme « taille » donne les mensurations (cm). Vérifiez vos propres mensurations afin de choisir la bonne taille. ⑪ Date de fabrication. ⑫ Matériau inflammable. Tenir éloigné des flammes. ⑬ ⑭ Autres informations relatives à la (aux) certification(s) indépendantes du marquage CE et de l'organisme notifié européen.

SIGNIFICATION DES CINQ PICTOGRAMMES D'ENTRETIEN :

Ne pas laver. Le nettoyage à l'eau altère les performances de protection (par ex., le traitement antistatique disparaît au lavage).	Ne pas repasser.	Ne pas sécher en machine.	Ne pas nettoyer à sec.	Ne pas utiliser de javel.

PERFORMANCES DU MATERIAU PROSHIELD® BASIC ET DU MODÈLE PROSHIELD® BASIC CHF5 :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATERIAU	Méthode de test	Classe EN* / Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 550 Méthode 2	1/6 **
Résistance à la perforation	EN 863	1/6
Résistance à la flexion	EN ISO 7854/B	1/6
Résistance à la traction (SM/ST***)	EN ISO 13934-1	1/6
Résistance à la déchirure trapézoïdale (SM/ST***)	ISO 9073-4	1/6
Résistance de la surface	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^9$ Ohm

* Conformément à la norme EN 14325:2004 **Visuel *** SM = sens machine / ST = sens transv.

RÉSISTANCE DU MATERIAU À LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES (EN ISO 6530)

Produits chimiques	Classe EN* Répulsion	Classe EN* Pénétration
Acide sulfurique (30 %)	3/3	2/3
Hydroxyde de sodium (10 %)	1/3	2/3

* Selon la norme EN 14325:2004

RÉSULTATS DES ESSAIS SUR LA COMBINAISON ENTIERE

Méthode d'essai	Résultat de l'essai	Classe EN
Type 5: Essai de fuite vers l'intérieur des particules d'aérosols (EN ISO 13982-2)	Réussi avec poignets, chevilles, capuche et rabat de fermeture à glissière recouverts d'adhésif $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{max} 8/10 \leq 15\%$	N/A
Type 6: Essai de pulvérisation de faible intensité (EN 17491-4, méthode A)	Réussi	N/A
Facteur de protection selon EN 1073-2:2002	Réussi avec poignets, chevilles, capuche et rabat de fermeture à glissière recouverts d'adhésif > 5	1/3
Résistance des coutures (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 signifie 91,1% valeurs $L_{min} \leq 30\%$ et 8/10 signifie 80 % valeurs $L \leq 15\%$ ** conformément à la norme EN 14325:2004

Pour plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur ou DuPont.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION: Cette combinaison est conçue pour protéger les travailleurs de certaines substances. Elle est généralement utilisée comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d'exposition.

RESTRICTIONS D'UTILISATION: En cas d'exposition à certaines particules très fines, à des pulvérisations de liquides à fortes doses et à des projections de substances dangereuses, il est recommandé d'utiliser des combinaisons offrant une résistance mécanique supérieure et de meilleures propriétés de barrière que celles offertes par cette combinaison. Se tenir éloigné des flammes ou de sources de chaleur intense. Le matériau fond à partir de 170 °C. Ne pas réutiliser cette combinaison. Pour une protection accrue requise dans certaines applications, il peut s'avérer nécessaire de recouvrir d'un adhésif les poignets, les chevilles, la capuche et le rabat de la fermeture à glissière. Veuillez vérifier que vous avez choisi le vêtement adapté à votre tâche. L'utilisateur doit s'assurer de la mise à la terre appropriée à la fois du vêtement et de lui-même. La résistance entre l'utilisateur et la terre doit être inférieure à 10⁹ Ohms, par exemple par le port de chaussures adéquates, un revêtement de sol approprié ou l'utilisation d'un câble de mise à la terre. Le vêtement de protection dissipatif électrostatique ne doit pas être ouvert ou retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. Le vêtement dissipatif électrostatique ne doit pas être utilisé dans un environnement d'air suoxigéné, sans l'autorisation du responsable sécurité. Les propriétés dissipatives électrostatiques du vêtement sont altérées par l'humidité relative (l'usure, la contamination éventuelle et le temps). Le traitement antistatique est efficace seulement dans un environnement dont l'humidité relative est supérieure ou égale à 25 % et si le vêtement est correctement relié à la terre. Le vêtement de protection dissipatif électrostatique doit couvrir en permanence tous les matériaux non conformes dans les conditions normales d'utilisation (y compris lorsque l'utilisateur se penche ou se déplace). Des informations supplémentaires sur la mise à la terre peuvent être obtenues auprès de DuPont. L'utilisateur doit réaliser une évaluation des risques basée sur des critères dont il sera le seul juge pour choisir la bonne combinaison intégrale et l'associer correctement avec tout autre équipement (gants, bottes, masque respiratoire, etc.) ainsi que pour évaluer la durée d'utilisation de la combinaison en fonction d'un travail spécifique suivant les caractéristiques de protection, de confort ou de stress thermique du vêtement. DuPont ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation inappropriée de la combinaison.

MISE EN GARDE: Dans l'éventualité (peu probable) où elle présenterait un défaut, ne pas utiliser la combinaison.

STOCKAGE: Les combinaisons peuvent être stockées entre 15 et 25 °C à l'abri de la lumière (boîte en carton) et des rayons UV. Sur la base de tests effectués sur des matériaux similaires conformément à la norme ASTM D572, DuPont a établi que la combinaison conserve une résistance mécanique appropriée aux risques sur une durée de 3 ans. Les propriétés antistatiques peuvent s'atténuer au fil du temps. L'utilisateur est tenu de s'assurer que les performances dissipatives sont suffisantes pour l'usage qu'il en fait.

ÉLIMINATION: Cette combinaison peut être incinérée ou enfouie dans une décharge contrôlée. Les restrictions en termes d'élimination dépendent de l'exposition à la contamination pendant l'utilisation et sont soumises à la législation nationale ou locale. Pour de plus amples informations sur le vêtement et ses performances de barrière, veuillez contacter votre fournisseur ProShield® ou consulter le site : www.safespec.dupont.co.uk.

La présente notice d'utilisation a fait l'objet d'une vérification en septembre 2015 par l'organisme notifié SGS.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

ETICHETTA INTERNA

- 1 Marchio registrato. 2 Nome del fabbricante. 3 Identificazione del modello – Tuta protettiva con cappuccio, confezionata in tessuto non tessuto in polipropilene e dotata di elastici ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita.
4 Marcatura CE - La tutta soddisfa i requisiti previsti per i dispositivi di protezione individuale di categoria III conformemente alla legislazione europea. I certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualità sono stati rilasciati da SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Regno Unito, e sono identificati dallente certificato numero 0120. 5 Indica la conformità agli standard europei per gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche. 6 Protezione contro la contaminazione da particelle radioattive conformemente alla norma EN 1073-2:2002. ▲ La norma EN 1073-2, paragrafo 4.2, prevede la resistenza alla perforazione di classe 2. Questo indumento soddisfa solo i requisiti di classe 1. 7 L'indumento è stato sottoposto a trattamento antistatico e offre una protezione elettrostatica conforme a EN 1149-5:2008 combinata con EN 1149-2:2006 se adeguatamente messo a terra. 8 Il tipo⁹ di protezione totale del corpo raggiunto da questa tutta viene definiti dagli attuali standard europei per gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche: Tipo 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tipo 6: EN13034:2005+A1:2009. 9 Chi indossa l'indumento deve leggere le presenti istruzioni per l'uso. 10 Il pittogramma delle taglie indica le misure del corpo (cm). Verificare le proprie misure per selezionare la taglia più idonea. 11 Data di fabbricazione. 12 Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. 13 Non riutilizzare. 14 Altre informazioni relative alla/e certificazione/i indipendenti dalla marcatura CE e all'organismo europeo notificato.

I CINQUE PITTOGRAMMI PER LA MANUTENZIONE INDICANO:

	Non lavare.	Non stirare.	Non asciugare in asciugatrice.	Non lavare a secco.	Non candeggiare.
--	-------------	--------------	--------------------------------	---------------------	------------------

PRESTAZIONI DEL TESSUTO PROSHIELD® BASIC E PROSHIELD® BASIC MODELLO CHF5:

PROPRIETÀ FISICA DEL TESSUTO	Metodo di prova	Classe EN*/Risultato
Resistenza all'abrasione	EN 530 Metodo 2	1/6 **
Resistenza alla perforazione	EN 863	1/6
Resistenza alla rottura per flessione	EN ISO 7854/B	1/6
Resistenza alla trazione (DM/DT***)	EN ISO 13934-1	1/6
Resistenza allo strappo trapezoidale (DM/DT***)	ISO 9073-4	1/6
Resistività di superficie	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^9$ Ohm

* Conforme a EN 14325:2004 **Visivo *** DM = direzione macchina; DT = direzione trasversale.

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530)

Sostanza Chimica	Classe EN* Repellenza	Classe EN* Penetrazione
Acido solforico (30%)	3/3	2/3
Idrossido di sodio (10%)	1/3	2/3

* Conforme a EN 14325:2004

PERFORMANCE DEL TEST SULL'INTERO INDUMENTO

Metodo di prova	Risultato del test	Classe EN
Tipo 5: Prova per la determinazione della perdita di tenuta verso l'interno di aerosol di particelle fini (EN ISO 13982-2)	Superata con polsini, caviglie, cappuccio e patta copricimera nastri $L_{90} \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$ *	N/A
Tipo 6: Prova allo spruzzo di basso livello (EN 17491-4, metodo A)	Superata	N/A
Fattore di protezione come da EN 1073-2:2002	Superata con polsini, caviglie, cappuccio e patta copricimera nastri > 5	1/3
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 significa il 91,1% dei valori $L_{90} \leq 30\%$ e 8/10 significa l'80% dei valori $L_{8/10} \leq 15\%$ ** Conforme a EN 14325:2004

Per ulteriori informazioni contattate il proprio fornitore o rivolgervi a DuPont.

NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO: Questo indumento è concepito per proteggere gli operatori da determinate sostanze. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi e spruzzi di liquido di volume ridotto (Tipo 6).

LIMITAZIONI D'USO: L'esposizione a determinate particelle molto fini, spruzzi e schizzi intensi di sostanze pericolose possono richiedere una maggiore resistenza meccanica e proprietà protettive superiori rispetto a quelle offerte da questa tutta. Non avvicinarsi a fiamme o fonti di calore intenso. Il materiale si fonde a circa 170 °C. Non riutilizzare questa tutta. Per alcune applicazioni che richiedono una maggior protezione, potrebbe rendersi necessario rimuovere i polsini, le caviglie, il cappuccio e la patta copricimera. Assicurarsi di aver scelto l'indumento adatto alle condizioni dell'attività da svolgere. È necessario assicurare un'adeguata messa a terra dell'indumento e di chi lo indossa. Deve essere garantita una resistenza tra utente e terra inferiore a 10⁹ Ohm, ad esempio usando calzature/pavimentazione idonee o usando un cavo di messa a terra. Non aprire o togliere l'indumento protettivo a dissipazione elettrostatica in atmosfere ricche di ossigeno senza la preventiva approvazione del responsabile della sicurezza. Le proprietà di dissipazione elettrostatica dell'indumento a dissipazione elettrostatica sono alterate da umidità relativa, usura, eventuali contaminazioni ed età del capo. Il trattamento antistatico è efficace solo con un'umidità relativa del 25% o superiore e quando adeguatamente messo a terra. Gli indumenti protettivi a dissipazione elettrostatica devono sempre garantire la copertura completa di qualsiasi materiale non conforme durante il normale utilizzo (anche in caso di piegamenti o movimenti). DuPont fornisce qualsiasi informazione aggiuntiva sulla messa a terra. L'utente deve effettuare una valutazione del rischio in base alla quale egli sarà il solo in grado di giudicare la scelta e la combinazione più idonea tra tutta protettiva integrale e materiali ausiliari (guanti, calzature, apparati per la protezione delle vie respiratorie, ecc.) e di valutare quanto a lungo potrà essere indossata una tutta per svolgere una determinata attività, considerando le caratteristiche protettive, il comfort e lo stress da calore. DuPont non si assume alcuna responsabilità derivante da un uso improprio delle sue tute.

PREPARAZIONE ALL'USO: Nell'improbabile eventualità che un prodotto presenti dei difetti, non indossovi.

CONSERVAZIONE: Le tute possono essere conservate a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C al buio (in scatole di cartone), al rigaro dai raggi UV. Dai test conformi ad ASTM D572 condotti da DuPont su tessuti simili, risulta che la tutta mantiene un'adeguata resistenza fisica per un periodo di 3 anni. Le proprietà antistatiche possono ridursi nel tempo. Spetta all'utente verificare che le proprietà di dissipazione del capo siano sufficienti per l'applicazione prevista al momento dell'utilizzo.

SMALTIMENTO: Questa tutta può essere incenerita o interrata in una discarica controllata. Eventuali limitazioni allo smaltimento dipendono dal tipo di contaminazione a cui è stata esposta durante l'uso e sono soggette alla legislazione nazionale o locale. Per ulteriori informazioni sull'indumento e sul suo effetto barriera, contattate il proprio fornitore ProShield® o visitate: www.safespec.dupont.co.uk.

Il contenuto delle presenti istruzioni è stato sottoposto a verifica da parte dall'organismo notificato SGS nel mese di settembre 2015.

ETIQUETA INTERIOR

- 1 Marca registrada. 2 Fabricante de la prenda. 3 Identificación del modelo - Prenda de protección con capucha hecho de un tejido de polipropileno no tejido con elásticos en puños, tobillos, cara y cintura. 4 Marcado CE - La prenda de protección cumple los requisitos de equipos de protección individual de categoría III de acuerdo con la legislación europea. Los certificados de examen de tipo y de garantía de calidad fueron emitidos por SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, con número de identificación del Organismo Notificado, CE 0120. 5 Indica el cumplimiento de las normas europeas relativas a las prendas de protección química. 6 Protección contra la contaminación por partículas radiactivas según la norma EN 1149-5:2008 combinada con EN 1149-1:2006 cuando está correctamente conectada a tierra. 7 La prenda está tratada antiestáticamente y proporciona protección electrostática según la norma EN 1149-2:2002. 8 La cláusula 4.2 de EN 1073-2 requiere resistencia a la perforación de clase 2. Este traje solo se ajusta a la clase 1. 9 Los "Tipos" de protección del cuerpo conseguidos por esta prenda definidos por las normas europeas para las Prendas de Protección Química: Tipo 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tipo 6: EN13034:2005+A1:2009. 10 El usuario debe leer estas instrucciones de uso. 11 El pictograma con las tallas indica las medidas corporales (cm). Compruebe sus medidas corporales y seleccione la talla correcta. 12 Material inflamable. Manténgase alejado de fuentes de ignición. 13 14 No reutilizar. 15 Información sobre otro(s) tipo(s) de certificación independiente(s) del marcado CE y el organismo notificado europeo.

LOS CINCO PICTOGRAMAS DE CUIDADO INDICAN:

No lavar. El lavado afecta a la capacidad de protección (p. ej. pérdida del revestimiento antiestático).	No planchar.	No usar secadora.	No limpiar en seco.	No usar lejía.

PRESTACIONES DEL TEJIDO PROSHIELD® BASIC Y DEL MODELO PROSHIELD® BASIC CHF5:

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO	Método de prueba	Clase EN* /Resultado
Resistencia a la abrasión	EN 530 Método 2	1/6**
Resistencia a la perforación	EN 863	1/6
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854/B	1/6
Resistencia a la tracción (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Resistencia al rasgado trapezoidal (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Resistencia superficial	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^{-4} \Omega\text{m}$

*Según EN 14325:2004 **Visual ***MD = dirección de la máquina / XD = dirección horizontal.

RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530)

Sustancia química	Clase EN* Repelencia	Clase EN* Penetración
Ácido sulfúrico (30 %)	3/3	2/3
Hidróxido de sodio (10 %)	1/3	2/3

*Según EN 14325:2004

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO

Método de prueba	Resultado de la prueba	Clase EN
Tipo 5: Prueba de fuga de partículas de aerosol hacia el interior (EN ISO 13982-2)	Realizada con puños, capucha, tobillos y solapa de cremallera sellados $L_{90} / 82 / 90 \leq 30\%$ * $L_{8 / 10} \leq 15\%$ *	N/A
Tipo 6: Prueba de pulverización a bajo nivel (EN 17491-4, Method A)	Realizada	N/A
Factor de protección conforme a EN 1073-2:2002	Realizada con puños, capucha, tobillos y solapa de cremallera sellados > 5	1/3
Resistencia de las costuras (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 significa que el 91,1% L_{90} de los valores $\leq 30\%$ y 8/10 significa que 80% L de los valores $\leq 15\%$ **Según EN 14325:2004

Para más información puede contactar con su distribuidor o con DuPont

AREAS DE USO HABITUAL: Esta prenda ha sido diseñada para proteger a los trabajadores de ciertas sustancias. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6).

LIMITACIONES DE USO: La exposición a ciertas partículas muy pequeñas, a líquidos pulverizados de gran intensidad y a salpicaduras de sustancias peligrosas puede requerir una prenda de protección de mayor resistencia mecánica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por esta prenda. Manténgase alejado de las llamas o el calor intenso. El material se funde a 170°C. No reutilice esta prenda. Para obtener una protección más elevada en ciertas aplicaciones, use los puños, los tobillos, la capucha y la solapa de la cremallera. Asegúrese de haber elegido la prenda adecuada para su trabajo. El usuario deberá asegurar que tanto el traje como el usuario tengan una correcta conexión a tierra. La resistencia entre el usuario y la tierra deberá ser inferior a 10⁹ Ohm, p. ej., utilizando un calzado/suelo adecuado, o un cable de tierra. La ropa protectora con capacidad de disipación electrostática no deberá abrirse o quitarse en presencia de atmósferas inflamables o explosivas ni mientras se manipulan sustancias inflamables o explosivas. La ropa protectora con capacidad de disipación electrostática no deberá usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. La capacidad de disipación electrostática de las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática puede verse afectada por la humedad relativa, el uso y desgaste, por posible contaminación y por la antigüedad de la prenda. El tratamiento antiestático es sólo efectivo en una humedad relativa del 25% o superior, y cuando está correctamente conectado a tierra. Las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática deberán cubrir permanentemente todo el material no homologado durante su uso normal (incluyendo flexiones y movimientos). Para más información sobre la conexión a tierra, póngase en contacto con DuPont. El usuario realizará una evaluación de los riesgos y será su responsabilidad exclusiva determinar la opción y combinación correctas de la prenda de protección de cuerpo entero y sus accesorios (guantes, botas, aparatos de respiración, etc.), así como el tiempo que podrá utilizar una prenda para un trabajo específico en cuanto a su capacidad de protección, comodidad de uso o estrés térmico. DuPont declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado de la prenda de protección.

PREPARACIÓN ANTES DE USAR: En el caso poco probable de que observe algún defecto, no utilice la prenda de protección.

ALMACENAMIENTO: Las prendas de protección pueden almacenarse a una temperatura entre 15 y 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas en tejidos similares según ASTM D572 con la conclusión que la prenda retiene la resistencia física adecuada durante un período de 3 años. Las propiedades antiestáticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario deberá asegurarse de que la capacidad de disipación es suficiente para la aplicación en el momento de utilizarlo.

ELIMINACIÓN: Esta prenda de protección puede ser incinerada o entrerrada en vertederos autorizados. Las restricciones de eliminación dependen de la contaminación originada durante su uso y están sujetas a la legislación local o nacional. Para más información sobre el traje y sus prestaciones de barrera consulte con su proveedor ProShield® o visite: www.safespec.dupont.co.uk.

El contenido de esta ficha de instrucciones ha sido verificado por última vez por el organismo notificado SGS en septiembre de 2015.

INDICAÇÕES NO INTERIOR DAS ETIQUETAS

- 1 Marca registrada. 2 Fabricante de fato-macaco. 3 Identificação do modelo - Fato-macaco de proteção com capuz, de TNT de polipropileno, com punhos, tornozelos, elásticos na face e na cintura. 4 Marcação CE - O fato-macaco satisfaz as exigências relativas a equipamentos de proteção individual de categoria III previstas pela legislação europeia. Os certificados relativos à garantia de qualidade e ao exame de tipo foram emitidos pela SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificada pelo número de organismo notificado pela CE 0120. 5 Indicação de conformidade com as normas europeias relativas ao vestuário de proteção contra produtos químicos. 6 Proteção contra contaminação por partículas radioactivas segundo a norma EN 1149-5:2008 combinada com EN 1149-1:2006 quando está corretamente conectada a terra. 7 O fato-macaco tem tratamento antiestático e oferece proteção electrostática de acordo com a norma EN 1149-2:2002. 8 A parágrafo 4.2 da norma EN 1073-2 exige resistência à perfuração à classe 2. Esta peça de vestuário satisfaz apenas a classe 1. 9 O fato-macaco tem tratamento antiestático e oferece proteção electrostática de acordo com a norma EN 1149-2:2002. 10 Os "Tipos" de proteção do corpo concedidos por este fato-macaco e definidos pelas normas europeias, aplicáveis ao vestuário de proteção contra os produtos químicos: Tipo 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tipo 6: EN13034:2005+A1:2009. 11 O utilizador do fato-macaco deve ler estas instruções de utilização. 12 O pictograma com as dimensões corporais (cm). Verifique as suas medidas e escolha o tamanho adequado. 13 Data de fabrico. 14 Material inflamável. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição. 15 Informações adicionais sobre certificações independentemente da marcação CE e do organismo notificado europeu.

OS CINCO PICTOGRAMAS DE CUIDADO INDICAM:

Não lavar. A lavagem afeta o desempenho da proteção (ex.: o efeito antiestático desaparecerá).	Não passar a ferro.	Não colocar na máquina de secar.	Não limpar a seco.	Não usar lixivia.

DESEMPENHOS DO TECIDO PROSHIELD® BASIC E DO MODELO CHF5 PROSHIELD® BASIC:

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO	Método de ensaio	Classe EN* /Resultado
Resistência à abrasão	EN 530 Método 2	1/6**
Resistência à perfuração	EN 863	1/6
Resistência à flexão	EN ISO 7854/B	1/6

* Conforme a norma EN 14325:2004 **Visual ***MD = direção da máquina / XD = direção transversal.

PROPRIEDADES FÍSICAS DOTEcido	Método de ensaio	Classe EN* / Resultado
Resistência à tração (MD/XD**)	EN ISO 13934-1	1/6
Resistência ao rasgo trapezoidal (MD/XD**)	ISO 9073-4	1/6
Resistência da superfície	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^9 \text{ Ohm}$

* Conforme a norma EN 14325:2004 ** Visual ***MD = direção da máquina / XD = direção transversal.

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530)		
Químico	Classe EN* Repeléncia	Classe EN* Penetração
Ácido sulfúrico (30 %)	3/3	2/3
Hidróxido de sódio (10 %)	1/3	2/3

* Conforme a norma EN 14325:2004

DESEMPENHO DO ENSAIO DE ADAPTAÇÃO COMPLETO		
Método de ensaio	Resultado de ensaio	Classe EN
Tipo 5: teste de fuga interna por aerosol em partículas (EN ISO 13982-2)	Aprovado com punhos, tornozelos, capuz e fecho tapados com fita $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{max} 8/10 \leq 15\%$	N/A
Tipo 6: teste de pulverização de nível baixo (EN 17491-4, método A)	Aprovado	N/A
Fator de proteção de acordo com a norma EN 1073-2:2002	Aprovado com punhos, tornozelos, capuz e fecho tapados com fita > 5	1/3
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 representa 91,1% L_{min} de valores $\leq 30\%$ e 8/10 representa 80 % L_{max} de valores $\leq 15\%$ ** Conforme a norma EN 14325:2004

Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou à DuPont.

ÁREAS TÍPICAS DE UTILIZAÇÃO: Este fato-macaco foi concebido para proteger os trabalhadores de determinadas substâncias. Dependendo da toxicidade e das condições de exposição, são tipicamente utilizados para proteção contra partículas (Tipo 5), salpicos limitados de líquido ou pulverizações (Tipo 6).

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: A exposição a determinadas partículas finas, a líquidos pulverizados de forma intensiva e a salpicos de substâncias perigosas pode implicar a utilização de fatos com uma resistência mecânica e propriedades de proteção superiores às oferecidas por este fato-macaco. Mantenha-se afastado de qualquer chama ou calor intenso. O material derrete a cerca de 170 °C. Não reutilize este fato-macaco. Para uma proteção reforçada em determinadas aplicações, pode ser necessário tapar com fita os punhos, os tornozelos, o capuz e a aba com fecho. Certifique-se de que escolheu a peça de vestuário adequada para o seu trabalho. O utilizador deve assegurar a ligação adequada a terra tanto da peça de vestuário como do utilizador. A resistência entre o utilizador e a terra deve ser inferior a 10⁹ Ohm, por exemplo, através da utilização de calcado/piso adequado ou de um cabo de ligação a terra. As peças de vestuário de proteção com propriedades dissipadoras eletrostáticas não deverão ser abertas nem removidas na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas ou durante o manuseamento de substâncias inflamáveis ou explosivas. As peças de vestuário de proteção com propriedades dissipadoras eletrostáticas não deverão ser utilizadas em atmosferas ricas em oxigénio sem a aprovação prévia do engenheiro de segurança responsável. O desempenho dissipador eletrostático da peça de vestuário dissipadora eletrostática é afetado pela humidade relativa, pelo desgaste, pela possível contaminação e pelo envelhecimento. O tratamento antiestática só é eficaz perante uma humidade relativa igual ou superior a 25 % ou quando a ligação a terra é adequada. As peças de vestuário de proteção com propriedades dissipadoras eletrostáticas deverão tapar permanentemente todos os materiais não-conformes durante a utilização normal (incluindo flexão e movimentos). Informações adicionais sobre a ligação a terra podem ser fornecidas pela DuPont. O utilizador deve efectuar uma avaliação de risco com base na qual o utilizador deve ser o único decisor quanto à associação adequada do fato-macaco de proteção de corpo inteiro com equipamentos auxiliares (luvas, botas, equipamento de proteção respiratória, etc.). Cabe-lhe também decidir quanto à duração máxima de utilização do fato-macaco no âmbito de uma tarefa específica, relativamente às suas propriedades de proteção, conforto de utilização e resistência ao calor. A DuPont não é, em circunstância alguma, responsável pela utilização inadequada dos fatos-macaco.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: Não utilize o fato-macaco na eventualidade pouco provável de este apresentar defeitos.

ARMAZENAMENTO: Os fatos-macaco podem ser guardados entre os 15 e os 25 °C num local escuro (uma caixa de cartão) e ao abrigo da luz UV. A DuPont efetuou testes em tecidos semelhantes, de acordo com a ASTM D572, concluindo que o fato-macaco conserva a força física adequada durante um período de 3 anos. A eficácia antiestática pode diminuir com o tempo. Na altura da utilização, o utilizador deve certificar-se de que o efeito dissipador é suficiente para a aplicação.

ELIMINAÇÃO: Este fato-macaco pode ser incinerado ou enterrado num aterro controlado. As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local. Para mais informações relativas à peça de vestuário e ao seu desempenho de barreira, contacte o seu fornecedor ProShield® ou visite: www.safespec.dupont.co.uk.

O conteúdo desta folha de instruções foi verificado pela última vez pelo organismo notificado SGS em setembro de 2015.

NEDERLANDS

GEbruiksaanwijzing

UITLEG TEKENS OP ETIKET BINNENZIJDE

- 1 Handelsmerknaam. 2 Fabrikant van de coverall. 3 Modelidentificatie - Bescherrende coverall met kap gemaakt van non-woven polypropyleen met elastiek in de mouwen, broekspijpen, gezichts- en rompbeschermingsstukken.
- 4 CE-markering - Coverall voldoet aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese wetgeving. Typebeoordeling en kwaliteitsgarantiecertificaten zijn afgegeven door SGS United Kingdom Ltd., Weston-Super-Mare, BS52 6WA, VK, met identificatienummer 0120 als EC aangemelde keuringsinstantie. 5 Geeft overeenstemming met Europese normen voor chemische beschermende kleding aan. 6 Bescherming tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes volgens EN 1073-2:2002. 7 EN 1073-2 klasse 4 vereist weerstand tegen perforatie van klasse 2. Deze coverall voldeert slechts aan klasse 1. 8 De coverall is antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming volgens EN 1149-5:2008 in combinatie met EN 1149-1:2006, mits correct geaard. 9 Types' volledige lichaamsbescherming bepaald door de Europese normen voor chemische beschermende kleding: type 5-EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, type 6: EN13034:2005+A1:2009. 10 De drager van de kleding moet deze instructies lezen voör gebruik. 11 Pictogram met maten geeft de lichaamsmaten (cm). Controleer uw lichaamsmaten en selecteer de juiste maat. 12 Datum van vervaardiging. 13 Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. 14 Niet hergebruiken. 15 Overige certificeringsinformatie naast de CE-markering en de Europese aangemelde instantie.

DE VIJF ONDERHOUDSPICTOGRAMMEN GEVEN AAN:

Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk (zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kleding gewassen).	Niet strijken.	Niet machinaal drogen.	Niet chemisch reinigen.	Niet bleken.
--	----------------	------------------------	-------------------------	--------------

PRESTATIES VAN PROSHIELD® BASIC FABRIC EN PROSHIELD® BASIC MODEL CHF5:

FÍSICHE EIGENSCHAPPEN	Testmethode	EN-klasse* / resultaat
Schuurvastheid	EN 530 methode 2	1/6**
Weerstand tegen perforatie	EN 863	1/6
Weerstand tegen beschadigingen door buigen	EN ISO 7854/B	1/6
Trekkracht (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Dorescheerweerstand (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Oppervlakteweerstand	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^9 \text{ Ohm}$

*Volgens EN 14325:2004 **Visual ***MD = machinerichting / XD = dwarsrichting.

WEERSTAND VAN MATERIALEN TEGEN DOORDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6530)

Chemisch	EN-klasse* Afstotend	EN-klasse* Doordringing
Zwavelzuur (30%)	3/3	2/3
Natriumhydroxide (10%)	1/3	2/3

*Volgens EN 14325:2004

TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING

Testmethode	Testresultaat	EN-klasse
Type 5: beproefingsmethode voor de bepaling van binnenwaartse lekkage van uit fijne deeltjes bestaande aerosolen (EN ISO 13982-2)	Uitgevoerd met dichtgeplakte mouwen, broekspijpen, kap en rits met flap $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{max} 8/10 \leq 15\%$	N.v.t.
Type 6: bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (EN ISO 17491-4, methode A)	Geslaagd	N.v.t.
Beschermingsfactor volgens EN 1073-2:2002	Uitgevoerd met dichtgeplakte mouwen, broekspijpen, kap en rits met flap > 5	1/3
Trekkracht van de naden (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 betekent 91,1% L_{min} -waarden $\leq 30\%$ en 8/10 betekent 80 % L_{max} -waarden $\leq 15\%$ **Volgens EN 14325:2004

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont.

BUZONDERE GEBRUIKSTOEPASSINGEN: Deze coverall is ontworpen om arbeiders te beschermen tegen bepaalde stoffen. Ze worden voornamelijk gebruikt, afhankelijk van de giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, ter bescherming tegen deeltjes (Type 5) en beperkte vloeibare spatten of besproeiingen (Type 6).

GEbruiksbePERKINGEN: Blootstelling aan bepaalde erg fijne deeltjes, intensieve vloeibare besproeeling en spatten van gevaarlijke stoffen kan coveralls vereisen met een hogere mechanische sterkte en betere beschermingseigenschappen dan diegene die deze coverall biedt. Blif uit de buurt van vlammen of intense hitte. Materiaal smelt vanaf 170°C. Deze coverall mag niet worden hergebruikt. Voor verbeterde bescherming in bepaalde toepassingen kunnen de mouwen, de broekspijpen, de kap en de rits met flap worden dichtgeplakt. Zorg ervoor dat u het geschikte kleedstof voor uw opdracht heeft gekocht. De gebruiker moet de correcte aarding verzekeren van zowel het kleedstof als de drager. De weerstand tussen de gebruiker en de aarde mag niet meer dan 10⁹ Ohm bedragen, bv. door gebruikmaking van gepast schoeisel/de juiste ondergrond of een aardingskabel. Elektrostatisch dissipierende beschermende kleding mag niet open zijn of verwijderd worden in de aanwezigheid van brandbare of explosive atmosferen of terwijl er met brandbare of explosive stoffen gewerkt wordt. Elektrostatisch dissipierende beschermende kleding worden aangetast door relatieve vochtigheid, mogelijke vervuiling en ouderdom. De antistatische behandeling is alleen doeltreffend bij een relatieve vochtigheid van minimaal 25% en als de aarding voldoende is. Elektrostatisch dissipierende beschermende kleding moet tijdens normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen) voortdurend alle stoffen bedekken die niet conform de normen zijn. Meer informatie over de aarding kunt u verkrijgen bij DuPont. De gebruiker moet een risicobeoordeling uitvoeren op basis waarvan hij als enige mag oordelen over de juiste keuze en combinatie van de coverall voor volledige lichaamsbescherming en de aanvullende accessoires (handschoenen, veilighedschoeisel, uitrusting voor ademhalingsbescherming enz.) en over hoe lang een coverall gedragen kan worden voor een specifieke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer deficiënties op ongeschikte wijze gebruikt worden.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de coverall niet indien deze defecten vertoont.

OPSLAG: De coveralls dienen opgeslagen te worden in donkere ruimtes (kartonnen doos) met een temperatuur tussen 15 en 25°C en zonder blootstelling aan uv-light. DuPont heeft tests uitgevoerd overeenkomstig ASTM D572, waaruit is gebleken dat de stof die wordt gebruikt voor de coverall gedurende meer dan 3 jaar voldoende natuurlijke sterkte behoudt. De antistatische prestaties kunnen door de jaren heen afnemen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de dissipierende prestatie voldoende is tijdens het gebruik.

VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEIDING: Deze coverall kan worden verbrand of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. Beperkingen voor verwijdering zijn afhankelijk van de vervuiling ontstaan tijdens het gebruik en zijn onderworpen aan nationale of lokale wetgeving. Voor meer informatie over de kleding en beschermende prestatie kunt u contact opnemen met de leverancier van ProShield® of de volgende website bezoeken: www.safespec.dupont.co.uk.

De inhoud van dit instructieblad is voor het laatst gecontroleerd in september 2015 door de aangemelde instantie SGS.

NORSK

BRUKSANVISNING

MERKING PÅ ETIKETT PÅ INNSIDEN

- 1 Varemærke.
- 2 Produsenten av den heldekkeende drakten.
- 3 Modellidentifikasjon - heldekkeende beskyttelsesdrakt av uvevet polypropylenstoff med elastisk som i ermér, ankel, ansigt og midje.
- 4 CE-merking – Denne heldekkeende drakten er i samsvar med kravene for personlig verneutstyr i kategori III i henhold til EU-lovgivning. Type test og kvalitetssertifikater er utstedt av SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identifisert som teknisk kontrollorgan med EU-nummer 0120.
- 5 Viser samsvar med EU-standarder for kjemisk verneutstyr.
- 6 Beskyttelse mot radioaktiv partikkelforfremning i henhold til EN 1073-2-2:2002. ▲ EN 1073-2 avsnitt 4.2 krever stikkstyrke i klasse 2. Dette plagget overholder kun klasse 1.
- 7 Den heldekkeende drakten er antistatisk behandlet og gir beskyttelse mot statisk elektrisitet i henhold til EN 1149-5:2008 kombinert med EN 1149-1:2006 ved riktig jording.
- 8 De "typene" beskyttelse denne heldekkeende drakten gir for hele kroppen, er definert av europeiske standarder for kjemisk verneutstyr: type 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, type 6: EN13034:2005+A1:2009.
- 9 Brukeren må lese denne veileddningen for bruk.
- 10 Størrelsesymbol viser kropsmålene (cm). Kontroller kropsmålene dine og velg riktig størrelse.
- 11 Produktionsdato.
- 12 Brennbart materiale. Holdes borte fra åpenild.
- 13 Må ikke gjengjøres.
- 14 Annen sertifiseringsinformasjon uavhengig av CE-merking og det europeiske tekniske kontrollorganet.

DE FEM VEDLIKEHOLDSSYMBOLENE BETYR:

Tår ikke vask. Vask påvirker beskyttelsesegenskapene (f.eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort).	Må ikke strykes.	Må ikke tørkes i trommel.	Må ikke rennes.	Må ikke blekes.

EGENSKAPER FOR PROSHIELD® BASIC FABRIC OG PROSHIELD® BASIC MODEL CHFS:

FYSISKE EGENSKAPER	Testmetode	EN-klasse* /resultat
Slitebestandighet	EN 530 Metode 2	1/6**
Stikkstyrke	EN 863	1/6
Morstand mot dynamisk bøyningsforsprekking	EN ISO 7854/B	1/6
Strekstyrke (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapesformet sliteskyte (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Overflatebestandighet	EN 1149-5:2008	≤ 2,5x10 ⁻³ Ohm

* I henhold til EN 14325:2004. **Visuell *** MD = maskinretning / XD = tverrgående retning.

MOTSTAND MOT GIENNOMTRENGNING AV VESKER (EN ISO 6530)

Kjemikalie	EN-klasse* avisning	EN-klasse* innretning
Svovelsyre (30 %)	3/3	2/3
Natriumhydroksid (10 %)	1/3	2/3

* I henhold til EN 14325:2004

HELDRAKTTESTRESULTAT

Testmetode	Testresultat	EN Klasse
Type 5: Aeonsolpartikler, innoverrettet lekkasjetest (EN ISO 13982-2)	Uført med ermér, ankel, hette og glidelåsfold tapet igjen. $L_{90} \leq 20\% \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$	N/A
Type 6: Lavinnrå-sprøyttest (EN 17491-4, metode A)	Bestått	N/A
Beskyttelsesfaktori henhold til EN 1073-2:2002	Uført med ermér, ankel, hette og glidelåsfold tapet igjen > 5	1/3
Somstyrke (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 betyr 91,1 % L₉₀ verdier ≤ 30 % og 8/10 betyr 80 % L₉₀ verdier ≤ 15 % iht. EN 14325:2004

Ta kontakt med din forhandler eller DuPont for mer informasjon.

TYPISKE BRUKSOMråDER: Den heldekkeende drakten er utviklet for å beskytte arbeidere mot visse stoffer. Den brukes særlig for beskyttelse mot partikler (type 5), begrenset væskesøl eller sprut (type 6), avhengig av tok-sistet og eksponeringsforhold.

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Ved eksponering for svært fine partikler, sterkt væskesprut og sol av farlige stoffer kan det være nødvendig å bruke heldekkeende drakter med store mekaniske styrke enn det denne drakten gir. Holdes borte fra åpenild og sterke varme. Materialer smelter ved ca. 170°C. Den heldekkeende drakten må ikke gjengjøres. For bedre beskyttelse ved visse typer bruk kan ermér, ankel og glidelåsfold tapes igjen. Sørg for å velge tøy som eigner seg for arbeidet. Brukeren må sikre korrekt jording av både tøyet og brukeren. Motstanden mellom brukeren og jord må være under 10⁹ Ohm, f.eks. ved hjelp av egnet fotøy/underlag eller ved hjelp av en jordingskabel. Verneutstyr for elektrostatisk dissipasjon må ikke åpnes eller tas av i eksplasive omgivelser eller under håndtering av brennbarer eller eksplasive stoffer. Verneutstyr for elektrostatisk dissipasjon må ikke brukes i oksygenberike omgivelser etter godkjenning av den ansvarlige sikkerhetsingeniøren. De elektrostatiske egenskapene til elektrostatisk dissipativ verneutstyr kan påvirkes av bruk og situasjon, eventuell forurenning og aldring. Den antistatiske behandlingen fungerer bare i relativ luftfuktighet på 55% eller høyere og med korrekt jording. Verneutstyr for elektrostatisk dissipasjon skal hele tiden dekke alle materialer som ikke imøtekommmer kravene under normal bruk (inkludert bøyning og bevegelser). Ytterligere informasjon om jording kan fås fra DuPont. Brukeren må utføre en risikovurdering og selv avgjøre ut fra denne hva som er det korrekte valget og den korrekte kombinasjonen av heldekkeende beskyttelsesdrakt og utstyr (hansker, støvler, åndedrettsvern osv.), og hvor lenge en heldekkeende drakt kan brukes i en spesiell jobb med henblikk på verneegenskaper, brukskomfort og varmepåvirkning. DuPont fraskriver seg ethvert ansvar ved uriktig bruk av en heldekkeende drakt.

FORBEREDELSE FØR BRUK: Hvis det mot formodning skulle forekomme feil, må den heldekkeende drakten ikke brukes.

LAGRING: Den heldekkeende drakten kan oppbevares i mellom 15 og 25 °C i mørke omgivelser (pappeske) uten eksponering for UV-lys. DuPont har utført tester på liknende materialer iht. ASTM D572 som viste at den heldekkeende drakten opprettholder tilstrekkelig fysisk bestandhet i en periode på 3 år. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må sikre at de dissipative egenskapene er tilstrekkelige for bruksituasjonen.

AVFALLSBEHANDELING: Den heldekkeende beskyttelsesdrakten kan brennes eller graves ned på en kontrollert avfallsplass. Begrensningene for avfallsbehandlingen er avhengig av hvilken tilsmussing som oppstår under bruken, og må avgjøres i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning. For mer informasjon om plagget og verneegenskapene, ta kontakt med din ProShield®-forhandler eller gå til: www.safespec.dupont.co.uk.

Innholdt i denne bruksanvisningen ble sist godkjent av godkjenningsinstitusjonen SGS i september 2015.

DANSK

BRUGSANVISNING

TEKST PÅ INDVENDIG ETIKET

- 1 Varemærke.
- 2 Producent af heldragter.
- 3 Modelidentifikation - Beskyttende heldragt med hætte af ikke-vævet polypropylenstof med elastik ved håndled, ankel, ansigt og talje.
- 4 CE-mærkning - Heldragten opfylder kravene til personligt beskyttelsesudstyr i kategori III i henhold til europæisk lovgivning. Certifikater for typeprøvning og kvalitetssikring blev udstedt af SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificeret som bemyndiget organ af Europa-Kommisionen med nummer 0120.
- 5 Angiver ovennævnte stemmelse med europæiske standarder for beskyttelsesbeklædning mod kemikalier.
- 6 Beskyttelse mod partikulær radioaktiv kontamminering i henhold til EN 1073-2:2002. ▲ Klausul 4.2 i EN 1073-2 påkrev en punkteringsmodstand i klasse 2. Denne dragt opfylder kun kravene for klasse 1.
- 7 Heldragten er antistatisk behandlet og yder elektrostatiske beskyttelse i henhold til EN 1149-5:2008 kombineret med EN 1149-1:2006 ved riktig jording.
- 8 Den heldekkeende drakten er erstatningsamt for håndled, støvler, åndedrettsvern osv., og hvor længe en heldekkeende drakt kan bruges i en specifisk jobb med henblik på verneegenskaper, brukskomfort og varmepåvirkning. DuPont fraskriver seg ethvert ansvar ved uriktig bruk af en heldekkeende drakt.

⑫ Braendbart materiale. Hold væk fraild. ⑬ ⑭ Må ikke genanvendes. Andre oplysninger vedrørende certificering, som er uafhængige af CE-mærkningen og det europæiske bemyndigede organ.

PIKTOGRAMMETS FEM PLEJANEVNSINGER:

Må ikke vaskes. Vask påvirker den beskyttende effekt
(f.eks. vil den antistatiske effekt blive vasket af).

Må ikke stryges.



Må ikke torretumbles.



Må ikke renses kemisk.



Må ikke bleges.

YDEEVNE FOR PROSHIELD® BASIC FABRIC OG PROSHIELD® BASIC MODEL CHF5:

TEKSTILETS FYSISKE EGENSKABER	Testmetode	EN Klasse*/Resultat
Slids্যক্তি	EN 530 Metode 2	1/6**
Punkteringsmodstand	EN 863	1/6
Rev nemodstand	EN ISO 7854/B	1/6
Trækstyrke (MD/XD****)	EN ISO 13934-1	1/6
Rivestyrke ved tapezmetoden (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Overflademodstand	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6 \Omega$

*I henhold til EN 14325:2004 **Visuel ***MD = maskinretning / XD = tværretning.

TEKSTILETS MODSTAND MOD INDRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6530)

Kemi	EN Klasse* Afvisning	EN Klasse* Indtrængning
Svovlsyre (30 %)	3/3	2/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	2/3

*I henhold til EN 14325:2004

HELDAGTENS YDEEVNE VED TESTNING

Testmetode	Testresultat	EN Klasse
Type 5: Partikulær aerosoltest af findgående løsning (EN ISO 13982-2)	Testen blev udført med tape ved håndled, ankler, hætte og overlæpning ved lynlås $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{max} 8/10 \leq 15\%$	N/A
Type 6: Spraytest på lavt niveau (EN 17491-4, metode A)	Godkendt	N/A
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2:2002	Testen blev udført med tape ved håndled, ankler, hætte og overlæpning ved lynlås > 5	1/3
Somstyrke (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

*82/90 betyder 91,1 % L_{min} værdier $\leq 30\%$, og 8/10 betyder 80 % L_{max} værdier $\leq 15\%$ **I henhold til EN 14325:2004

Kontakt venligst leverandøren eller DuPont for yderligere oplysninger.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER: Heldragten er designet til at beskytte arbejdere mod bestemte stoffer. Afhængigt af giftighed og eksponeringsforholdene anvendes dragterne typisk til beskyttelse mod partikler (Type 5), begrænse vækstskænk eller sprays (Type 6).

ANVENDELSESBEGRENSNINGER: Eksposering for visse, meget fine partikler, intensive væskesprays og stænk fra farlige stoffer, kan kræve heldragter med en højere mekanisk modstandsdygtighed og beskyttelsesbarriere end denne heldragt. Holdes væk fra åbenild eller sterkt varme. Materietet smelter ved ca. 170°C. Heldragten må ikke genanvendes. For bedre beskyttelse i visse anvendelsessituationer kan man eventuelt tape ved håndled, ankler, hætte og overlæpningen ved lynlåsen til. Sørg for at vælge den rigtige heldragt til arbejdet. Brugeren skal sørge for, at der er korrekt jordforbindelse for både dragten og brugeren. Modstanden mellem brugeren og jorden skal være mindre end $10^6 \Omega$, f.eks. ved brug af passende footfoj/gulvbelægning eller ved brug af et jordkabel. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller tages af i nærheden af brandbare eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller under håndtering af brandbare eller eksplosive stoffer. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i oxygenejende atmosfærer uden forudgående tilladelse fra den ansvarlige sikkerhedsingenior. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af den elektrostatiske dissipative beskyttelsesbeklædning må ikke overgå af fugtighedsgrad, slitage, mulig kontamינering og ældning. Den antistatiske behandling virker kun ved en fugtighedsgrad på 25 % eller derover og ved korrekt jordforbindelse. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning skal konstant under normal brug (herunder når man bukker og beveger sig) dække alle materialer, der ikke opfylder kravene. Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fås ved henvendelse til DuPont. Brugeren skal foretage en risikovurdering, på baggrund af hvilken brugeren selvstændigt skal vurdere det rette valg og kombination af helkropsbeskyttelsesdragt og tilhørende udstyr (handsker, støver, andetdrætsbeskyttelse osv.) samt vurdere, hvor længe dragten kan bæres i forbindelse med et bestemt stykke arbejde, hvad angår den beskyttende ydeevne, komfort og varmekbelastning. DuPont kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af heldragten.

KLARGØRING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, bør heldragten ikke benyttes.

OPBEVARING: Heldragterne kan opbevares ved mellem 15 og 25 °C i mørke (papkasse) uden eksponering for UV-lys. DuPont har udført tests på lignende tekstiler i henhold til ASTM D572 med den konklusion, at heldragten bevarer tilstrækkelig fysisk styrke over en periode på 3 år. Den antistatiske egenskab kan mindses med tiden. Brugeren skal sikre sig, at den dissipative ydeevne er tilstrekkelig til anvendelsesformålet på brugstidspunkter.

BORTSKAFFELSE: Denne heldragt kan brennes eller nedgraves på kontrolleret loslepads. Bortskaffelsen begrænses udelukkende af den kontaminering, der måtte påføres under brug, og er underlagt den nationale eller lokale lovgivning. For yderligere oplysninger om dragten og dens beskyttelsesværdie, kontakt venligst ProShield®-forhandleren eller besøg: www.safespec.dupont.co.uk.

Indholdet af dette instruktionsark blev senest verificeret af det bemyndigede organ, SGS, i september 2015.

SVENSKA

BRUKSANVISNING

ETIKETTER PÅ INSIDAN

- ① Varumärke. ② Overalltillverkare. ③ Modellangivelse – skyddsoverall med huvu av polypropylenefiber med resår vid ärmslut, benslut, ansikte och midja. ④ CE-märkning – överallen uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning kategori III enligt europeisk lagstiftning, typpning och kvalitetsässäringintyg har utförts av SGS United Kingdom Ltd., Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK, identifierat genom annan EG-organ nummer 0120. ⑤ Indikerar överensstämmelse med europeiska standarder för kemiaka skyddsdräkter. ⑥ Skydd mot partikulär radioaktiv kontaminerings enligt EN 1073-2:2002.▲ Enligt EN 1073-2 paragraf 4.2 krävs punkterningsmotstånd av klass 2. Detta plagg motsvarar endast klass 1. ⑦ De "typer" av helkropsskydd som denna överall ger definieras av de europeiska standarderna för kemiska skyddsdräkter: Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, typ 6: EN13034:2005+A1:2009. ⑨ Användaren ska läsa denna bruksanvisning. ⑩ I storlekspiktogrammet anges kropsmått (cm). Kontrollera din kropsmått och välj rätt storlek. ⑪ Tillverkningsdatum. ⑫ Låttånlämpligt material. Skyddas mot eld. ⑬ ⑭ Får ej återanvändas. ⑮ Annan certifieringsinformation oberoende av CE-märkningen och det europeiska anmälda organet.

DE FEM SKÖTSELSYMBOLER BETYDER:

Tål ej vattentvätt. Tvätt påvirkar den skyddande egenskaperna
(t.ex. tvättas antistatiskt med bort).

Tål ej styrkning.



Tål ej torktumling.



Tål ej kemtvätt.



Tål ej blekmedel.

EGENSKAPER HOS PROSHIELD® BASIC TEXTIL OCH PROSHIELD® BASIC MODELL CHF5:

TEXTILETS FYSISKE EGENSKABER	Testmetod	EN-klass*/resultat
Nötningshållfasthet	EN 530 metod 2	1/6**
Punkteringsmotstånd	EN 863	1/6
Böjsprickhållfasthet	EN ISO 7854/B	1/6
Draghållfasthet (MD/XD****)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapetsformad rivhållfasthet (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Ytresitivitet	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6 \Omega$

*Enligt EN 14325:2004 **Visuell ***MD = maskinretning / XD = tværretning.

TYGETS MOTSTÅND MOT PENETRATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6530)

Kemi	EN-klass* avisering	EN-klass* penetration
Svovlsyra (30 %)	3/3	2/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	2/3

*Enligt EN 14325:2004

PRESTÄNDA VID HELDRÄKTSTEST		
Testmetod	Testresultat	EN-klass
Typ 5: Test av inläckage av aerosoler av fina partiklar (EN ISO 13982-2)	Godkänd med tejpade ärmsslut, benslut, huva och blixtnäslifik L ₉₀ 82 / 90 ≤ 30%* L ₈₀ 10 / 15 ≤ 5%*	N/A
Typ 6: Sprejtest på låg nivå (EN 17491-4, metod A)	Godkänd	N/A
Skydds faktor enligt EN 1073-2:2002	Godkänd med tejpade ärmsslut, benslut, huva och blixtnäslifik > 5	1/3
Sömrurka (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 betyder 91,1 % | -värden < 30 % och 8/10 betyder 80 % | -värden < 15 % ** Enligt FN 14325:20

Kontakta din leverantör eller DuPont för ytterligare information.

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Denna overall är utformad för att skydda arbetare mot vissa ämnen. Den används typiskt, beroende på toxicitet och exponeringsförhållanden, för skydd mot partiklar (Typ 5), begränsade stänk eller sprejer (Typ 6).

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Exponering för vissa mycket fina partiklar, intensiva vätskepröver och stänk av farliga ämnen kan skada överallt med högre mängder hälsofarlighet och bättre barriäregendäck än denna overall erbjuder. Häl avstånd till lägor och intensiv värmé. Materialer smält vid ca 170 °C. Ärvarandet inte denna overall. För förbättrad skydd i vissa tillämpningar kan tejning av armstål, benstål, huvu- och blixtlikvid övergas. Kontroller att du har valt den dräkt som passar för uppgiften. Användaren ska kontrollera korrekt jordning av såväl dräkten som bäraren. Resistansen mellan användaren och jorden ska vara långt $< 10^6$ Ohm, t.ex. genom att man använder lämplig fotbeklädnad/golvbeläggning eller en jordikabel. Elektrostatisch avledande skyddskläder får inte öppnas eller avlägsnas medan de är i kontakt med brandfarliga eller explosiva atmosfärer utan föregående godkännande från ansvarig skyddstekniker. De elektrostatisch avledande klädernas elektrostatisch avledande prestanda påverkas av relativ fuktighet, sättning, eventuella föroreningar och åldrande. Antistat behandlingen är bara verksam i en relativ fuktighet på 25 % eller mer vid DuPont Anordnings. Elektrostatisch utvärderade skyddskläder ska permanent täcka alla icke överstensättande material under normal användning (inklusive binjöringar och rörelser). Ytterligare information om jordning kan tillhandahållas av DuPont Anordnings. Användningen ska utformas i en risikosanalys, baserad på varje användares sätt att bedriva som är råt vatt och kombination av skyddande helhetsupplösning och tillhörande utrustning (handskar, stövlar, andningskydd etc), och hur länge en overall kan bäras för en specifik uppgift med avseende på skyddande prestanda, komfort och värmeläge. DuPont åtar sig inot ansvar för skador som beror på felaktig användning av overallen.

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING: Om defekter mot förmadan skulle uppträda ska du inte använda överallt.

FÖRVARING: Overaller kan förvaras i en temperatur mellan 15 och 25 °C i mörker (kartong) utan exponering för UV-lykta. DuPont har utfört tester på liknande material enligt ASTM D572 med slutsatsen att överallen behåller tillräcklig fysisk hållbarhet under 3 år. De antistatiska egenskaperna kan minska med tiden. Användaren måste kontrollera att den avledande förmågan är tillräcklig för tillämpningen vid tidpunkten för användningen.

AVFALLSHANTERING: Denna overall kan brännas eller grävas ned i en kontrollerad soptipp. Restriktioner för avfallshantering beror på den kontamineringsgraden som har inträtt under användningen och styrs av nationella eller lokala lagar. Mer information om dräkten och dess barriärprestanda får du genom att kontakta din ProShield®-leverantör eller besöka: www.safespec.dupont.co.uk.

Innehållet på detta instruktionsblad kontrollerades senast av det anmeldta organet SGS i september 2015.

SUOM

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖMERKINNÄT

- 1 Tavaramerkki, 2 Haalarien valmistaja, 3 Malli määritety - hypulinen, polypropeneikuitukankaasta valmistettu suojahalari, jossa joustavat hiuhsauvat, lähkeensuut, hupun reuna ja yötäytö, 4 CE-merkintä – haalarit ovat EU:n laisannäköisissä säädettyissä, luukan I1 henkilökohtaisissa koskevien vauttimusten mukaiset. Tyyppitarkastus ja laadunvarmistustodistus myönnyt SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Yhdysvaltien kuningaskunta, jonka I1-muotinen laitoksen numero on 0120. 5 Osoittaa kemikaaliteita suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamisen. 6 Suoja partikelimuidosissa ulevallata radioaktiivisesta kontaminatiosta standardin EN 1073-2:2002 mukaisesti. 7 A Standardin EN 1073-2 kohdassa 4.2 edellytetään luukan 2 lävystyslujuutta. Tämä vaatekapakku on ainaostaan luukan 1 vauttimusten mukainen. 8 Haalarit on käsitteily antattavista, ja ne tarjoavat sähkösaatteen suojan standardin EN 1149-2:2006 mukaisesti suljettu, kune ehto UN1303A:2004+A1+2009. 9 Nämä haalarit ovat seuraavien, kemikaaliteita suojaavia vaatteita koskevissa eurooppalaississa standardissa määritetytneiden kokovaltauksien suojausyhteyppien mukaiset: typ5 EN 13082-1:2004+A1+2010, typ6 EN 13082-2:2004+A1+2009. 10 Käytäntööljillä esitetään varaus mitat (cm) ja tarkkuus mitat ja valitse kahdesta. 11 Varmistuspäivämääri. 12 Tulenraaka materiaali. Pidä poissa avotulen lähistöltä. 13 Alla käyä uudestaan. 14 Muut sertifointitiedot (sertifointitiedot) koskevat tiedot, jotka eivät riipu CE-merkinnästä ja eurooppalaista ilmoitusta laitoksesta.

VIISI HUOLTOSYMBOLIA TARKOITTAVAT

				
Ei saa pestää. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. antistaattisuuksaine poistuu pesussa).	Ei saa silittää.	Ei saa kuivattaa koneellisesti.	Ei saa kuivapestä.	Ei saa valkaista.

KÄÄNTÄVÄSTÄMÄÄ

KANKAIN FYYSISTÄ UMINAISUUDET	Koemenetelma	EN-tuotekoodi / tulos
Hankauskestävyys	EN 530 Menetelmä 2	1/6**
Lävistysljuhus	EN 863	1/6
Taiututksenkestävyys	EN ISO 7854/B	1/6
Vetolujuus (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trangetroidinen repeämiskuormitus (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Pintaljuhus	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohmia

* Standardin EN 14325:2004 mukaisesti ** Visuaalinen *** MD = konesuunta / XD = poikkisuunta

KANKAAN NESTEIDEN LÄPITUNKEUTUMISEN SIETOKYKY (EN ISO 6530)

Kemikaali	EN-luokka* Hylykivys	EN-luokka Lämpäisy
Rikkihappo (30 %)	3/3	2/3
Natriumbikarbonaatti (10 %)	1/3	2/3

1/3

KOKO HAAI ARIN SUOJAIUSTEH

Kohto / menetelmä / julkaisu	Koetulot	EN-luokka
Koemetelmä		
Tyyppi 5: pienihukkasaerosolien sisäänvuodon testi (EN ISO 13982-2)	Läpäisty teipatuilla hihansuilla, lähkeensuilla, hupulla ja vetoketjun liepeillä $L_{90} \leq 90 \leq 30\%$ * $L_{8/10} \leq 15\%$ *	E/S
Typpi 6: alhaisen tason sumutustesti (EN 17491-4, menetelmä A)	Läpäisty	E/S
Suojaerroin EN 1073-2-2002 mukaisesti	Läpäisty teipatuilla hihansuilla, lähkeensuilla, hupulla ja vetoketjun liepeillä > 5	1/3
Saumalijuuks (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 tarkoittaa 91,1 % l_{nm}-arvoja < 30 % ja 8/10 tarkoittaa 80 % l_c-arvoja < 15 %. ** Standardin EN 14325:2004 mukaisesti.

Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä tavarantoimittajaan tai DuPontin

TYYPILLISIÄ KÄYTÖKOHTEITA: Nämä haalarit ovat suunniteltu suojaamaan työntekijöitä tietyiltä aineilta. Niitä käytetään tyypillisesti toksisuudesta ja altistumisolo-suhteista riippuen pieniukkaiselta (Tyypillinen 5), vähäisiltä nestepiikkileilta tai -suolakultilla (Tyypillinen 6) suojamiiseen.

KÄYTÖRÄJOITUKSET: Altistuminen tieltä vaarallisten aineiden hyvin pienille huikkasille, voimakkaille nestesuhiukille ja -roiskeille saattaa edellyttää sellaisen haalareiden käyttöä, joiden mekaaninen vahvuus ja suojaamisajatuudet ovat paremmat kuin näiden haalareiden tarvittavat ominaisuuudet. Pysy poissa liekeen luota ja voimakkaasta kuumuudesta. Materiaali sulaa noin 170 °C:ssa. Älä käytä näitä haalareita uudelleen. Tilitraversia käytössä voidaan hihansuttaa, lehkuunsesta, huppu ja vetoketjun lieve mahdollisuus teipata paapemalla suova jartojen. Varmista, että olet valinnut työntä varten soveltuvan suojaavaten. Käytäjän on varmistettava, ettei suojaava ja sen käytäjä ovat kunnolla maadoitettuja. Käytäjän ja määrä vastustekon on oltava alle 10 °Cihin käytämisessä, sopivina jalkineitä / latian päästyllä ja käytämaalla maadoitusohjotua. Sähkösaattista varusta hajottavia suojaavateita ei saatava alittaa pois päältä tulenaroista tai raijähdyserkissä ympäristöistä tai kastelläsetten tulenaroja tai raijähdyserkkiä sieniä. Sähkösaattista varusta hajottavia suojaavateita ei saa käyttää hirppikäristeissä ympäristöissä ilman tulenaroja. Sähkösaattista varusta hajottavia suojaavateita ei saa käyttää hirppikäristeissä ympäristöissä ilman tulenaroja.

dollinen saastuminen ja ikääntyminen. Antistaattinen käsittely toimii ainoastaan vähintään 25 %:n suhteellisessa kosteudessa, ja se ei myöskään välttäkö muiden haitallisten materiaalien näkyvyyttä.

vastuussa kokovaratolesvojaalareiden ja lisävarusteiden (käsineet, saappaat, hengityssuojaiteet jne.) olipaikasta ja yhdistelmästä sekä siitä, kuinka kauan haalareita voidaan käyttää tiettyssä työssä ottaen huomioon niiden suojaustehon, käyttökuvaudun ja kuumuuksuoritukseen. DuPont ei ole mitään vastuuta haalareiden virheellisestä käytöstä.

Tämän ohjeen sisällön on viimeksi tarkastanut virallisesti hyväksytty tarkastusorganisaatio SGS syyskuussa 2015.

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OZNACZENIA NA WEWNĘTRZNEJ ETYKIECIE

- ① Znak handlowy. ② Producent kombinezonu. ③ Identyfikacja modelu – kombinezon ochronny z kapturem wykonany z włókniny polipropilenowej, z gumką dopasowującą kaptur do twarzy, elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz z gumką w tali. ④ Oznakowanie CE – Kombinezon jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej kategorii II wewnątrz prawodawstwa europejskiego. Świadectwo badania typu oraz świadectwo zapewnienia jakości zostało wydane przez SGS United Kingdom Ltd., Weston-Super-Mare, BS22 6WA (Wielka Brytania), notyfikowaną jednostkę certyfikującą numer 0120. ⑤ Oznacza zgodność z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej. ⑥ Ochrona przed skażaniem promieniotwórczym cząstki stałym zgodnie z normą EN 1073-2:2002. ▲ W punkcie 4.2 normy 1073-2 ustanowiono wymóg odporności na przebiecie na poziomie klasy 2. Ten kombinezon spełnia jedynie wymagania klasy 1. ⑦ Kombinezon posiada wykonywanie antystatyczne i w przypadku odpowiedniego użyczenia zapewnia ochronę przed elektrycznością statyczną według EN 1149-5:2008 wraz z EN 1149-1:2006. ⑧ Typy ochrony całego ciała uzyskane przez kombinezon zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Typ 6: EN13034:2005+A1:2009. ⑨ Użytkownik kombinezonu powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. ⑩ Piktogram określający wymiary ciała (cm). Sprawdź swoje wymiary i doberź odpowiedni rozmiar kombinezonu. ⑪ Data produkcji. ⑫ Materiał palny. Nie zbliżaj kombinezonu do ognia. ⑬ Nie używa powtórnego. ⑭ Informacje dotyczące innych certyfikatów, niezależnych od oznakowania CE i europejskiej jednostki notyfikowanej.

PIĘĆ PIKTOGRAMÓW DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI OZNACZA:

Nie prać. Pranie pogarsza skuteczność ochrony (środek antystatyczny zostanie usunięty podczas prania).	Nie prasować.	Nie suszyć w suszarce.	Nie czyścić chemicznie.	Nie wybierać.
--	---------------	------------------------	-------------------------	---------------

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU PROSHIELD® BASIC ORAZ CAŁEGO KOMBINEZONU PROSHIELD® BASIC MODEL CHF5:

WEŁNISTOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁU	Metoda badania	Klasa EN* / Wynik
Odporność na ścieenie	EN 530 metoda 2	1/6 **
Odporność na przebiecie	EN 863	1/6
Odporność na wielokrotne zgiznianie	EN ISO 7854/B	1/6
Wytrzymałość na rozciąganie (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Odporność na rozdrabnianie (metoda trapezowa) (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Rezystywność powierzchniowa	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohma

* Według normy EN 14325:2004 ** Ocena wzrokowa *** MD = kierunek wzdłużny / XD = kierunek poprzeczny

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIĄKANIE CIEŻY (EN ISO 6530)

Substancja chemiczna	Klasa EN* Niezwilżalność	Klasa EN* Przesiąkliwość
Kwas siarkowy (30%)	3/3	2/3
Wodorotlenek sodu (10%)	1/3	2/3

* Według normy EN 14325:2004

WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU

Metoda badania	Wynik	Klasa EN
Typ 5: Wyznaczanie przeciwko drobnym cząstkom aerozoli do wnętrza kombinezonu (EN ISO 13982-2) natężeniu (EN 17 491-4, metoda A)	Spłnia wymagania po zaklejeniu taśmą mankietów rękawów i nogawek, powierzchni wokół otworu kaptura i patki zakrywającej zamek błyskawiczny. $L_{sp} = 82/90 \leq 30\%$ $L_{sp}/10 \leq 15\%$	ND
Typ 6: Badanie odporności na przesiąkanie rozpylanej cieczy przy niskim natężeniu (EN 17 491-4, metoda A)	Spłnia	ND
Współczynnik ochrony według EN 1073-2:2002	Spłnia wymagania po zaklejeniu taśmą mankietów rękawów i nogawek, powierzchni wokół otworu kaptura i patki zakrywającej zamek błyskawiczny > 5	1/3
Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 oznacza 91,1 % wszystkich wartości L_{sp} ≤ 30 %; 8/10 oznacza 80 % wszystkich wartości L_{sp} ≤ 15 % ** Według normy EN 14325:2004

Dodatekowe informacje udzielają na życzenie dostawca kombinezonu lub przedstawiciel firmy DuPont.

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA: Kombinezon jest przeznaczony do ochrony pracowników przed działaniem określonych substancji. Kombinezony te są zazwyczaj stosowane, w zależności od toksykości substancji oraz warunków narżenia, do ochrony przed cząstkami stałymi (Typ 5) lub do ograniczonej ochrony przed rozpylaną cieczą przy niskim natężeniu (Typ 6).

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: W przypadku narżenia na niektóre bardzo drobne cząstki stałe lub intensywne opryskanie cieczą oraz ochlapanie substancji niebezpiecznej, konieczne może być użycie kombinezonów, które posiadają wyższe parametry ochrony oraz większą wytrzymałość mechaniczną niż ten kombinezon. Nie zbliżaj kombinezonu do plomienia ani do źródła wysokiej temperatury. Materiał topi się w temperaturze okolo 170°C. Nie używać powtórnego tego kombinezonu. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony w określonych przypadkach może być wymagane uszczelnienie mankietów rękawów i nogawek, powierzchni wokół otworu kaptura i patki zakrywającej zamek błyskawiczny przez założenie taśmy. Użytkownik powinien upewnić się, że kombinezon został dobrany odpowiednio do wykonywanej pracy. Należy zapewnić odpowiednie użycie kombinezonu i użyciokwiatu. Rezystancja między użytkownikiem kombinezonu a ziemią nie może przekraczać 10 Ohma, co oznacza np. za pomocą odpowiedniego obwodu/podłożu lub przewodu izolacyjnego. Odzież ochronnej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie wolno rozciąga ani zdejmować podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzież ochronnej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie wolno używać w atmosferze wzbużonej zaporą. W przedniej części ochronnej znajdują się dwa przewody zabezpieczone szelkami, z których każdy ma po 10 cm. Wykonanie antystatyczne sprawia swoją funkcję przy wilgotności względnej wynoszącej minimum 25% i przy odpowiednim użyciu. Odzież ochronną odprowadzającą ładunki elektrostatyczne powinna w tym podziale schylania się i poruszania się stałe i dokładnie zakrywać wszystkie części ubrania znajdującej się pod odzieżą. Dodatkowych informacji firma DuPont udziela na życzenie. Użytkownik powinien przeprowadzić scenę ryzyka, na podstawie której dokona wyboru środków ochrony indywidualnej i zdecyduje o prawidłowym położeniu kombinezonu na danym stanowisku z uwzględnieniem właściwości ochronnych, komfortu użytkowania oraz oddziaływanie wysokiej temperatury (przegranie organizmu). Firma DuPont nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użyczenie tego kombinezonu.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: W przypadku gdy kombinezon wyjecha z opakowania jest uszkodzony (co jest bardzo mało prawdopodobne), nie wolno go używać.

PRZECHOWYWANIE: Kombinezon należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C, w ciemnym miejscu (w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Badania przeprowadzone przez firmę DuPont na podobnych materiałach zgodnie z normą ASTM D572 wykazały, że kombinezon zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przez okres 3 lat. Właściwości antystatyczne mogą pogorszyć się wraz z upływem czasu. Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że skuteczność odprowadzania ładunków elektrostatycznych jest wystarczająca dla konkretnego zastosowania.

USUWANIE: Kombinezon musieli spać lub zakapać na kontrolowanych składowiskach odpadów. Ograniczenia dotyczące utylizacji uzależnione są od skażenia podczas użytkowania i podlegają krajowym lub lokalnym przepisom. Więcej informacji na temat kombinezonu i jego właściwości ochronnych można uzyskać u dostawcy kombinezonu ProShield® lub na stronie internetowej: www.safespec.dupont.co.uk.

Teorię niniejszej instrukcji użytkowania została zweryfikowana przez jednostkę notyfikowaną SGS we wrześniu 2015 r.

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- ① Védejegy. ② A kezeléshez gyártója. ③ A modell leírása – Nem-szűrt polipropénból készült, rugalmas, mandzsettával, bokáresszel, acrynlással és derékkal ellátott kámsás munkavédelmi kezeléshez. ④ CE jelölés – A kezeléshez megfelel a III-as kategóriájú egységi védőszöközökre vonatkozó európai szabványhoz követelmények. A termék tipusmegfelelési és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal az SGS United Kingdom Ltd. (Weston-Super-Mare, BS226WA, UK – belejelentett EK-testület, tanúsító száma: 0120) állított ki. ⑤ A vegyédelmi ruházatokra vonatkozó európai szabványoknak való megfelelést jelöli. ⑥ Az EN 1073-2:2002 szabvány szerint védelem a radioaktív szálló porról az esetben szennyezők ellen. ▲ Az EN 1073-2 szabvány 4.2 pontja megköveteli a 2. osztályú általakítási ellenállást, viszont ez a ruházat csak az 1. osztálynak felel meg. ⑦ A kezeléshez antisztatikus kezeléssel készül, és megfelelő földelés esetén az EN 1149-5:2008 és az EN 1149-1:2006 szabványnak megfelelő elektrostatikus védelemet biztosít. ⑧ A kezeléshez a vegyédelmi ruházatokra vonatkozó európai szabványok meghatározott szinten az alábbi egész teszt végrehajtására, jelenlegi állapotban, ipari használatban. ⑨ A ruházat viselésére feltétlenül elvázza a hatását a használatról. ⑩ A tesztmérőt (cm-ben) jelző mértések piktogram. Ellenőrizze a tesztmérőt, és válassza a megfelelő ruhámeretet. ⑪ Gyártási idő. ⑫ Gyereklyuk anyag. Tüztől távol tartandó. ⑬ ⑭ Típusi útmutató. ⑮ A CE-jelöléstől és a belejelentett európai testületről foglalt információkról.

Ne mossa. A mosás hatásával van a ruha véddékettségére (pl. az antisztatikus réteg lemosódik).	Ne vasalja.	Ne száritsa géppel.	Ne tisztítsa vegyileg.	Ne fehérítse.
--	-------------	---------------------	------------------------	---------------

A PROSHIELD® BASIC ÉS A PROSHIELD® BASIC CHF5 TEXTÍLIA TELJESÍTMÉNYE:

A TEXTÍL FIZIKAI TULAJDONSÁGI	Vizsgálati módszer	EN osztály*/Eredmény
Kopásállóság	EN 530 (2-es módszer)	1/6**
Átvilágosítási ellenállás	EN 863	1/6
Hajtoperzsai bérépedezésállóság	EN ISO 7854/B	1/6
Szakítószilárdság (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapez alakú szakadásállóság (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Felületi ellenállás	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohm

* Az EN 14325:2004 szerint **Vizuális ***MD = gép irányá / XD = keresztrány.

A TEXTÍL ÁTFOLYÁDÉKOK ÁTSZIVÁRGÁSAVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSEGE (EN ISO 6530)	EN osztály* Lepергетés	EN osztály* Behatolás
Vegyi anyag	EN osztály* Lepергетés	EN osztály* Behatolás
Kénsváz (30%)	3/3	2/3
Nátrium-hidroxid (10%)	1/3	2/3

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

A TELJES RUHA TELJESÍTMÉNYE	Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény	EN osztály
5. típus: A részecskékből álló permet áteresztési tesztje (EN ISO 13982-2)	Leragasztott mandsettával, bokáresszel, kámszával és zipzárlájával megfelelően 62/90 $\leq 30\%$ $L_8/10 \leq 15\%$		N/A
6. típus: Csökkengett permetteszt (EN 17491-4, A módszer)	Megfelelt		N/A
Az EN 1073-2:2002 szabvány szerinti védelmi faktor	Leragasztott mandsettával, bokáresszel, kapucnival és villámzár-hajtókával megfelelt > 5		1/3
A varrás szakítószilárdsága (EN ISO 13935-2)	> 50 N		2/6**

* A 8/90 jelentése: az L_{90} értékek $91,1\% \leq 30\%$, a 8/10 jelentése: az L_{10} értékek $80\% \leq 15\%$ ** Az EN 14325:2004 szerint

További információért forduljon viszoneladójához vagy a DuPont-hoz.

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: A kezeslábas úgy terveztek, hogy megvégye a dolgozott bizonyos anyagoktól. A toxicitástól és a kitettégi körülmenyektől függően a termék jellemzően a szemcsés szennyező anyagok (5. típus), kisebb mennyiségű kifürkészett folyadékok vagy folyékedsugarak (6. típus) elleni védelemre alkalmas.

FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOK: Egyes rendkívül finom szemcséjű anyagok intenzív folyadékusugarak vagy kifürcsenő veszélyes anyagok az adott kezeslábasnál nagyobb szintű mechanikai szilárdággal és védelmi mutatókkal rendelkező kezeslábas viselését lehetik szükséges. Tartsa távol a nyílt lángtól vagy az erős hőtől. Az anyag körülbelül 170 °C-on olvad. Kérjük, ne használja újra a kezeslábas. Bizonyos alkalmazásoknál a magasabb szintű védelem érdekében megfontolando a mandsettával, a bokáresszel, az arcnyílás és a zipzárlájával ragasztással való rögzítésre. Kérjük, győződjön meg arról, hogy öltözött megfelel az elvégzendő feladatnak. A felhasználónak gondoskodnia kell az öltözött és az azt viselő személy megfelelő földeléséről. A felhasználó a és a talaj ellenállás értékének kisebbnek kell lennie, mint 10' Ohm, ami pl. megfelelő lábhellyel/padlóburkolattal vagy földkábelrel két biztosítani. Gyakúlnak vagy robbanónak környezetben, illetve gyakúlnak vagy robbanónak anyagok kezelése során az elektrosztatikusan dissipatív védőöltözéket tilos megnyitni vagy elvitálni! A felelős biztonsági mérnök előzetes engedélyteljesítéssel könyörögésben illesz az elektrosztatikusan dissipatív védőöltözéket elektrosztatikus töltést elvezető tulajdonságát befolyásolja a relatív páratartalom, a termék állaga, kora és a rajta található esetleges szennyeződések. Az öltözött antisztatikus védelmi csal. legalább 25%-os relatív páratartalommal és megfelelő földelés esetén hatékony. Az elektrosztatikusan dissipatív védőöltözéket használhat! A földeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a DuPont-hoz. A felhasználónak kockázatérzetel kell végeznie, amely alapján egyedül ő felelős a test egészét elföldő munkavédelmi kezelésában és a kiegészítő felszerelés (kesztyű, bakancs, légszévedő eszköz stb.) megfelelő kombinációjának kiválasztásáról, illetve annak megítélezéséről, hogy a védelmi teljesítmény, a kényelmes viselés és a hőhatás okozta terhelés függvényében mindennyi ideig viselhető egy kezeslábas egy adott feladat során. A kezeslábas helytelen használata esetén a DuPont semmilyen felelősséget nem vállal.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Abban a valószínűnélten esetben, ha a kezeslábas hibás lenne, ne viselje azt.

TÁROLÁS: A kezeslábas 15 – 25 °C közötti hőmérsékleten, sötét helyen (kartondobozban), UV fénytől védett helyen tárolandó. A DuPont hasonló textiliákon, az ASTM D572 szabvány szerint elvégzett tesztek segítségével megállapította, hogy kezeslábas több mint 3 évig képes megrázni fizikai szilárdságát. A termék antisztatikus teljesítménye idővel csökkenhet. A felhasználó felelőssége a szilárdításban a kezelés során bekötve a hajlítást és a testmodulokat mindenkor el kell fednie a nem megfelelő anyagból készült ruháradarabokat. A földeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a DuPont-hoz. A felhasználónak kockázatérzetel kell végeznie, amely alapján egyedül ő felelős a test egészét elföldő munkavédelmi kezelésában és a kiegészítő felszerelés (kesztyű, bakancs, légszévedő eszköz stb.) megfelelő kombinációjának kiválasztásáról, illetve annak megítélezéséről, hogy a védelmi teljesítmény, a kényelmes viselés és a hőhatás okozta terhelés függvényében mindennyi ideig viselhető egy kezeslábas egy adott feladat során. A kezeslábas helytelen használata esetén a DuPont semmilyen felelősséget nem vállal.

A RUHA LESELEJEZÉSE: A kezeslábas megsemmenniséthez égesse el azt, vagy helyezze el egy engedélyezett lerakóhelyen. A leselejezésre vonatkozó korlátozások a használót közben az öltözettel került szennyeződéstől függnek; a korlátozásokat a nemzeti vagy helyi jogszabályok határozzák meg. Az öltözettel kapcsolatos további információkért forduljon ProShield® viszoneladójához vagy látogasson el az alábbi honlapra: www.safespec.dupont.co.uk.

A jelen utmutató tartalmát legutoljára az SGS tesztelte ellenőrizt és hagyta jóvá 2015 szeptemberében.

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ

OZNAČENÍ NA VÁVNITRŇÍ ŠTÍTKU

① Obchodní značka. ② Výrobce kombinéz. ③ Označení modelu - Ochranná kombinéza s kapucí z polipropylénové netkané textilie se stahováním v oblasti rukávu, kotniků, obřízce a pasu. ④ Označení CE - Kombinéza splňuje požadavky na osobní ochranu prostřednictvím kategorie III v souladu s evropskými předpisy. Osvědčení o označení a o svědectví o zabezpečení jakosti bylo uděleno certifikací společnosti SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie, označeno jako oznamený subjekt orgán EN pod číslem 0120. ⑤ Označuje shodu s evropskými normami pro protichémické ochranné oděvy. ⑥ Ochrana proti kontaminační radioaktivními částečkami podle normy EN 1073-2:2002. ▲ Bod 4.2 normy EN 1073-2 požaduje odolnost trdu. ⑦ Cestovní oděv splňuje pouze 1. ⑧ Kombinéza je antisztatiky ošetřena a poskytuje elektrostatiskou ochranu dle normy EN 1149-5:2008 při rádiém uzemnění. ⑨ Uživatel kombinézy by měl prostudovat tyto pokyny k použití. ⑩ Piktogram velikosti uvádí telesné míry (cm). Ověřte své telesné míry a vyberte správnou velikost. ⑪ Datum výroby. ⑫ Horažďovací materiál. Chraňte před ohněm. ⑬ Nepoužívat opakování. ⑭ Další informace o certifikaci(-ich) nezávislé na označení CE a evropském oznameném subjektu.
--

VÝZNAM PĚTI SYMBOLŮ ÚDRŽBY:

Neperte. Práni má dopad na ochranné vlastnosti (např. smývání antistatické vrstvy).	Nežehlit.	Nesušit v sůsíčce.	Nečistit za sucha.	Nebělit.
---	-----------	--------------------	--------------------	----------

VLASTNOSTI TEXTILE PROSHIELD® BASIC A PROSHIELD® BASIC, MODEL CHF5:

Fyzikální vlastnosti textile	Zkušební metoda	Trída EN*/Výsledek
Odolnost proti ořízu	EN 530 Metoda 2	1/6**
Odolnost proti propichnutí	EN 863	1/6
Odolnost proti prasknutí v ohýbu	EN ISO 7854/B	1/6
Pevnost v tahu (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Odolnost proti roztržení podélně (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Povrchový odpor	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohm

* Podle normy EN 14325:2004 **Vizuální ***MD = v podélném směru / XD = v příčném směru.

Chemická látka	Trída EN* Odpudlivost	Trída EN* Penetrace
Kyselina sírová (30%)	3/3	2/3
Hydroxid sodný (10%)	1/3	2/3

* Podle normy EN 14325:2004

Zkouška vlastnosti celeho obleku	Výsledek zkoušky	Trída EN
Typ 5: Zkouška průměru aerosolu jemných částic dovnitř oděvu (EN ISO 13982-2)	Vyhovuje s přeplňenými manžetami, kotniky, kapucí klopou zipu $L_{90} 82/90 \leq 30\%$ $L_{8/10} 82/90 \leq 15\%$	N/A

* 82/90 znamená 91,1% L_{90} hodnoty $\leq 30\%$ a 8/10 znamená 80% L_{10} hodnoty $\leq 15\%$ ** Podle normy EN 14325:2004

ZKUSKA VLASTNOSTI CELEHO OBLEKU	
Typ 6: Zkouška při postřiku nízké intenzity (EN 17491-4, metoda A)	Vyhovuje
Ochranný faktor podle normy EN 1073-2:2002	Vyhovuje s přeplenými manžetami, kotrily, kapucí a klopou zipu > 5
Pevnost švů (EN ISO 13935-2)	> 50 N

* 82/90 znamená 91,1% L_{90} hodnoty $\leq 30\%$ a 8/10 znamená 80% L , hodnoty $\leq 15\%$ ** Podle normy EN 14325:2004

Pro další informace se obrátte na svého dodavatele nebo na společnost DuPont.

OBVYKLY KOMBINÉZA POUŽITÍ: Tato kombinéza byla navržena s cílem chránit pracovníky před určitými látkami. V závislosti na chemické toxicitě a podmínkách expozice jsou tyto kombinézy běžně používány k ochraně před částicemi (Typ 5) a omezeným poštřikem kapalinami (Typ 6).

OMEZENÍ POUŽITÍ: V případě vystavení určitým velmi jemným částicím, intenzivnímu postřiku nebezpečnými látkami může vzniknout nutnost použít kombinéz s vyšší mechanickou pevností a vyšší neprostupnosti, než je disponibilní tato kombinéza. Nepřipouštějte se k ohni nebo zdroji intenzivního sáhání. Materiál se rozpolní při teplotě cca 170°C. Tato kombinéza není určena k opakování použití. K dosažení vyšší ochany při určitém použití lze uvažovat o přepleném manžetu, kotrilech, kapucí a klopou zipu. Uvádějte se, že jste si vybral oděv vhodný pro vaši práci. Uživatel musí zajistit rádné uzemnění oděvu i jeho nositele. Odpor mezi uživatelem a zemí by měl být menší než 10¹⁰ Ohm, což je zajištěno například prostřednictvím vhodné obvodu/podlahy či použitím uzemňovacího kabelu. Elektrostatický rozpolty ochranný oděv nesmí být rozepnut nebo všechno, pokud sou v ovdově pítnoty horlavé nebo využívá plny nebo během manipulace s horlavými nebo využívajícími látkami. Na vlastnosti elektrostatický rozpolty ochrannýho oděvu má dopad relativní vlhkost, profdení a roztřízení, případně kontaminace a stárnutí. Antistatické osérení je účinné pouze při relativní vlhkosti nejméně 25% a při rádném uzemnění. Elektrostatický rozpolty ochranný oděv musí být používán v soulisku obhaceném proti bez předchozích sloužebných odpovídajícího bezpečnostního technika. Na vlastnosti elektrostatický rozpolty ochrannýho oděvu mohou dopadat relativní vlhkost, profdení a roztřízení, případně kontaminace a stárnutí. Antistatické osérení je účinné pouze při relativní vlhkosti nejméně 25% a při rádném uzemnění. Elektrostatický rozpolty ochranný oděv musí být používán v soulisku obhaceném proti bez předchozích sloužebných odpovídajícího bezpečnostního technika.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ: V případě výskytu vady, jakoliž je to nepravdopodobné, kombinézu nenosete.

USKLADNĚNÍ: Kombinézy lze skladovat při teplotě mezi 15 a 25 °C a ve tmě (v kartonové krabici) a nelze je vystavovat UV záření. Společnost DuPont provedla zkoušky podobných textilií dle normy ASTM D572 s tím výsledkem, že kombinéza si zachová dostatečnou fyzickou pevnost po dobu 3 let. Jeho antistatické vlastnosti se mohou po určité době zhoršovat. Uživatel se musí ujistit, že dispativní účinek oděvu je v příslušném okamžiku dosažující.

LIKVIDACE: Tuto kombinézu lze spálit nebo uložit na různé skladce. Omezení týkající se likvidace závisí na kontaminaci, ke které došlo v průběhu užívání, a podléhají vnitrostátním či místním právním předpisům. Blížší informace o oděvu a jeho ochranných vlastnostech poskytne váš dodavatel ProShield®, nebo je lze získat na internetové prezentaci: www.safespec.dupont.co.uk.

Obsah tohoto návodu byl naposledy ověřen notifikovaným orgánem SGS v září 2015.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЕТИКЕТИ

- 1 Търговска марка. 2 Производител на гащеризона 3 Идентификация на модел - Защитен гащеризон с каучука, изработен от плат от нетъкан полипропилен с еластичност за маншетите, глезените, лицевата част и талията.
- 4 Маркировка CE – Гащеризонът съответства на изискванията за лични предпазни средства от категория III според Европейското законодателство. Сертификатите за типово изпитване и гаранция за качество са издадени от SGS United Kingdom Ltd., с адрес Weston-super-Mare, BS22 6WA, Великобритания, обозначени с Нотифициран орган на ЕС с номер 0120. 5 Обозначава съответствие с Европейските стандарти за защитни облекла срещу химични продукти.
- 6 Зашита среди замързване с радиоактивни частици съгласно EN 1073-2:2002. ▲ EN 1073-2 Клаза 4-2 използва устойчивост на пребиваване от клас 1. 7 Гащеризонът е обработен антистатично и предлага електростатична защита съгласно EN 1149-5:2008, комбинирано с EN 1149-1:2006, когато е изложен правилно. 8 „Типова“ защита на цялото тяло, постигната от този гащеризон, определени от европейските стандарти за защитни облекла срещу химични продукти: Тип 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, тип 6: EN 13034:2005+A1:2009. 9 Лицето, което го носи, трябва да прочете тези инструкции за употреба. 10 Пиктограмата за размера указва телесните мерки (cm). Проверете свояте телесни мерки и изберете правилния размер. 11 Дата на производство. 12 Запалим материал. Да се пази от огън. 13 Само за единократна употреба. 14 Информация за други сертификати, несъвместими с маркировката CE и Европейския нотифициран орган.

ПЕТТЕ ПИКТОГРАМИ ЗА ГРИЖА ПОКАЗВАТ:

Дане се пере. Прането спазва защитните свойства (напр. антистатичните свойства ще се отмият).	Да не се глади.	Да не се суши машинно.	Да не се подлага на химическо чистене.	Да не се избелва.

СВОЙСТВА НА ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ PROSHIELD® BASIC И PROSHIELD® BASIC МОДЕЛ CHFS:

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛА	Метод на изпитване	Клас EN*/Резултат
Устойчивост на абразивно износване	EN 530 Метод 2	1/6**
Устойчивост на прибрзяване	EN 863	1/6
Устойчивост на напукване при горгане	EN ISO 7854/B	1/6
Издържливост на опън (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Издържливост на трапецовидно разкъсане (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Издържливост на повърхността	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohm

* Съгласно EN 14325:2004 ** Видим *** MD = посока на машината / XD = напречна посока.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРОНИКАВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ (EN ISO 6530)

Химикал	Клас EN* Отблъскване	Клас EN* Проникване
Сирена киселина (30%)	3/3	2/3
Натриев хидрооксид (10%)	1/3	2/3

* В съответствие с EN 14325:2004

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕСТАНЕ НА ЦЕЛЯ КОСТЮМ

Метод на изпитване	Резултат от изпитването	Клас EN
Тип 5: Тест за пропускане на аерозолни частици навътре (EN ISO 13982-2)	Издържан с запленени маншети на ръковите, глезените, каучуката и покриваща лепенка на ципа $L_{90} 82/90 \leq 30\%$ * $L_{8/10} 10\%$ *	N/A
Тип 6: Изпитване чрез слабо напръскване (EN 17491-4, метод А)	Издържан	N/A
Защитен фактор съгласно EN 1073-2:2002	Издържан с запленени маншети на ръковите, глезените, каучуката и покриваща лепенка на ципа > 5	1/3
Якост на шевовете (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 означава 91,1% L_{90} стойности $\leq 30\%$, а 8/10 означава 80% L , стойности $\leq 15\%$ ** В съответствие с EN 14325:2004

За допълнителна информация се свържете с Вашия доставчик или DuPont.

ТИПЧИНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА: Този гащеризон е проектиран да защитава работници от определени вещества. Те се използват обикновено в зависимост от токсичността и условията на експониране за защита от прах (тип 5), ограничено количество разливи или пръски от течности (тип 6).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБА: Илагането на никои много фини прахови материали, интензивни пръски и разливи на течности при опасни вещества могат да нанесат нужда от гащеризон с по-висока механична якост и предпазни свойства в сравнение с предлаганите от този гащеризон. Материалът се топи при температура от около 170°C. Не използвайте повторно този гащеризон. С подобна степен на защита в никои случаи се прилага покриване на маншетите на ръковите, глезените, каучуката и ципа. Уверете се, че сте избрали подходящото за Вашата работа облекло. Потребителят трябва да осигури съответното заземяване и на облеклото, и на носещия го. Съответствието между потребителя и земята трябва да е по-малко от 10¹⁰ Ohm, напр. като се използват подходящи обувки с огнеопасни или взривопасни вещества. Защитното облекло, разсеявашо статичното електричество, не трябва да се отваря или сваля в огнеопасна или взривопасна атмосфера, както и при боравене с огнеопасни или взривопасни вещества. Защитното облекло, разсеявашо статичното електричество, трябва да се използва в обогатени с кисород среди без предварително одобрение на техническото лице, отговарящо за безопасността. Способността за разсеяване на статичното електричество на защитното облекло с разсеяване на статичното електричество се повлиява от относителна влажност, износване и съхранение, евентуално замързване и оstarяване. Антistатичният режим е ефективен само в относителна влажност от 25 % или по-висока и при правилно заземяване. Защитното облекло с разсеяване на статичното електричество се повлиява от относителна влажност, износване и съхранение, евентуално замързване и оstarяване. Антistатичният режим е ефективен само в относителна влажност от 25 % или по-висока и при правилно заземяване. Защитното облекло с разсеяване на статичното електричество се повлиява от относителна влажност, износване и съхранение, евентуално замързване и оstarяване. Антistатичният режим е ефективен само в относителна влажност от 25 % или по-висока и при правилно заземяване.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА: При наличие на дефекти, които е необичайни, не използвайте гащеризона.

СЪХРАНЕНИЕ: Гащеризоните могат да се съхраняват при температура между 15 и 25 °C, на тъмно (в картонена кутия), без излагане на ултравиолетово лъчение. DuPont изпълни тестове на сходни материали в съответствие с ASTM D572, като заключи, че гащеризонът запазва адекватна физическа издръжливост за период от 3 години. Антistатичните свойства могат да се понижат с времето. Потребителят трябва да се увери дали способността за разсеяване е достатъчна за конкретното приложение в момента на употреба.

Съдържанието на настоящия информационен лист е проверено последно от нотифициращия орган SGS през септември 2015г.

SLOVENSKY

POKYNY NA POUŽITIE

OZNAČENIA NA VNÚTORNEJ ETIKETE

- 1 Obchodná známka 2 Výrobca kombinéz. 3 Identifikácia modelu – ochranná kombinéza s kapucňou vyrobená z polypropylénej netkaného textíle s obrubami na manžetách, členkoch, tvári a päse. 4 Označenie CE – Kombinéza splňa požiadavky kategórie III vybranej osobnej ochrany podľa európskych právnych predpisov. Oudejstvo a skúšky tiaho a hodnoteniu kvality vydalo SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Spojené kráľovstvo, s identifikačným číslom 0120 notifikovaného orgánu ES. 5 Označuje súlás s európskimi normami pre chemické ochranné obliečenie. 6 Ochrana voči kontaminácii rádiovaktívnymi časticami podľa normy EN 1073-2-2002. ▲ Norme EN 1073-2 odsek 4.2 sa vyžaduje odnosť voči prechýpnutiu triedy 2. Tento odev spĺňa len podmienky triedy 1. 7 Kombinéza má antistatickú úpravu a poskytuje ochranu pred statickou energiou podľa normy EN 1149-5:2008 v kombinácii s EN 1149-1:2006 pri správnom užívaní. 8 Typy celotelovej ochrany dosiahnuté touto kombinézou sú stanovené európskymi normami pre obliečenie chemickej ochrany: typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, typ 6: EN 13034:2005+A1:2009. 9 Používateľ by si mal pred použitím prečítať tieto pokyny. 10 Piktogram velkosti znázorňuje rozmer telá (cm). Podľa väčších miest si vberte správnu velkosť. 11 Dátum výroby. 12 Horľavý materiál. Udržiava v dostačujúcej vzdialenosťi od ohňa. 13 Opäťovné nepoužívanie. 14 Iné údaje označení nezávislé od označenia CE a európskeho autorizovaného orgánu.

PÄT PIKTOGRAMOV STAROSTLIVOSTI ZNÁZORŇUJE:

Nepraf. Pranie ovplyvňuje ochranné vlastnosti (napr. zmyje sa antistatický povrch).	Nežehliť.	Nesušiť v sušičke.	Nečistiť chemicky.	Nebieliti.
---	-----------	--------------------	--------------------	------------

VLASTNOSTI TEXTÍLÉ PROSHIELD® BASIC A MODELU CHFS PROSHIELD® BASIC:

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI	Skúšobná metóda	Trieda EN*/Výsledok
Odolnosť voči abrázi	EN 530 Metoda 2	1/6**
Odolnosť voči preplchnutiu	EN 863	1/6
Odolnosť voči prelamovaniu	EN ISO 7854/B	1/6
Pevnosť v tahu (MD/XD***)	EN ISO 13924-1	1/6
Odolnosť voči lichobežníkovému roztŕhanutiu (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Odolnosť povrchu	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^3$ Ohm

* Podľa normy EN 14325:2004 **Vizuálne *** MD = pozdĺžny smer / XD = priečny smer.

ODOLNOSŤ TEXTÍLIEVOČI PRENIKANIU KVAPALIN (EN ISO 6530)

Chemická látka	Trieda EN* Odpudivosť	Trieda EN* Penetrácia
Kyselina sírová (30 %)	3/3	2/3
Hydroxíd sodný (10 %)	1/3	2/3

* Podľa normy EN 14325:2004

NAJVHODNEJŠIE CELKOVÉ VLASTNOSTI

Testovacia metóda	Výsledok testu	Trieda EN
Typ 5: Skúška prepúšťania častic aerosolu smerom dovnútra (EN ISO 13982-2)	Vyhovelo so stiahnutými obrubami na manžetách, členkoch, kapucňu a s prekrytím zipom $L_{82}/90 \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$	N/A
Typ 6: Skúška postreku nízkej úrovne (EN 17491-4, Metóda A)	Vyhovelo	N/A
Ochranný faktor v súlade s normou EN 1073-2:2002	Vyhovelo so stiahnutými obrubami na manžetách, členkoch, kapucňu a s prekrytím zipom > 5	1/3
Pevnosť švov (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 znamená 91,1 % L_{82} hodnôt $\leq 30\%$ a 8/10 znamená 80 % $L_{8/10}$ hodnôt $\leq 15\%$ ** Podľa normy EN 14325:2004

Daľšie informácie získejte u svojho dodávateľa alebo DuPont.

BEŽNÉ OBLASTI POUŽITIA: Táto pracovná kombinéza je navrhnutá na ochranu pracovníkov pred určitými látkami. Bežne sa používa v závislosti od toxicity a podmienok vystavenia na ochranu pred časticami (typ 5), obmedzeným spliechaním kvapalinou alebo postrekmi (typ 6).

OBMEDZENIA POUŽITIA: Vystavene určitým svetlom jemnym časticiam, intenzívnym kvapalinnym postrekom a spliechaním nebezpečnými látkami sú možné využívať pracovné kombinézy v súčiu mechanickou silou a ochrannými vlastnosťami, ako poskytne táto kombinéza. Nepriblížiť sa plameňom a intenzívemu teplu. Materiál sa roztopa pri približne 170 °C. Kombinézu opäťovne nepoužívajte. Na zlepšenie ochrany pri určitých používaniach môžete vzážiť použitie manžet, členkových pásov, kapucu a prekrytie zipu. Uistite sa, že ste si vyberi alebo vhodný na vašu prácu. Používateľ musí zabezpečiť riadne uženie odevu ako aj osoby, ktorá ho nosí. Odpor medzi používateľom a zemetu musí byť menej ako 10 Ohm, napr. použitím primeranej obuvi/podlahy, alebo použitím uzemňovacieho kablu. Oblečenie, ktoré ruší statickú elektrinu, sa nesmie používať v prostredí obhodenom kyslíkom bez predchádzajúceho súhlasu zodpovedného bezpečnostného technika. Vlastnosti rušenia statickej elektriny obliečenia, ktoré ruší statickú elektrinu, ovplyvňuje prekrývanie vrstiek, potrebu kontamínacie a starnutie. Antistatická úprava je účinná len pri relatívnej vlhkosti rovnakej alebo vyššej ako 25 % pri vhodnom užívaní. Oblečenie, ktoré ruší statickú elektrinu, musí pri bežnom použití trvalo prekrýť všetky nevyhovujúce materiály (vrátane obuvi a pohybov). Viac informácií o užení vám poskytne DuPont. Používateľ by mal vykonať hodnotenie rizíka, na základe ktorého bude používateľ samostatne posudzovať správnosť výberu a kombinácie celotelovej ochrannej kombinézy a dodatočného vybavenia (rukavice, topánky, respiračné ochranné vybavenie a pod.) a správnej dĺžky používania kombinézy pre specifickú prácu s ohľadom na jej ochranné vlastnosti, pohodlnosť alebo tepléne namáhanie. DuPont nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie tejto kombinézy.

PRIĽPRAVA NA POUŽITIE: V nepravdepodobnom prípade závad kombinézu nepoužívajte.

SKLADOVANIE: Kombinézy by sa mali skladovať pri teplote od 15 do 25 °C v tme (v kartónovej krabiči) bez vystavenia UV žiareniu. Spoločnosť DuPont vynakonala skúšky podobných textilií podľa ASTM D572 so záverom, že kombinézy si zachovávajú primeranú fyzickú súlu počas obdobia 3 rokov. Antistatické vlastnosti sa môžu postupom času znížiť. Používateľ sa musí uistíť, že vlastnosti rušenia statickej elektriny sú počas používania v hode.

LIKVIDÁCIA: Túto pracovnú kombinézu je možné spáliť alebo uložiť na riadnej skladke. Obmedzenia likvidácie závisia od kontamínacie spôsobenej počas používania a podliehajú vnútroštátnym alebo miestnym právnym predpisom. Daľšie informácie o devere a jeho ochranných vlastnosťach získejte u svojho dodávateľa výrobkom ProShield® alebo na stránke: www.safespec.dupont.co.uk.

Obsah týchto pokynov bol naposledy kontrolovaný autorizovaným orgánom SGS v septembri 2015.

SLOVENSKA

NAVODILA ZA UPORABO

OZNAKE NA ETIKETI

- 1 Blagovna známka. 2 Proizvajalec kombinézon. 3 Identifikacija modela – zaščitni kombinézon s kapuco, izdelan iz polipropilenovega netkanega materiala, stisnjén iz elastiko okoli zapestja, gležnjek, pod obrazom in pasu. 4 Označka CE – Zaščitni kombinéz izpoljuje zahteve za osebno zaščitni opremo kategorije III v skladu z evropsko zakonodajo. Certifikate o prekusu tipa in zagotavljanju kakovosti je leta izdal SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Združeno kraljestvo, pod identifikacijskim številom 0120 prilagojenega organa ES. 5 Označuje skladnost z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami. 6 Zaščita pred radioaktivnim onesnaženjem z delci v skladu z EN 1073-2-2002. ▲ Dolžica 4.2 EN 1073-2 zahteva odnosnost proti prebadanju razreda 2. To oblačilo izpoljuje le zahteve razreda 1. 7 Kombinézon je antistatično obdelan in nudi elektrostatično zaščito v skladu z EN 1149-5:2008 v povezavi z EN 1149-1:2006, če je pravilno ozemljil. 8 „Tip“ za zaščito celega telesa, ki jih dosegata ta kombinézon, kot določajo evropski standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami: Tip 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tip 6: EN 13034:2005+A1:2009. 9 Priporoča se, da uporabnik preberejo ta navodila za uporabo. 10 Piktogram velikosti prikazuje telesne mere (cm). Preverite svoje telesne mere in izberite pravo velikost. 11 Datum proizvodnje. 12 Vnetljivi material. Ne hranite v bližini gnjiga. 13 Ni ponovno uporabo. 14 Druge certifikacijske informacije, ki niso povezane z označko CE in zahtevami evropskega prilagojenega organa.

PET PIKTOGRAMOV RAVNJAVA OZNAČUJE:

Pranje ni dovoljeno. Pranje negativno učinkuje na varovalne lastnosti (npr. antistatična zaščita se spreže).	Likanje ni dovoljeno.	Sušenje v stroju ni dovoljeno.	Suhodriženje ni dovoljeno.	Beljenje ni dovoljeno.
--	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

LASTNOSTI OSNOVNEGA MATERIJALA PROSHIELD® BASIC IN OSNOVNEGA MODELA PROSHIELD® BASIC CHFS:

FIZIKALNE LASTNOSTI MATERIJALA	Preškusna metoda	Razred EN*/Rezultat
Odpornost proti obrabi	EN 530 Metoda 2	1/6**
Odpornost proti prebadanju	EN 863	1/6

* V skladu z EN 14325:2004 **Vizuálne *** MD = smer stroja / XD = vzdolžna smer.

FIZIKALNE LASTNOSTI MATERIALA	Preskusa metoda	Razred EN* / Rezultat
Odpornost proti upogibanju	EN ISO 7054/B	1/6
Natezna trdnost (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trgjalna trdnost, preskušena s trapezoidno metodo (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Površinska odpornost	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohm

*V skladu z EN 14325:2004 **Vizualno *** MD = smer stroja / XD = vzdolžna smer.

ODPORNOST MATERIALA PROTI PREPUŠČANJU TEKOČIN (EN ISO 6530)		
Kemikalija	Razred neprepustnosti EN*	Razred prepričanja EN*
Žvepla kislina (30 %)	3/3	2/3
Natrijev hidroksid (10 %)	1/3	2/3

*V skladu z EN 14325:2004

PRESKUZ LASTNOSTI CELOTNE OBLEKE		
Preskusa metoda	Rezultat	Razred EN
Tip 5: Preskus prepuščanja aerosolov drobnih delcev v obleko (EN ISO 13982-2)	Preskus uspešen z zaledljivimi zapestji, gležnji, kapuco in zavrhkom zadrgje $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$ *	N.R.
Tip 6: Preskus z razprševanjem v spodnjem delu (EN 17491-4, metoda A)	Preskus uspešen	N.R.
Faktor zaščite v skladu z EN 1073-2:2002	Preskus uspešen z zaledljivimi zapestji, gležnji, kapuco in zavrhkom zadrgje > 5	1/3
Jakost štivov (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 pomeni 91,1% L_{min} vrednosti ≤ 30 % in 8/10 pomeni 80 % L_{min} vrednosti ≤ 15 % ** v skladu z EN 14325:2004

Za dodatne informacije se obrnite na svojega dobavitelja ali DuPont.

OBICAJNA PODROČJA UPORABE: Kombinezon je namenjen za zaščito delavcev pred nekatrimi snovmi. Običajno se uporablja, odvisno od toksičnosti in pogojev izpostavljenosti, za zaščito pred delci (Tip 5) in delnim škropiljenjem ali razprtivjo tekočine (Tip 6).

OMEJITVE UPORABE: Pri izpostavljenosti nekatrimi zelo drobnim delcem, intenzivnemu pršenju in škropiljenju tekočih nevarnih snov je lahko potreben kombinezon z večjo mehansko močjo in zaščitnimi lastnostmi, kot jih ponuja ta kombinezon. Kombinezone ne uporabljajo v bližini ognja ali intenzivne toplosti. Material se topi pri okoli 170 °C. Kombinezon ni namenjen ponovni uporabi. Pri nekatrini uporabah je treba za večjo zaščito zlepiti zapestja, gležnje, kapuc in zavrhki zadrg. Preprečite se, ali ste soje dovolj izbrali ustrezno oblačilo. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno ozemljitev tako oblačila kot osebe, ki jo nosi. Upornost med uporabnikom in itemi mora biti manjša od 10° Ohm, kar se zagotovi npr. z ustrezno obutvijo/talni podlagi ali uporabo ozemljivega kabla. Elektrostatično disipativna zaščitna obleka se ne sme odpeti ali snevit v netljivih ali eksplozivnih atmosferah ali med ravnjanjem z netljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatična disipativna zaščitna obleka se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, brez predhodnega dovoljenja odgovornega varnostnega inženirja. Na elektrostatično disipativno učinkovitost elektrostatične disipativne obleke lahko vplivajo relativna vlažnost, obraba, možna kontaminacija in staranje. Antistatična obdelava je učinkovita le pri relativni vlažnosti 25 % ali več in pri pravilni ozemljitvi. Elektrostatična disipativna zaščitna obleka mora med normalno uporabo ves čas prekrivati vse materiale, ki niso v skladu s temi zahtevami (tudi med skranjanjem in gibanjem). Dodatne informacije o ozemljitvi so na voljo pri podjetju DuPont. Uporabnik mora opraviti oceno vteganja, na podlagi katerih uporabnik sam presodi pravilno izbiro in kombinacijo zaščitnega kombinezona za celo telo in pomočne opreme (rokavice, ščitniki, dlanhalna zaščitna oprema itd.) ter kolikor časa se lahko kombinezon nosi pri določenem delu glede na njegovo učinkovitost zaščite, udobje pri nošenju ali toplotno obremenitvijo. DuPont ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno uporabo kombinezona.

PRIPRAVA ZA UPORABO: V malo verjetnem primeru napak kombinezona ne nosite.

SHRANJEVANJE: TKombinezone je treba hraniti pri temperaturi med 15 in 25 °C, v temnem prostoru (škatli iz lepenke) ter se jih ne sme izpostavljati UV-žarkom. DuPont je opravil preskuse na podobnih materialih v skladu z ASTM D572, katerih rezultati so pokazali, da kombinezon hranačna ustrezno fizično trdnost za obdobje 3 let. Antistatična lastnost se lahko sčasoma zmanjša. Uporabnik mora zagotoviti, da disipativna učinkovitost elektrostatične disipativne obleke se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, brez predhodnega dovoljenja odgovornega varnostnega inženirja. Na elektrostatično disipativno učinkovitost elektrostatične disipativne obleke lahko vplivajo relativna vlažnost, obraba, možna kontaminacija in staranje. Antistatična obdelava je učinkovita le pri relativni vlažnosti 25 % ali več in pri pravilni ozemljitvi. Elektrostatična disipativna zaščitna obleka mora med normalno uporabo ves čas prekrivati vse materiale, ki niso v skladu s temi zahtevami (tudi med skranjanjem in gibanjem). Dodatne informacije o ozemljitvi so na voljo pri podjetju DuPont. Uporabnik mora opraviti oceno vteganja, na podlagi katerih uporabnik sam presodi pravilno izbiro in kombinacijo zaščitnega kombinezona za celo telo in pomočne opreme (rokavice, ščitniki, dlanhalna zaščitna oprema itd.) ter kolikor časa se lahko kombinezon nosi pri določenem delu glede na njegovo učinkovitost zaščite, udobje pri nošenju ali toplotno obremenitvijo. DuPont ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno uporabo kombinezona.

Priglašeni organ SGS je nadzorne preveril vsebino teh navodil septembra 2015.

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MARCAJE ETICHETĂ INTERIOARĂ

- ① Marcă înregistrată. ② Producător combinezon. ③ Identificarea modelului - Combinézon de protecție cu glugă, fabricat din material nețesut din polipropilenă, prevăzut cu betelie elastică la manșete, gleze, orificiu pentru față și talie. ④ Marcă CE - Combinézonul respectă cerințele impuse pentru categoria III de echipamente individuale de protecție, în conformitate cu legislația europeană. Certificatul de examinare de tip și certificat de asigurare a calității au fost emise de compania SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 GWA, Regat Unit, identificată ca Organism notificat al CE cu numărul 0120. ⑤ Indică conformitatea cu standardele europene pentru îmbrăcăminte de protecție chimică.
- ⑥ Protecție împotriva contaminării radioactive sub formă de particule, în conformitate cu EN 1073-2:2002. ▲ Standardul EN 1073-2, prin clauza 4.2 impune o rezistență la perforație de clasa 2. Acest combinezon intrunăste doar criteriile de clasa 1. ⑦ Combinézonul este tratat antistatic și oferă protecție electrostatică, în conformitate cu standardele EN 1149-5:2008 și EN 1149-1:2006, în condiții corespunzătoare de împărțire. ⑧ Tipurile de protecție pentru întreg corpul pe care le respectă acest combinezon, definite de standardele europene pentru îmbrăcăminte de protecție chimică: Tip 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tip 6: EN 13034:2005+A1:2009. ⑨ Utilizatorul trebuie să citească aceste instrucțiuni de utilizare.
- ⑩ Pictogramă care indică măsurătorile corporale (in cm). Efектuati măsurătorile corporale și selectati mărimea corecta. ⑪ Data fabricației. ⑫ Material inflamabil. Păstrați distanța față de surse de foc. ⑬ ⑭ Nu a se reutiliza. ⑮ Alte informații referitoare la certificare (certificări), fară legătură cu marcuajul CE și cu organismul notificat european.

CELE CINCI SIMBOLURI PRIVIND ÎNTRETINEREA INDICAȚĂ:

Nu spălat. Spălarea afectează calitatea de protecție (de ex. protecția împotriva electricității statică dispără).	Nu călcat cu fierul de călcat.	Nu introduceți în mașina de uscat/rufe.	Nu curătați chimic.	Nu folosiți înalbitori.

PERFORMANȚE DE PROTECȚIE ALE MATERIALULUI PROSHIELD® BASIC SI ALE PROSHIELD® BASIC MODEL CHFS:

Proprietăți fizice ale materialului	Metoda de testare	Clasa EN* / Rezultat
Rezistența la abraziune	EN 530 Metoda 2	1/6**
Rezistența la perforație	EN 863	1/6
Rezistența la rupere prin indoire	EN ISO 7054/B	1/6
Rezistența la tracțiune (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Rezistența la sfârșit trapezoidală (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Rezistența de suprafață	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^6$ Ohm

* Conform EN 14325:2004 **Vizual ***MD = direcția mașinii / XD = direcție transversală.

REZISTENTA MATERIALULUI LA PÂTRUNDERE LICHIDELOR (EN ISO 6530)

Substanțe chimice	Clasa EN*/Indicele de respingere	Clasa EN*/Indicele de pâtrundere
Acid sulfuric (30%)	3/3	2/3
Hidroxid de sodiu (10%)	1/3	2/3

* Conform EN 14325:2004

PERFORMANȚE LA TESTAREA COSTUMULUI ÎNTRIG

Metoda de testare	Rezultat test	Clasa EN
Tip 5: Test pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule (EN ISO 13982-2)	Admis cu izolare manșetelor, a glezenelor, a glugii și cu protejarea fermoarului $L_{min} 82/90 \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$ *	N/A
Tip 6: Test de pulverizare la nivel scăzut (EN 17491-4, Metoda A)	Admis	N/A
Factor de protecție în conformitate EN 1073-2:2002	Admis cu izolare manșetelor, a glezenelor, a glugii și cu protejarea fermoarului > 5	1/3
Rezistența cuștilor (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 reprezintă 91,1% L_{min} valoriile $\leq 30\%$ și 8/10 reprezintă 80% valoriile $L \leq 15\%$ ** Conform EN 14325:2004

Peinterior informații suplimentare, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră DuPont.

DOMENII TIPICE DE UTILIZARE: Acest combinezon este conceput pentru protejarea lucărtilor împotriva anumitor substanțe. Acestea sunt utilizate, în general, în funcție de toxicitatea și de condițiile de expunere, pentru a oferi protecție împotriva particulelor (Tip 5), jeturilor reduse de lichid sau substanțelor chimice pulverizate (Tip 6).

RESTRIȚII PRIVIND UTILIZAREA: Expunerea la anumite particule extrem de fine, la pulverizări puternice de lichid și la stropi de substanțe periculoase, poate impune folosirea unui combinezon cu o rezistență mecanică și cu proprietăți de izolare mai ridicate față de cele oferite de acest combinezon. Păstrați distanță față de flăcări sau surse de căldură intensă. Materialul se topeste la aproximativ 170°C. Nu reutilizați combinezonul. Pentru protecție ridicată în anumite aplicații, este necesară izolarea manșetelor, a gleznelor, a gălăgii și protejarea fermeșorilor. Asigurați-vă că atât ale imbrăcămintei potrivita pentru activitatea desfășurată. Utilizatorul va asigura împărtășirea corespunzătoare atât a echipamentului, cât și a utilizatorului. Rezistența dinților utilizatori și pământ trebuie să fie mai mică de 10¹⁰ Ohm, de exemplu prin utilizarea unei încălămități/existența unui pardoseli corespunzător sau a unui cablu de împământare. Imbrăcămintea de protecție electrostatică disipativă nu va fi deschisă sau îndepărta intr-o atmosferă explozivă sau inflamabilă sau în timpul manipularii substanțelor explosive sau inflamabile. Imbrăcămintea de protecție electrostatică disipativă nu va fi folosită într-o atmosferă imboldată în oxigen fără aprobare prealabilă a inginerului responsabil cu siguranța. Performanța electrostatică disipativă a imbrăcămintei de protecție electrostatică disipativă este afectată de umiditatea relativă, de uzură, de o posibilă contaminare și de invierile. Echipamentul antistatic este eficient doar în cazul unei umidități relative de 25% sau mai mari și atunci când există o împământare corespunzătoare. Imbrăcămintea de protecție electrostatică disipativă va acoperi în permanență toate materialele neconductoare în timpul folosirii normale (inclusiv alegări și mijlocii ale corpului). Informații suplimentare cu privire la împământare pot fi obținute de la DuPont. Utilizatorul va efectua o evaluare a riscului în baza căreia și în singular în măsură să facă alegeră și combinătoarea corectă a combinezonului de protecție a întregului corp și a echipamentului auxiliar (mănuși, boacă, echipament de protecție a respirației etc.) și să stabilească durata de utilizare a unui combinezon pentru o anumită activitate, luând în considerare performanțele de protecție, nivelul de confort la folosire sau tensiunea termică. DuPont nu își asumă nicio răspundere în cazul utilizării necorespunzătoare a combinezonelor sale.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE: În cazul puțin probabil al unor defecțiuni, nu purtați combinezonul.

DEPOZITARE: Combinezonele pot fi depozitate la temperaturi cuprinse între 15 și 25 °C, în condiții de întuneric (într-o cutie de carton), fără a fi expuse la rază UV. DuPont a derulat teste pe materiale similare, în conformitate cu ASTM D572, conținând că o combinezon păstrează rezistența fizică adecvată pe o perioadă de 3 ani. Performanța antistatică se poate diminua în timp. Utilizatorul trebuie să se asigure că performanța disipativă este suficientă pentru aplicația momentului folosirii.

ELIMINARE: Acest combinezon poate fi incinerat sau ingropat într-o groapă de gunoi controlată. Restrițiile privind eliminarea depend de contaminarea care a avut loc în timpul utilizării și fac obiectul legislației locale sau naționale. Pentru informații suplimentare referitoare la imbrăcămintea și la performanța de protecție, vă rugăm să contactați furnizorul ProShield® sau să vizionați: www.safespec.dupont.co.uk.

Conținutul acestei figi de instrucții a fost ultima dată verificat de către organismul notificat SGS, în septembrie 2015.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЯРЛЫКЕ

- ① Товарный знак. ② Изготовитель комбинезона. ③ Идентификация модели – Защитный комбинезон с капюшоном из полипропиленового нетканого материала с манжетами на руках и вокруг щиколоток и эластичной полосой в области лица и талии. ④ Маркировка CE – комбинезон соответствует требованиям европейского законодательства в отношении средств индивидуальной защиты категории III. Свидетельство об испытаниях типа и свидетельство об обеспечении качества выданы SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK – уполномоченным органом Европейской комиссии номер 0120. ⑤ Подтверждает соответствие требованиям европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты. ⑥ Защита от радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2-2002. ▲ Согласно статье 42 стандарта EN 1073-2 требуется устойчивость к пропусканию класса 2. Данный комбинезон удовлетворяет только требованиям класса 1. ⑦ Комбинезон прошел антистатическую обработку и при надлежащем заземлении обеспечивает электростатическую защиту в соответствии с требованиями стандарта EN 1149-5:2008 в сочетании с EN 1149-1:2006. ⑧ Данный комбинезон обеспечивает полную защиту тела в соответствии с требованиями европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты: Тип 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Тип 6: EN ISO 13982-2005+A1:2009. ⑨ Владелец комбинезона должен прочесть данную инструкцию по применению. ⑩ Пиктограмма выбора размера указывает мерки (см). Чтобы выбрать правильный размер, необходимо снять свои мерки. ⑪ Дата изготовления. ⑫ Легковоспламеняющийся материал. Держать вдали от огня. ⑬ Не использовать повторно. ⑭ Информация о другой сертификации, не связанной с маркировкой CE и Европейскими уполномоченными институтами.

ЗНАЧЕНИЕ ПЯТИ ПИКТОГРАММ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, смывается антистатический состав).	Не гладить.	Не подвергать машинной сушке.	Не подвергать химической чистке.	Не отбеливать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ ТКАНИ PROSHIELD® BASIC И ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ CHF5 PROSHIELD® BASIC:

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	Метод испытания	Класс EN*/результат
Устойчивость к истиранию	EN 530 Метод 2	1/6**
Устойчивость к проколу	EN 863	1/6
Устойчивость к растяжению под действием изгиба	EN ISO 1854/B	1/6
Предел прочности на разрыв (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Устойчивость к трапециевидному раздиранию (MD/XD****)	ISO 9073-4	1/6
Поверхностное сопротивление	EN 1149-5:2008	≤ 2,5x10 ¹⁰ Ohm

* Согласно EN 14325:2004 ** Визуально *** MD = направление движения в машине / XD = поперечное направление.

УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА К ПРОНИКНОВЕНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6530)

Химические соединения	Класс EN*, отталкивание	Класс EN*, проникновение
Серная кислота (30%)	3/3	2/3
Гидроксид натрия (10%)	1/3	2/3

* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ВСЕГО КОМБИНЕЗОНА

Метод испытания	Результат испытания	Класс EN
Тип 5: испытание на проникновение распыляемых частиц (EN ISO 13982-2)	Произдено с загерметизированными манжетами на руках и вокруг щиколоток, с загерметизированным капюшоном, а также при застегнутой молнии $L_{\text{up}}: 82/90 \leq 30\%$ $L_{\text{down}}: 8/10 < 15\%$	Н/Д
Тип 6: испытание распылением жидкости в небольших количествах (EN 17491-4, метод А)	Произдено	Н/Д
Коэффициент защиты в соответствии с EN 1073-2-2002	Произдено с загерметизированными манжетами на руках и вокруг щиколоток, с загерметизированным капюшоном, а также при застегнутой молнии > 5	1/3
Прочность швов (EN ISO 13935-2)	> 50 H	2/6**

* 82/90 означает значение 91,1% $L_{\text{up}} \leq 30\%$, и 8/10 означает значение 80% $L_{\text{down}} \leq 15\%$ ** Согласно EN 14325:2004

За дополнительной информацией обращайтесь к своему поставщику или в компанию DuPont.

СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Данный комбинезон предназначен для защиты работников от воздействия определенных веществ. В зависимости от степени токсичности и условий воздействия комбинезоны обычно применяются для защиты от воздействия твердых частиц (Тип 5), разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном объеме (Тип 6).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: В случае присутствия в среде частиц очень малых размеров, интенсивного распыления и разбрызгивания опасных веществ может возникнуть необходимость применения защитных комбинезонов с более высокой степенью механической прочности или барьера защиты, чем у данного комбинезона. Держите подальше от огня или источника излучения интенсивного тепла. Материал плавится при температуре около 170°C. Запрещается использовать данный комбинезон повторно. Для улучшения защиты при некоторых видах применения необходимо загерметизировать изоляционной лентой манжеты на руках и вокруг щиколоток, капюшон, а также защитный клапан на молнии. Убедитесь, что выбранный защитный комбинезон соответствует выполняемой работе. Пользователь должен надевать/затягивать манжеты на руках и вокруг щиколоток, а также застегивать молнию. Пользоваться комбинезоном и человеком в нем. Сопротивление между пользователем и землей не должно превышать 10¹⁰ Ohm. Его можно снизить с помощью специальной щели, наполовину покрытия или кабеля заземления. Пользоваться им в нем случае не должен расстегивать или снимать антистатическую одежду при присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ в окружающей среде и во время работы с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. Ни в коем случае нельзя использовать антистатическую одежду в насыщенной кислородом атмосфере без предварительного согласования с ответственным инженером по технике безопасности. На способность антистатической одежды рассеивать электростатические разряды влияет относительная влажность, износ, возможное загрязнение и старение. Антистатическая обработка эффективна только при относительной влажности 25% или выше и при надлежащем заземлении. Антистатическая одежда должна постоянно покрываться все не соответствующими техническим требованиям материалами во время использования (в т.ч. при наклоне и движении). Более подробную информацию о заземлении можно получить у компании DuPont. Пользователь должен провести оценку рисков и на основании этого самостоятельно принять решение о правильности выбора и сочетания полностью защищающего тело комбинезона и вспомогательных средств защиты (перчаток, ботинок, респиратора и пр.), а также о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его защитных характеристик, удобства ношения и тепловой нагрузки. Компания DuPont не несет ответственности за недостаточное применение комбинезона.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ. В маловероятном случае наличия дефектов не использовать защитный комбинезон.

ХРАНЕНИЕ. Комбинезоны можно хранить при температуре 15–25°C в темном месте (например, картонной коробке). Избегать прямого воздействия УФ лучей. Компания DuPont провела испытания подобных тканей в соответствии с ASTM D572 и пришла к выводу, что комбинезон сохраняет достаточную физическую прочность в течение 3 лет. Антистатические характеристики со временем могут снизиться. Перед применением комбинезона пользователь должен убедиться, что рассеивающие свойства достаточно.

УТИЛИЗАЦИЯ. Данный комбинезон может быть утилизирован путем складывания или захоронения на контролируемом полигоне. Ограничения на утилизацию зависят от загрязнения, полученного во время использования, и определяются национальным или местным законодательством. Для получения дополнительной информации о комбинезоне и его барьерах свойствах свяжитесь со своим поставщиком ProShield® или посетите сайт: www.safespec.dupont.co.uk.

Последняя проверка содержания настоящей инструкции была выполнена нотифицированным органом SGS в сентябре 2015 г.

VIDINĖS ETIKETĖS ŽYMIJAI

- 1 Prekės ženklas. 2 Darbo drabužių gamintojas. 3 Modelio identifikacija: apsauginiai darbo drabužiai su gobtuva iš polipropileno neaustinės medžiagos su tamponiu rango galui, kulkšniu, veido ir liemens sritimi. 4 CE ženklas: apsauginiai darbo drabužiai, kurie atitinka III kategorijos ašmeninės apsaugos priemonių reikalavimus pagal Europos teisės aktus. Tipo patikrimino ir kokybės užtikrimo sertifikatas išduotas SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identifikavimo Europos bendrijos notifikuotojų sąstaiga Nr. 0120. 5 Nurodoma atitinkis Europos standartams, taikomiems apsauginių aprangų nuo cheminių medžiagų. 6 Apsauga nuo taršos radioaktyviomis dulkiemis pagal EN 1073-2-2002. 7 EN 1073-2-2002 yra antistatiskai apdrojamas ir, kai tamkai įžeminamas, juo užtikrinama elektrostatinė apsauga pagal EN 1149-5:2008 ir EN 1149-1:2006. 8 Viso kūno apsaugos „tipas“, kurie užtikrinami šiai darbo drabužiai, yra apibrežti Europos apsaugos aprangos nuo cheminių medžiagų standartuose: 5 tipas: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 6 tipas: EN 13034:2005+A1:2009. 9 Drabužius deivintis asmuo turetų perskaityti šias naudojimo instrukcijas. 10 Dydžių piktogramos nurodyti kuno išmatavimai (cm), išmatuokite savo kūną ir pasirinkite reikiama dydį. 11 Pagaminimo data. 12 Ogei medžiaga. Laikykite atokiai nuo ugnies. 13 14 Nenaudokite pakartotinai. 14 Kita, nuo ženklinimo CE ženklu ir Europos notifikuotiųjų sąstaigos, nepriklausoma sertifikavimo informacija.

PENKIOSE PRIEŽIŪROS PIKTOKRAMOSE NURODOMA:

Neskalbti. Skalbimas turi įtakos apsauginėms savybėms (pvz., bus išplautas antistatikas).	Nelyginti.	Nedžiovinti džiovyleje.	Nevalyti sausuoju būdu.	Nebalinti.

„PROSHIELD™ PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS IR „PROSHIELD™ PAGRINDINIO MODELIO CHF5 VEIKIMAS:

MEDŽIAGOS FIZINĖS SAVYBĖS	Bandymo būdas	EN klase* / rezultatas
Atsparumas abrazivinių diliui	EN 530, 2 metodas	1/6 **
Atsparumas pradūriui	EN 863	1/6
Kloščių atsparumas ištrukimui	EN ISO 7854/B	1/6
Atsparumas tempiniui (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapezinis atsparumas plėsimui (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Paviršinė varža	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^0 \text{ Ohm}$

* Remiantis EN 14325:2004 **Vizualus ***MD = išilginė kryptis / XD = skersinė kryptis.

MEDŽIAGŲ ATSPARUMAS SKYSCŪIŲ SKVERBIMUI (EN ISO 6530)

Cheminių medžiagų	EN klasė* Hidrofobiškumas	EN klasė* Skverbimasis
Sulfato rūgštis (30 %)	3/3	2/3
Natrio hidrokisidas (10 %)	1/3	2/3

* Pagal EN 14325:2004

VISO KOSTIUMO IŠBANDYMAS

Bandymo metodas	Bandymo rezultatas	EN klasė
5 tipas: Dalelių aerozolių įtekio bandymas (EN ISO 13982-2)	Attrito rankogaliai, kulkšnis, gobtuvas ir paslepiamas užtrauktuvas su justele $L_{w1}/82/90 \leq 30\%$ $L_{w1}/10 \leq 15\%$	Netaikoma
6 tipas: Žemo lygmens purškimo bandymas (EN 17491-4, A metodas)	Attrito	Netaikoma
Apsaugos veiksnys pagal EN 1073-2-2002	Attrito rankogaliai, kulkšnis, gobtuvas ir paslepiamas užtrauktuvas su justele >5	1/3
Šiūlės stiprumas (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6 **

* >20/90 reičiau 91,1% L_{w1} vertės ≤ 30 ir 8/10 reičiau 80 % L_{w1} vertės $\leq 15\%$ ** Pagal EN 14325:2004

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo tiekėją ar „DuPont“.

JPRASTOS NAUDOJIMO SRITYS: Šie darbo drabužiai yra skirti darbuotojams apsaugoti nuo tam tikru medžiagų. Atnsižvelgiant į tokios kūnumą ir apšvitos slygas, paprastai jie naudojami siekiant apsaugoti nuo dalelių (5 Tipas), nedidelio apšitaikymo skyčių ar apsipurškimo (6 Tipas).

NAUDOJIMO SALYGOS: Siekiant apsaugoti nuo tam tikru smulkiai dalelių apšvitos, intensyvių skystu purškinių ir apšitaikymo pavojingomis medžiagomis, gali būti reikaliningi darbo drabužiai, kurie mechaninis atsparumas ir apsauginės savybės yra geresnės nei šiu darbo drabužių. Nebuki arti ugnies ar intensyvaus karščiaus. Medžiaga tirpsta 170°C temperatūroje. Pakartotinai nedėvėkite šiu darbo drabužių. Kad tam tikrais atvejais apsauga būtų didesnė, galima pagaloti apie justele ant rankogaliai, kulkšnius, gobtuvas ir paslepiamas užtrauktuvas užtrauktuvas su justele. Prasme užtikrinti, kad save darbu pašalinkote tinkamai drabužių. Naudotojas turi užtikrinti tinkamą aprangos ir apsirengimo asmenių įžeminimą. Elektrinė varža tarpu naudotojo ir kurios turi būti ne mažesnė nei 10 Ohm, p.vz., naudojant tinkamą alyvmingą dringą dangą, arba naudoti įžeminimo laido. Elektrostatinė išsklaidanti apsauginė apranga neturi būti atidėjama ar išsirėmia degioje ar sprogiuje alpinioje arba traktorių degių ar sprogiai medžiagoms. Elektrostatinė išsklaidanti apsauginė apranga deugumai neprisidriekia aplinkoje bei išankstino atsakingo saugos inžinieriaus leidimu. Elektrostatinė išsklaidanti aprangos elektrostatinė išsklaidanti veikima keliai drėgnis, devenimasis, galima tarša ir senėjimas. Antistatinis apdorojimas yra veiksmingas, tik kai drėgnis yra 25 % ar didesnis ir kai yra tinkamasis įžeminimas. Elektrostatinė išsklaidanti apsauginė apranga nuolat uždegia visą netinkamą medžią ir įprasto naudojimo metu (įskaitant lenkimą ir judesius). Norėdami gauti daugiau informacijos apie įžeminimą, kreipkitės į „DuPont“. Naudotojus turėtų vertinti riziką ir tuo remdamasis pats teršimą suspriežti, kurios vieno kūno apsauginius darbo drabužius bei papildomas priemones (priemines, batas, kvepaliniu apsauginei frangui ir kt.) pasirinkti ir kombinuoti, bei kiek laiko jau galima devėti konkrečiam darbui, atsižvelgiant į jų naudojimą apsaugai, devenimo patogumą ar kitamai. „DuPont“ nepriimsių jokių atsakomybės už netinkamą darbo drabužių naudojimą.

PASIRENGIMAS NAUDOTI: Jei pasitaikyti defektų, nedėvėkite darbo drabužių.

LAIKYMAS: Darbo drabužius galima laikyti 15–25°C temperatūroje tamsoje (kartoninėje dėžėje) saugant nuo ultravioletinės spindulio. „DuPont“ atliko bandymus su panašia medžiaga pagal ASTM D572 ir padarė išvadą, kad darbo drabužių išlaiko atitinkamą fizinių savybių 3 metus. Antistatinis veikimas laikui bėgant gali sumazeti. Naudotojas privalo užtikrinti, kad išsklaidanti veikimas yra pakankamas naudojimo metu.

ŠALINIMAS: darbo drabužiai gali būti sudenginti ar palaidoti kontroliuojamame sauityvoste. Šalinimo ribojimai priklauso nuo taršos, kuri atsiranda naudojimo metu, ir jiems taikomi nacionaliniai ar vietas teisės aktai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie drabužių ir jo apsaugines savybes kreipkitės į „ProShield™“ tiekėją ar apsilankykite: www.safespec.dupont.co.uk.

Šios instrukcijos turinį SGS notifikuotojų sąstaiga paskutinį kartą peržiūrėjo 2015 m. rugėjo mėnesį.

LATVIEŠU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IEKIŠĒJAS ETIKETĖS APŽIMĒJUMI

1 Prečių žymė. 2 Aizsargapjēra rotažt. 3 Modelio identifikacija — aizsargapjērs ar kapuci, veidots ne austu polipropilena materiāla ar elastiniu elementu apie piedurknem, potiūm, seju ir vidukl. 4 CE markējums — aizsargapjērs atbilst Europas tiesių aktos notifikacijām III kategorijas individuālās aizsardzības aprīkojumi prasībām. Tipa pārbaudes un kvalitātes nodrošināšanas sertifikats izsniedz uzņēmums „SGS United Kingdom Ltd.“, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Aprievotā Karaliste, Ei, pilnvarotās iestādes numeris 0120. 5 Norāda īņamko vielai iedarbības aizsargapjēra atbilstību Eiropas standartiem. 6 Aizsardzība pret radioaktīvu piešāpmojumu mikrodalījumi atbilst standartam EN 1073-2-2002. 7 Standarta EN 1073-2-4.2. punkta prasīta 2. kategorijas caurdūšanās ietvara. Šis apģērbs atbilst tikai 1. kategorijai. 8 Aizsargapjērs ir apstrādāts ar antistatiķu ir nodrošinātu īšanu īšanās aizsardzības „tipu“, kas noteikti Eiropas standartos par īņamko vielu iedarbības aizsargapjērbu. 5. tips: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 6. tips: EN 13034:2005+A1:2009. 9 Apģērba valkātajam jātinka į šių lietošanas instrukciju. 10 Izmēru piktogramma norāda kermena parametrus (cm). Nosakiet savą kermenu parametrus ir izvelieties atbilstoju izmēru. 11 Iztagvošanas datums. 12 Užlēmējotais materials. Sāgjetai nu ugyni! 13 14 Neizmantojiet atkarto. 15 Cita informācija par sertifikāciju, kas nav saistīta ar CE zīmi ir Eiropas pilnvaroto iestādi.

PIECĀS AIZSARGAPJĒRAS KOPŠANAS PIKTOKRAMMĀS IR NORĀDĪTIS:

Nemazgāt. Mazgāšana var samazināt apģērba aizsargfunkcijas (piem., var tilti nemazgāt antistatiskais pārkālumus).	Negludināt.	Neveikti automātisko žāvēšanu.	Neveikti īņamko tiršanu.	Nebalināt.

PROSHIELD™ BASIC AUDUMA UN PROSHIELD® BASIC MODELA CHF5 İPAŠIBAS:

AUDUMA/FITKLĀSĀS İPAŠIBAS	Testa metode	EN klase* / rezultats
Notidūmuzīmītība	EN 530, 2. metode	1/6 **
Caurdūšanās ietvara	EN 863	1/6
Ietvara prei plāšanai lieces ietekmē	EN ISO 7854/B	1/6
Stiepties ietvara (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapezeida raušanas pretestība (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Virsmas pretestība	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^0 \text{ omi}$

* Sakājā ar standartu EN 14325:2004. **Vizuāli. ***MD = šķiedras virzieni / XD = šķērsvirzieni

nõuetele mittevastavat materjalid. Lisainfot maanduse kohta annab DuPont. Kasutaja peab riske hindama ning seejärel ainusulikult osutama, milline on sobiv kombinatsioon kogu keha katvast kaitseülikonnast ja lisaravustusest (kindl, saapab, hingimastest kaitevarustust jne) ja kui kaua võib mingil konkreetsest tööl kaitseülikonda kanda, arvestades selle kaitsemadusi, kandmismugavust ning kuumataluvust. DuPont ei võta endale mingit vastutust kaitseülikonna vala kasutamise eest.

KASUTAMISEKS VALMISTUMINE: Kui kaitseülikond on defektne (see ei ole töenäoline), siis ärge kandke seda.

HOIDMINE: Täksiteellikond võib hoida temperatuuril 15–25 °C pimedas (pappkarbis), kuhu ei pääse UV-valgust. DuPont tegi katsemetoodit ASTM D-572 järgides sarnaste kangastega kateid, mille tulemused näitavad, et kongeluse katseitikonna kangas vältib piisava füüsilise tugevuse 3 aasta vält. Elektrostaatilise laengu hajutamise võime võib aja jooksul väheneda. Kasutaja peab veenduma, et elektrostaatilise laengu hajutamise võime on kasutusla ja katseitikonna vanust arvestades piisav.

KASUTUSEST KÖRVALDAMINE: Kaitseülikonna võib pöletada või prügilasse viia. Kui kaitseülikond on kasutamise käigus saastunud, võivad selle kasutusest körvaldamisele kehtida erinõuded; tutvuge sellekohaste riiklike või kohalike õigusaktidega. Röövaesme ning selle kaitseomaduste kohta saatte lisateavet töötaja ProShield® tamijalt; võite ka külastada veebisaiti www.safepsec.dupont.co.uk.

Käesoleva infolehe sisu kontrollis teavitatud asutus SGS viimati 2015. aasta septembris

TÜRKÇE

KULLANIM TALİMATLARI

IÇ ETİKET İŞARETLERİ

- 11 İlti marka. 12 Tulum Ureticisi. 13 Model Tanım - Eyi ve alyekti, sahip, polipropilen orgüüt malzemeden üretilmiş, balıkçı kuryolu tulum. 14 ÇE İsrəet - Tulum, Avrupa standartlarında ve mevcutta göre, kategori II kişisel koruma ekipmanlarıdır. Tip inclemesi ve kalite güvenliği sertifikaları, AB Onaylıyor Kuruluşunun numarası 0100 ve SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare - BS2 6WA, UK tarafından verilmiştir. 15 Kimsalı koruma gışisine ilişkin Avrupa standartında uygun gösterir. 16 EN 1073-2-2002 standartına göre radyoaktif partikül kontaminasyonunu karşı koruma sağlar. ▲ EN 1073-2 Hüküm 4,2, sf 2 düzineye delinme gereklidir. Bu görsel yalnızca sınıf 11 kişiler. 17 Bu tulum antistatik şekilde üretilmiş ve doğa şekilde topraklandırdı, EN 1149-5:2008 ile birlikte EN 1149-1:2006'a göre elektrostatik koruma sağlar. 18 Bu tulum standartlarında sunulan, Kimsalı Kary Kuryolu Gışisler Avrupa standartlarında belirtilen tüm vücut koruma tipleri. 19 Tip: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, Tip 6: EN 303:2005+A1:2009. 20 Giken kişi bu tulumları kullanmaları okunmalıdır. 10 Ölçü pictogramı vücut ölçülerini (cm) gösterir. Vücut ölçülerini kontrol edin ve sonra doğru bedeni seçin. 21 Üretim tarihi. 22 Tutuşabilen materyal. 2010 uzun tulum. 23 Tekrar kullanmayı. 24 ÇE işaretinden ve onaylamış Avrupa kuruluşlarından bağımsız diğer sertifika bilgileri.

BEŞ BAKIM PIKTÖGRAMI ŞUNLARI İÇERİ

Yıkamayın. Yıkama, koruma performansını etkiler (örmejin antistatik özellik kaybolur). Ütülemeyin. Kurutma makinesinde kurutmayın. Kuru temizleme yapmayın. Çamaşır suyu kullanmayın.

FROSTFIELD BASIC MALZEME VE FROSTFIELD BASIC MODELİ CHIP'LERİN İŞLEMİ
MAİ ZEMENİN EİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | Test Yönetmeliği

İHA İÇİN YÖNETİM İZİNLE UZUNLUKLARI	Test Kontrolü	EN355mm ^a Uzunluğunu
Aşınma direnci	EN 530 Motet 2	1/6**
Delimleme direnci	EN 863	1/6
Esnemeyle çatlama direnci	EN ISO 7854/B	1/6
Gerilime Mukavemeti (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6
Trapezoidal Yırtılma direnci (MD/XD***)	ISO 9073-4	1/6
Yüzeş direnci	EN 1149-5:2008	$\leq 2,5 \times 10^{-6}\Omega\text{m}$

Digitized by srujanika@gmail.com

Kimyasal

* EN 14325:2004'e göre

Test yöntemi

Tip 5: Partikül aerosol içe sızma testi (EN ISO 13982-2)	El ve ayak bilekleri, başlık ve fermuar kapaklı bantlanmış şekilde geçti $L_{min} \geq 82,90 \pm 30\%$ * $L,8/10 \leq 15\%$ *	-
Tip 6: Düşük seviye sprey testi (EN 17491-4, Metot A) EN 1073-2:2002'e göre koruma faktörü	Geçti	-
Döküş mukavemeti (EN ISO 13935-2)	El ve ayak bilekleri, başlık ve fermuar kapaklı bantlanmış şekilde geçti > 5 > 50 N	1/3 2/6**

Daha fazla bilgi için, lütfen tedarikçinizle veya DuPont ile temasla geçin.

Journal of Aging Studies, Volume 22, Number 3, June 2008, 309-318.

BASLICA KULLANIM ALANLARI: Bu tutum, işçileri belirli maddelerden korumak üzere tasarlanmıştır. Bunlar, toksisite ve etkileşimle şartname bağlı olarak, genellikle partikülere (tip S), sivri sıvı sıçramalarına veya spreylere (Tip E) karşı korunmak amacıyla kullanılır.

KULLANIM SINIRLAMALARI: belirli bazi çok kucuk veince partikulerle, yogun sivi spreylerle ve tencihinde sigaralamalarin maruz kalmak, bu tulumlarin surulmasindan sonra 10 saniye ve dan sonra yüksek mekanik mukavemetle bariyer ozelliklerini gerektirebilir. Alevlerden veya yogun isuzdur. Malzeme yaklasik 170°C'de erir. Bu tulum temiz kullanmayin. Belirli bazi uygulamalarda gelismis koruma saglamak icin el ve ayak bileskiler, baslik ve fermuar kapagi battanabilir. Yanacagini izle uyunurken sivisini oldugundan lutfen emin olun. Kullanan hem ovisin hem de oiven kisinda uyunurken sekilde tonralamasini sagladirmalidir. Kullanicilar once tonralasarak direk 10'umdan

az olmalıdır. Bu da örneğin uygun ayakkabı/zemin kullanılarak veya bir topraklama kablosunun kullanımı gizli acılmamalı ve da kullanıcının üzerinden çıkarılmamalıdır. Elektrostatik yük yayıcı koruyucu giysi, sopa

KULLANIMA HAZIRLIK: Zayıf bir ihtimal de olsa, tulumunuz kusuru çkarسا bu tulumu giymeyiniz.

SAKLAMA: Tulumlar, karanlıkta (karton veya mukavva kutu içerisinde) hiçbir UV ışınına maruz
ve tulumun 3 yıl boyunca yeterli fiziksel dayanımını koruduğu sonucuna varmıştır. Antistatik perfe

54 MARCH

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Association
for Child and Adolescent Mental Health.

EMBRAGAEE OTERIHLIE ETUSETA

- ①** Εμπορικό σήμα. **②** Κατοικευόμενης φορητών εργασιών. **③** Αναγνωριστικό μοντέλον - Προτετατική φόρμα με κουκούλα από μια υφασμένη ύφασμα πολυπροπελίνιο με λάσπη στη μανούτες, τους αστραγάλους, το πρόσωπο και τη μέση. **④** Σήμανση CE - Η φόρμα πλάροι τις απαιτήσεις για τα μέσα απαραίτησης προστασίας της κατηγορίας III, συμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα πιστοποιητικά δικαιώματα κύριων και διασφαλισθέντων επιδοχών από την SGS United Kingdom Ltd., Western-Super-Mare, BS22 6WA, Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τον κοινωνικόν οργανισμό της EK με αριθμό αναγνώρισης 0120. **⑤** Η πλούσιαν συμπόρευση προς την ευρωπαϊκή πράγμα για την προστασίαν ενδιαφέροντα έναντι ημικαρκών ουνάων. **⑥** Προστασία εναντίον μολύβδων από πρόσεχεργά κατά το πρότυπο EN 1073-2-2002. **⑦** Η εντάση 4.2 του πρότυπου EN 1073-2 απαιτεί αντίστηση στη διάρρηση κατηγορίας 2. Το εν λόγω άνθρωποι ικανοποιεί μόνον την κατηγορία 1. **⑧** Η φόρμα έχει υποτελεί αντιπατική επεξεργασία και παρέχει πρόστια από τον στατικό ηλεκτρόστατο κατά το πρότυπο EN 1149-2-2008 σε ανδρών με το πρότυπο EN 1149-12-2006, ανεβάζοντας την αντιπατική γεγονότη. **⑨** «Τύπος» προστασίας αναλόγων του άνθρωπου που επιπλέονται με το εν λόγω μοτέλο φόρμας όπως καταλαμβάνεται από την ευρωπαϊκή πράγμα για την Προστασίαν Ενδιαφέροντα έναντι Ημικαρκών Ουνάων Τόπος 5: EN ISO 13982-2:2014+A1:2017, τύπος: EN/13984-2005+A1:2009. **⑩** Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες χρήσης. **⑪** Το εκσκαφώμενο προδιόρισμο μεγέβων παρουσιάζει τις διάνοτας θώματας (σε ετή). Ελέγχεται στις διαδικασίες των θώματων σαν επίλεκτο το καταλόγο μεγέβων. **⑫** Ημερομηνία κατασκευής. **⑬** Εύρεκτο υλικό. Μην πληρώνεται σε επίτεις φωτιάς. **⑭** Μην εναντιμετωπίσεται το πρόϊον. **⑮** Πληροφορία σχετικά με άλλη(ες) πιστοποιητική(ες) ουνάων/επιλέγοντα. **⑯** Μετατίθεται στην πιστοποιητική ουνάων.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΩΤΙΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	Μην σιδερώνετε τη φόρμα.	Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο.	Μην εκτελείτε στεγνό καθάρισμα.	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.
Άντοχη στην τριβή	EN 530 Μέθοδος 2	1/6**		
Άντοχη στη διάτρηση	EN 863	1/6		
Άντοχη στη δημιουργία ρωγμών σε κάμψη	EN ISO 7854/B	1/6		
Άντοχη εφελκυσμού (MD/XD***)	EN ISO 13934-1	1/6		
Άντοχη στραγγεύοντα διάτμηση (MD/XD**)	ISO 9073-4	1/6		
Άντοχη επιφάνειας	EN 1149-5:2008	$\leq 2.5 \times 10^9 \text{ Ohm}$		

* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004 ** Οπικός έλεγχος *** MD = διαμήκης κατεύθυνση / XD = εγκάρια κατεύθυνση.

ΑΝΤΟΧΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΥΓΡΩΝ (EN ISO 6530)

Χημικά ουσία	Κατηγορία EN* Απωλητικότητα	Κατηγορία EN* Διεισδύση
Θειικό οξείδιο (30%)	3/3	2/3
Υδροξεδίο του νατρίου (10%)	1/3	2/3

* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΠΟΛΗΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Μέθοδος δοκιμής	Αποτέλεσμα δοκιμής	Κατηγορία EN
Τύπος 5: Δοκιμή διάρροης προς το εσωτερικό αερολιμάτων συμαπτώσιων (EN ISO 13982-2)	Έγκριψης με επίδειξη κολλητικής τανίας στις μανόσετες, τους αστραφάλους, την κουκούλα και το κάλυμμα του φερμουάρ $L_{90} \leq 30\%$ $L_{8/10} \leq 15\%$	Δ/I
Τύπος 6: Δοκιμή ψεκασμού χαμηλής έντασης (EN 17491-4, μέθοδος A)	Έγκριψη	Δ/I
Συντελεστής προστασίας κατά το πρότυπο EN 1073-2:2002	Έγκριψης με επίδειξη κολλητικής τανίας στις μανόσετες, τους αστραφάλους, την κουκούλα και το κάλυμμα του φερμουάρ > 5	1/3
Άντοχη ρωφίς (EN ISO 13935-2)	> 50 N	2/6**

* 82/90 σημαίνει ότι το 91,1% των τιμών $L_{90} \leq 30\%$ και 8/10 σημαίνει ότι το 80% των τιμών $L_{8/10} \leq 15\%$ ** Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

Για περιοριστέρες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικονιωθείτε με τον προμηθευτή σας ή με την DuPont.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η εν λόγω φόρμα έχει αρχισείται για την προστασία των εργαζομένων από ορισμένες ουσίες. Ανάλογα με την τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά για προστασία από ωμαπτίδα (Τύπος 5), περιορισμένη διαβοργή η ψεκασμό υγρών (Τύπος 6).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Η έκθεση σε ορισμένα πολύ μικρά ωμαπτίδα, εναστικούς ψεκασμούς υγρών και διαβροχή από επικινδυνές ουσίες ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση φορητών εργασίας μεγαλύτερης μηχανικής αντοχής και με καλύτερες ιδιότητες φραγμών από όσες το λόγια μοντέλο φέρμουρας. Μεντες μακριά από φλόγες ή υψηλές θερμοκρασίες. Το υλικό λιώνει στους 170°C θερμούς. Μην επαναχρησιμοποιούνται την εν λόγω φόρμα. Για ενοιχυγμένη προστασία σε ορισμένες φραγμούς, ενδέχεται να χρειαστεί επένδεση κολλητικής τανίας στις μανόσετες, τους αστραφάλους, την κουκούλα και το κάλυμμα του φερμουάρ. Βεβαιωθείτε ότι έγειτε επέλξεις το κατάλληλο ενδύμανο για την εργασία σας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή γέλωση του ενδύμανου όσο και το απότομο που το φέρει. Η αντισταση μεταξύ χρήστη και έδafos πρέπει να είναι μικρότερη από 10¹⁰ Ωm, π.χ. με τη χρήση καταλόγων υποδημάτων/επίπτωσης δαπέδου και τη χρήση μάλισταν τη γέλωση. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον υπόλοιπο μηχανικό ασφαλείας. Η αποτελεσματική διάχυση στατικού ηλεκτρισμού επιτρέπεται από τη σχετική υγρασία 25% ή και περισσότερα και με την καταλλήλη γέλωση. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού πρέπει να καλύπτει συνεχώς όλα τα μη συμμρόφουμενα υλικά κατά τη συνήθη χρήση (συγκερύμανταν το ακύρωμα και οι κινητάς). Περιοριστέρες πληροφορίες σχετικά με τη γέλωση είναι διαθέσιμες από την DuPont. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελείσει αξιολόγηση κινύρου βάσει της οποίας ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει τη σωστή επιλογή και τον σωστό συνδυασμό φόρμας προστασίας όλοκλήρου του ώματος και βοηθητικού εξουλωμού (γάντια, μπότες, εξουλωμός αντανεύοντος προστασίας κλπ.), καθώς και τον χρόνο για τον οποίο μπορεί να φορεῖται η φόρμα για συγκεκριμένη εργασία, ανάλογα με την προστατευτική απόδοσή της, την άνεση που παρέχει και την καταπόνηση που προκαλείται λόγω θερμότητας. Η DuPont δεν αποδέχεται καμιά απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των φορημάτων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: Στη σπάνια περίπτωση κατά την οποία η φόρμα παρουσιάζει κάποιο ελάπτωμα, μην τη φορέστε.

ΑΠΟΦΙΛΗΚΕΥΣΗ: Οι φόρμες μπορούν να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25 °C στα σκατόλα (χαρτοκύπελλο), χωρίς να εκτιθείται σε υπεριώδη φωτισμό. Η DuPont έχει πραγματοποιήσει δοκιμές σε παρόμια υφασμάτα σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D572 εξαγόντως ως πόριμα ότι η φόρμα διατηρείται στην κατάλληλη γέλωση. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού πρέπει να καλύπτει συνεχώς όλα τα μη συμμρόφουμενα υλικά κατά τη συνήθη χρήση (συγκερύμανταν το ακύρωμα και οι κινητάς). Περιοριστέρες πληροφορίες σχετικά με τη γέλωση είναι διαθέσιμες από την DuPont. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελείσει αξιολόγηση κινύρου βάσει της οποίας ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει τη σωστή επιλογή και τον σωστό συνδυασμό φόρμας προστασίας όλοκληρου του ώματος και βοηθητικού εξουλωμού (γάντια, μπότες, εξουλωμός αντανεύοντος προστασίας κλπ.), καθώς και τον χρόνο για τον οποίο μπορεί να φορεῖται η φόρμα για συγκεκριμένη εργασία, ανάλογα με την προστατευτική απόδοσή της, την άνεση που παρέχει και την καταπόνηση που προκαλείται λόγω θερμότητας. Η DuPont δεν αποδέχεται καμιά απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των φορημάτων.

ΔΙΑΘΕΣΗ: Η εν λόγω φόρμα μπορεί να αποτελεσματίζει διάχυση στατικού ηλεκτρισμού του ρουχισμού διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού επιτρέπεται από τη σχετική υγρασία 25% ή και περισσότερα και με την καταλλήλη γέλωση. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού πρέπει να καλύπτει συνεχώς όλα τα μη συμμρόφουμενα υλικά κατά τη συνήθη χρήση (συγκερύμανταν το ακύρωμα και οι κινητάς). Περιοριστέρες πληροφορίες σχετικά με τη γέλωση είναι διαθέσιμες από την DuPont. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελείσει αξιολόγηση κινύρου βάσει της οποίας ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει τη σωστή επιλογή και τον σωστό συνδυασμό φόρμας προστασίας όλοκληρου του ώματος και βοηθητικού εξουλωμού (γάντια, μπότες, εξουλωμός αντανεύοντος προστασίας κλπ.), καθώς και τον χρόνο για τον οποίο μπορεί να φορεῖται η φόρμα για συγκεκριμένη εργασία, ανάλογα με την προστατευτική απόδοσή της, την άνεση που παρέχει και την καταπόνηση που προκαλείται λόγω θερμότητας. Η DuPont δεν αποδέχεται καμιά απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των φορημάτων.

Additional information for other certification(s) independent of CE marking.

Eurasian Conformity (EAC) - Complies with Technical Regulations of the Customs Union TRTS 019/2011.

Евразийское соответствие (ЕАС) - Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.





Copyright© 2015 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
Internet: www.ipd.dupont.com
DuPont Personal Protection
L-2984 Luxembourg

ProShield® Basic model CHF5 September 2015/24/V2