



EVERCOPY

DATENBLATT

QUALITÄT	EVERCOPY PREMIUM		
Zellstoffzusammensetzung	100% recycled papier		
pH neutrale Umgebung	neutral		
Flächengewicht	80	g/qm	NF EN ISO 536
Dicke	100	Mikron	NF EN ISO 534
Volumen	1,25	cm ³ /g	NF EN ISO 534
Weisse	145	CIE	NF ISO 11475
	100	ISO	ISO 2470-2
Bentsen Glätte	230	ml/min	NF 8791-2
Opazität	95	%	NF ISO 2471
Absolute Feuchte	4,60	%H ₂ O	NF EN ISO 20287
Berstdruck	1,8	kPa.m ² /g	NF EN ISO 2758
Alterungs- beständigkeit	DIN 6738 CL 24/85		
Zertifikate	Blauer Engel, FSC Recycled, Ecolabel, Colorlok		

Die angegebenen Parameter sind innerhalb den üblichen Toleranzen für Recycling Papiere