



<b>QUALITÄT</b>	<b>Evercopy Premium</b>		
<b>Stoffzusammensetzung</b>	<b>100% Altpapier</b>		
<b>Umgebung</b>	<b>neutral</b>		
<b>Flächengewicht</b>	<b>80g</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	NF EN ISO 536; NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	<b>100</b>	<b>Mikron</b>	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	<b>1,25</b>	<b>cm<sup>3</sup>/g</b>	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Weisse</b>	<b>145 min 148 target</b>	<b>CIE</b>	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	<b>100 min 103 target</b>	<b>ISO</b>	NFQ 03 039 ISO 2470
<b>Bendtsen Glätte</b>	<b>150</b>	<b>ml/min</b>	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	<b>4,50</b>	<b>%H<sub>2</sub>O</b>	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	<b>30</b>	<b>in der Luft</b>	Stechhygrometer
<b>Opazität</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	NF ISO 2471; NFQ 03 040
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	<b>DIN 6738</b>		Gemäss der Norm DIN 24-85
<b>ZERTFIKATE</b>	<b>Blauer Engel, APUR</b>		