

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	EQUALITY		
Composition fibreuse	50% ECF PEFC	50% FCR	
Milieu	neutre		
Grammage	80	g/m²	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	107	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,32	cm³/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	161	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	113	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bendtsen	150	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
Humidité absolue	4,50	%H₂O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	32	dans l'air	sabre
Opacité fond papier	93	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Epair Kajaani	84		
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706