

| Caractéristiques moyennes | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| QUALITE : | DCP 160g | | |
| Composition fibreuse | ECF | unité | |
| | | | |
| Certificat FSC | N° EUR-COC-050902 du 06/09/05 | | |
| Milieu | neutre | | |
| Grammage | 160 | g/m ² | NFQ 03 019 |
| Epaisseur | 162 | microns | NFQ 03 016 |
| Main | 1,01 | cm ³ /g | NFQ 03 016 |
| Blancheur | 168 | CIE | |
| | 116 | ISO | NFQ 03 039 |
| Satinage Bendtsen | 150 | secondes | NFQ 03 012 |
| Humidité absolue | 4,50 | %H ₂ O | NFQ 03 003 |
| Humidité relative | 30 | % H ₂ O dans l'air | sabre |
| Opacité fond papier | 99 | % | NFQ 03 040 |
| Permanence | ISO 9706 | | |

Les valeurs données sont des moyennes, et ne constituent pas une spécification