

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	DCP		
Composition fibreuse	ECF		
Certificat Forestier	FSC		
Milieu	neutre		
Grammage	210	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	209	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,00	cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	168	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	116	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bekk	150	secondes	NF ISO 5627 NFQ 03 012
Humidité absolue	4,50	%H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	30	dans l'air	sabre
Epair Kajaani	110		
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706