

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	Evercopy Plus		
Composition fibreuse	100% recyclé		
Milieu	neutre		
Grammage	80	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	105	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,31	cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	95	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	80	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bendtsen	270	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
Opacité fond papier	97	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Humidité absolue	4,50	%H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	30	dans l'air	sabre
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706
Certificat	Ange Bleu & APUR		