


## Pochette adhésive


ECO-LIST

Mixte

Film transparent et papier



❖ Nos formats standards:



Reference	Impression	Format intérieur en mm*	Nombre de pochettes		Format
			Boîte	Palette	
ECO1312	avec	130 x 120	1 000	180 000	C7 A4 – plié en 6
ECON1312	sans				
ECO1612	avec	162 x 120	1 000	144 000	C6 A4 – plié en 4
ECON1612	sans				
ECO1625	avec	162 x 250	1 000	81 000	C5 A4 – plié en 3
ECON1625	sans				
ECOIDL	avec	228 x 120	1 000	108 000	DL A4 – plié en 3
ECONDL	sans				
ECOI2317	avec	228 x 165	1 000	81 000	C5 A4 – plié en 2
ECON2317	sans				
ECOI2717	avec	270 x 165	1000	60000	C5+ A4 – plié en 3
ECON2717	sans				
ECOI3124	avec	320 x 250	500	40 000	C4
ECON3124	sans				

L'ouverture est toujours indiquée par la première dimension. \* tolérance dimensionnelle ± 5%

❖ **Ouverture :**

Verso, sens longueur,  $\pm 12$  mm du haut de la pochette

❖ **Papier dorsal:**

Kraft blanc siliconé 40 gr/m<sup>2</sup> ( $\pm 15$  %)

❖ **Film supérieur:**

Polyoléfine 25 $\mu$  ( $\pm 15$  %)

❖ **Papier inférieur:**

Papier kraft, blanchi sans chlore **35 g/m<sup>2</sup>** ( $\pm 15$  %)

❖ **Traitement du film:**

Film supérieur traité corona 1 face

❖ **Type de colle**

Permanente HOT MELT (sans solvant)  
Dépôt 20 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 2$  g)

❖ **Soudures :**

Largeur supérieure à 2 mm

❖ **Températures conseillées:**

Température de pose 5°C à 30°C  
Température d'utilisation, de transit ou de stockage  
-10°C à 50°C



**Impression :**

- DOCUMENTS CI-INCLUS : Impression flexo noire sur fond rouge
- Neutre: sans impression



**Conditionnement :**

- . Boite marron de 1 000 pochettes (500 pour le format A4)
- . Sur demande:
  - . Boite distributrice blanche de 250 pochettes
  - . Boite blanche de 100 pochettes
    - . Boite avec étiquette personnalisée (impression 1 couleur noire)
  - . Boite sur mesure

**Numéro de traçabilité : 10 chiffres (tamponnés sur le côté de la boîte):**



**Palette:** 80 x 120 cm

**hauteur palette:** 120 cm (filmée)



**Livraison :** immédiate sur stock – 1 à 2 semaines en cas de rupture