

**A0014291**

Etirable Manuel

Edition du 31-août-22

Polyéthylène Cast Standard, 100% recyclable Incolore

450MM X 17μ X 270ML

### Caractéristiques Produit

### Product Specifications

Caractéristique	Valeur	Unité	Tolérance	Norme de référence
Laize <i>Width</i>	450	mm	+/-5mm	ISO 4592
Epaisseur nominale <i>Thickness</i>	17	μm	+/-5%	ISO 4592
Longueur sous tension <i>Length</i>	270	ml	+/- 5%	Interne
Densité <i>Density</i>	0,92	g/cm3	+/-0,01	ISO 1183
Mandrin	Carton			
Diamètre interne mandrin <i>Core inner diameter</i>	50	mm	+/-1mm	Interne
Poids mandrin <i>Core weight</i>	0,270	Kg	+/-10%	Interne
Poids bobine (brut) <i>Roll weight</i>	2,17	Kg	+/- 10%	Interne
Résistance à la rupture SL <i>Tensile strength (Machine Direction)</i>	29	Mpa (N/mm <sup>2</sup> )	Valeur mini	ASTM D882
Résistance à la rupture ST <i>Tensile strength (Cross Direction)</i>	20	Mpa (N/mm <sup>2</sup> )	Valeur mini	ASTM D882
Allongement à la rupture SL <i>Elongation at break (Machine Direction)</i>	370	%	Valeur mini	ASTM D882
Allongement à la rupture ST <i>Elongation at break (Cross Direction)</i>	650	%	Valeur mini	ASTM D882

### Présentation et Conditionnement

### Packaging

Sens du collant: Interne

Conditionnement: 33 cartons de 6 bobines par palette, 198 bobines par palette

Palette: 800 MM x 1200 MM

Toutes ces données techniques sont des valeurs moyennes. Elles peuvent uniquement être utilisées comme guide par notre clientèle. Rubafilm Production a le droit de modifier les caractéristiques de ces produits, et n'accepte aucune réclamation résultant d'une mauvaise utilisation du produit