

A0014386

Etirable Manuel

Edition du 07-oct.-22

 Polyéthylène Cast Standard, 100% recyclable Blanc
 450MM X 17 μ X 300ML

Caractéristiques Produit

Product Specifications

| Caractéristique | Valeur | Unité | Tolérance | Norme de référence |
|--|--------|-------------------|-----------|--------------------|
| Laize <i>Width</i> | 450 | mm | +/-5mm | ISO 4592 |
| Epaisseur nominale <i>Thickness</i> | 17 | μ m | +/-5% | ISO 4592 |
| Longueur sous tension <i>Length</i> | 300 | ml | +/- 5% | Interne |
| Densité <i>Density</i> | 0,96 | g/cm ³ | +/-0,01 | ISO 1183 |
| Mandrin | Carton | | | |
| Diamètre interne mandrin <i>Core inner diameter</i> | 50 | mm | +/-1mm | Interne |
| Poids mandrin <i>Core weight</i> | 0,220 | Kg | +/-10% | Interne |
| Poids bobine (brut) <i>Roll weight</i> | 2,40 | Kg | +/- 10% | Interne |

Présentation et Conditionnement

Packaging

Sens du collant: Interne

Conditionnement: 33 cartons de 6 bobines par palette, 198 bobines par palette

Palette: 800 MM x 1200 MM

Toutes ces données techniques sont des valeurs moyennes. Elles peuvent uniquement être utilisées comme guide par notre clientèle. Rubafilm Production a le droit de modifier les caractéristiques de ces produits, et n'accepte aucune réclamation résultant d'une mauvaise utilisation du produit