



**SACS POUBELLE PLIAGE ETOILE
PEBD REGENERE TRANSPARENT**

50 LITRES EN 23 µm



BVCert. 6020108

FS59046
13.10.16
PAGE 1/1
REV. 0

| | VALEUR NOMINALE | TOLERANCES | METHODE D'ESSAI |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u> | | | |
| ☞ Nombre de sacs | 25 | mini 25 | COMPTAGE |
| ☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm) | 680 | mini 663 (- 2,5 %) | ISO 4592 |
| ☞ Longueur utile (mm) | 730 | mini 712 (- 2,5 %) | ISO 4592 |
| ☞ Epaisseur nominale (µm) | 23 | mini 20,70 (- 10 %) | ISO 4593 |
| ☞ Epaisseur ponctuelle (µm) | 23 | mini 16 | ISO 4593 |
| ☞ Grammage (g/m ²) | 21,16 | mini 19,04 (- 10 %) | ISO 4591 |
| ☞ Couleur | TRANSPARENT | | |
| ☞ Opacité (%) | | 40 maxi | NF EN 13592 |
| <u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u> | | | |
| ☞ Force de rupture sens extrusion (daN) | 0,55 | mini 0,50 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Force de rupture sens transversal (daN) | 0,30 | mini 0,25 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Allongement de rupture sens extrusion (%) | 225 | mini 205 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Allongement de rupture sens transversal (%) | 340 | mini 305 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Force de rupture soudure de fond (daN) | 0,35 | mini 0,30 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Force de rupture soudure latérale (daN) | 0,20 | mini 0,15 (- 10 %) | NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Résistance du lien (daN) | 4 | mini 4 | NF EN 13592 NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g) | 50 | mini 45 (- 10 %) | ISO 7765 - 1-2 |