

VIDAGO - pantalon			
Descriptif	- double poche arrière, dont une fermée par un rabat, - élastique à la taille, - Insert réfléchissant, - jambes et genoux à coupe ergonomique, - poches larges à l'avant, - poches latérales fermées par un rabat, dont une avec poche à outils, - tissu très élastique		
Matériaux et technologies	 COUPE SLIM Coupe près du corps et jambe fuselée, sans oublier le confort. Grâce aux pantalons Slim, les utilisateurs, les plus exigeants, peuvent être à la mode pendant le travail. 		
	Manutention	Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; On peut sécher en machine à l'air chaude à une température modérée; Séchage à l'ombre; Repasser à basse température (110 °C) maximum ; Ne pas nettoyer à sec.  	Cod.prod.
Normes:			EN ISO 13688:2013/A1:2021 
Tailles			XS – 5XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	98% coton 2% élasthanne	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	250 g/m ²	
	EN ISO 13688 :2013 4.2 (ISO 3071:2006)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	Oeko-Tex®	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1:2017)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	pas l'enregistrement Oeko-Tex®	≤30 ppm

	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle (40°C)	Chaîne: -1.4% Trame: -3.0%	±3%
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement <i>Prise de couleur:</i>	sec : 4-5	1-5
	EN ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière <i>Changement de couleur:</i>	5	1-5
	ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> cotton polyester	4 4-5 4-5	1-5
	ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> cotton polyester	4-5 4-5 4-5	1-5
	EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C) <i>Changement de couleur:</i>	sec: 4-5 humide: 4-5	1-5
	ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> cotton polyester	Acide 4-5 4-5 4-5 Alcalines 4-5 4-5	1-5
	EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1000 N trame: 470 N	
	EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne: 20 N trame: 44 N	
	EN ISO 13937-1	Détermination de la force de déchirure à l'aide de la méthode balistique au pendule (Elmendorf)	Chaîne: 23 N Trame: 38 N	≥ 12 N
	ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale	6000 cycles	
	ASTM D3107-07	Propriétés élastiques des tissus fabriqués avec des fils élastiques: Allongement (1,8 kgf / 30 min.) Récupération de l'allongement	20,4% 70,0%	
VIDAGO	EN ISO 13935-2	Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d'arrachement (Grab test)	chaîne: 220 N trame: 493 N	≥ 200 N