

Qualité : SFC 350

Composition :

- Qualité du papier de couverture : BRUN ECRU +ou- 140 gr/m²
- Qualité du papier de cannelure ondulation. : BRUN ECRU +ou- 140 gr/m² avant
Coefficient d'ondulation 1,45.
- Colle amidon « OBM (M) » : 5 gr/m².
- Poids du carton ondulé constitué : 350 gr/m² environ.
- Epaisseur du carton : 3,8 mm +/- 0,3 mm.
- Largeur des rouleaux : 140 cm.
- Longueur des rouleaux : 50 mètres.
- Diamètre des rouleaux : 50 cm.
