



**SACS POUBELLE À LIEN CLASSIQUE
PEBD REGENERE NOIR
MARQUE NF
130 LITRES EN 64 µm**



11180836
19.11.18
PAGE 1/1
REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	820	mini 800 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur (mm)	1200	mini 1170 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	64	mini 60,80 (- 5 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	64	mini 54	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	58,88	mini 55,94 (- 5 %)	ISO 4591
☞ Couleur	NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
☞ Résistance à la chute	18 kg / 30 sacs	Maxi 3 sacs défectueux / 30	NF EN 13592
☞ Essai de tenue aux déchets humides	6 litres / 5 sacs	0 sac défectueux / 5	NF EN 13592
☞ Marquage/impression	Exigences NF	Conforme	NF EN 13592 NF 082
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,30	mini 1,15 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	1,05	mini 0,95 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	465	mini 420 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	710	mini 640 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,85	mini 0,75 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,65	mini 0,60 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	145	mini 130 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2