

Produit: LYRECO 43228692 , 7182824 ,
3346276

Prodotto

Epaisseur: 17 µm
incoloré , blanc ,noir

Etirage garanti 70 %

Etirage maxi 90 %

Tolérances			
film		Mandrin	
longueur	± 3%	Diamètre	± 0,6 mm
Epaisseur	± 2my		
Laize	± 3%		

Propriétés physiques et mécaniques	standard <i>norma</i>	UNIT <i>Unità di misura</i>	MACHINE DIRECTION ↓ <i>Direz. Macchina</i>	TRANSVERSAL DIRECTION → <i>Direz. Transver.</i>	TOLERANCES <i>Tolleranze</i>
Module d'élasticité	ASTM D882 - 01	N/mm ²	76,5	81,5	± 10%
Foece d'étirage	ASTM D882 - 01	N/mm ²	6,5	6,9	± 10%
Force d'étirage à la rupture	ASTM D882 - 01	N/mm ²	33,6	16,4	± 10%
Allongement à la rupture	ASTM D882 - 01	%	210	540	± 10%
Resistance déchirure	ASTM D1922 - 00a	mN	2150	4050	± 10%
Resistance perforation	ASTM D1709 - 01	g	65		± 10%
Collant	ASTM D5458 - 95	g	129		± 10%



Manuli Stretch Deutschland GmbH is certificated by ISO 9001:2008

Valable pour film auto ou manuel 17µ incoloré noir et blanc