

## Caractéristiques moyennes

<b>QUALITE :</b>	<b>DCP Ramettes</b>		
<b>Composition fibreuse</b>	<b>ECF</b>		
<b>Certificat FSC</b>	<b>n° EUR-COC-050902 du 06/09/05</b>		
<b>Milieu</b>	<b>neutre</b>		
<b>Grammage</b>	<b>100</b>	<b>g/m2</b>	<b>NF EN ISO 536 NFQ 03 019</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>106</b>	<b>microns</b>	<b>NF EN ISO 534 NFQ 03 016</b>
<b>Main</b>	<b>1,06</b>	<b>cm3/g</b>	<b>NF EN ISO 534 NFQ 03 016</b>
<b>Blancheur</b>	<b>168</b>	<b>CIE</b>	<b>NF ISO 11475 NFQ 03 099</b>
	<b>116</b>	<b>ISO</b>	<b>NFQ 03 039 ISO 2470</b>
<b>Satinage Bekk</b>	<b>150</b>	<b>secondes</b>	<b>NF ISO 5627 NFQ 03 012</b>
<b>Humidité absolue</b>	<b>4,50</b>	<b>%H2O</b>	<b>NF EN ISO 20287 NFQ 03 003</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>30</b>	<b>dans l'air</b>	<b>sabre</b>
<b>Opacité fond papier</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>NF ISO 2471 NFQ 03 040</b>
<b>Epair Kajaani</b>	<b>114</b>		
<b>Permanence</b>	<b>ISO 9706</b>		<b>NF EN ISO 9706</b>