



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Qualité | Couleurs Lyreco | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Composition fibreuse | ECF | | |
| Milieu | neutre | | |
| Grammage | 160 | g/m ² | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur | 205 | microns | NF EN ISO 534 |
| Main | 1,28 | cm ³ /g | NF EN ISO 534 |
| Rugosité Bendtsen | 180 | ml/min | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue | 5,50 | %H ₂ O | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative | 44 | % dans l'air | Mesure au sabre |
| Permanence | ISO 9706 | | NF EN ISO 9706 |

Valeurs non contractuelles