



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	Couleurs Lyreco		
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	neutre		
Grammage	80	g/m ²	NF EN ISO 536
Epaisseur	106	microns	NF EN ISO 534
Main	1,33	cm ³ /g	NF EN ISO 534
Rugosité Bendtsen	150	ml/min	ISO 8791-2
Humidité absolue	5,00	%H ₂ O	NF EN ISO 20287
Humidité relative	38	% dans l'air	Mesure au sabre
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706

Valeurs non contractuelles