

DISTRIBUE PAR



26 rue Volta – ZI Nord
77334 MEAUX CEDEX - France
Tél. 00.33(0)1.64.35.23.00
Fax. 00.33(0)1.64.35.01.05
e.mail EVELYNE@TALUX.COM

REF. 5.872.000

TRACY BOITE DE GRAISSE

Boîte métal. 100ml



Caractéristique produit :
(réf. formule NU001430199)

Graisse naturelle traditionnelle pour cuirs et nubucks.

Imperméabilise, nourrit et préserve toute chaussure de sport, de montagne, de chasse, de pêche, d'équitation

Compatible avec membranes respirantes situées à l'intérieur des chaussures en cuir.

Livré en boîte de 12 pièces – obligatoire -

000/incolore 3581459997891

ouverture à clé



RAPPORT D'ESSAI

STE DES ETABLISSEMENTS F. PFIRTER
83 Avenue de la République
92385 CHATILLON CEDEX

N/Ref : 0711-12426
Remise des échantillons : 18/09/2007

Lyon, le 14 décembre 2007

EXAMEN D'UNE CHAUSSURE AVEC DESSUS EN CUIR

Perméabilité à la vapeur d'eau (essai cinétique) selon la norme NF G 52 019 (+)

Essai réalisé sur le cuir après application de cirage* ref. NUO01430000 / NCH01440000 :

Valeur moyenne en $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot 8\text{h})$ **20.1**

Essai réalisé sur le cuir après application de graisse* ref. NUO01430199 / NCH01440199 :

Valeur moyenne en $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot 8\text{h})$ **23.2**

Essai réalisé sur le cuir après application de crème noire* ref. ZPFI4125810 :

Valeur moyenne en $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot 8\text{h})$ **21.2**

* : Les produits ont été fournis par le client. Le produit a d'abord été appliqué sur un chiffon, puis sur le cuir à tester. Après une sèche de 5 min, l'ensemble a été lustré avec la brosse jointe à l'envoi des échantillons.

Jérôme ISSARTEL
Responsable Laboratoire d'Essais
Physico-mécaniques

Seuls les essais repérés par le symbole + sont effectués sous couvert de l'accréditation.
Rapport simplifié, l'ensemble des données techniques de l'essai ainsi que les incertitudes, peut être transmis sur demande.

Ce rapport comprend 1 page(s)



Pour les équipements de protection individuelle mentionnés aux articles R.223-152 et R.223-153 du code du travail, le marquage CE d'un type d'équipement par le fabricant, et sous la responsabilité, est préalablement soumis à la procédure d'examen CE de type. Le présent rapport, qui contient des résultats d'essais effectués suivant les normes européennes harmonisées applicables au type d'EPI, ne doit en aucun cas être utilisé en lieu et place d'une certification CE qui doit être délivrée par le CTC.

Parc Scientifique Tony Garnier - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France
Tél: +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax: +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail: ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctcgroupe.com
www.ctc.fr

OBSERVATIONS :

Les perméabilités enregistrés dans les trois conditions sont satisfaisantes. Les différences obtenues dans les trois cas de figure sont extrêmement faible et ne peuvent être considérées comme significatives.

Jérôme ISSARTEL
Responsable Laboratoire d'Essais
Physico-mécaniques

