



Caractéristiques moyennes

QUALITE :	TROPHEE		
Composition fibreuse			ECF
Milieu	neutre		
Grammage	80	g/m2	NF EN ISO 536-aout 96 NFQ 03 019
Epaisseur	106	microns	NF en iso 535-déc.93 NFQ 03 016
Main	1,33	cm3/g	NF EN ISO 534-déc.93 NFQ 03 016
Blancheur	XX	CIE	NFQ ISO 11475 - oct 99 NFQ 09 099
	XX	ISO	NFQ 03 039-sept.83
Satinage Bekk	24	secondes	NF ISO 5627-déce.95 NFQ 03 012
Humidité absolue	4,50	%H2O	NF EN ISO 287-nov 94 NFQ 03 003
Humidité relative	30	dans l'air	sabre
Opacité	XX	%	NFQ ISO 2071 - déc.98 NFQ 03 040
Permanence	Iso 9706		NF EN ISO 9706

sept-07