



Caractéristiques moyennes

QUALITE :	DCP		
Composition fibreuse	ECF	unité	
Milieu	neutre		
Grammage	120	g/m ²	NF EN ISO 536-aout 96 NFQ 03 019
Epaisseur	125	microns	NF en iso 535-déc.93 NFQ 03 016
Main	1,04	cm ³ /g	NF EN ISO 534-déc.93 NFQ 03 016
Blancheur	168	CIE	NF ISO 11475-oct.99 NFQ 03 099
		ISO	NFQ 03 039-sept 83
Satinage Bekk	150	secondes	NF ISO 5627-déce.95 NFQ 03 012
Humidité absolue	4,50	%H ₂ O	NF EN ISO 287-nov 94 NFQ 03 003