

80g/m²

Tolerance

Paramètres optiques

Blancheur CIE	ISO 11475	169		+/-3
Opacité %	ISO 2471	95		-2

Paramètres physiques

grammage g/m ²	ISO 536	80		+1.5 / -3 (75) +/- 4 (80,90,100,120)
Epaisseur µm	ISO 534	108		+3 / -2 (75) +/-3 (80,90) +/-2 (100,120)
Rigidité MD/CD mN	ISO 2493	120/40		Minimum
Tensile MD kN/m	ISO 1924/2	5.5		Minimum
Formation #	ME-PAP-010	30		Minimum
Perméabilité à l'air ml/min	ISO 5636/3	1700		Maximum
Rugosité Bendsen ml/min	ISO 8791/2	120		+/-40 (75) +/-30 (80,90,100,120)
Humidité %	ISO 287	3,9		+0,6 / -0,4 (75, 80, 90) +/-0,5 (100,120)

Informations complémentaires

Garantie archivage de plus de 200 ans ISO 9706:1994

Sans chlore élémentaire (ECF)