

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE			
QUALITE	1833/1834 DCP		
Composition fibreuse	100%ECF	unit	
Milieu	neutral		
Grammage	90	g/m ²	NFQ 03 019
Epaisseur	97	microns	NFQ 03 016
Main	1,06	cm ³ /g	NFQ 03 016
Blancheur	168	CIE	NFQ 03 099
	116	ISO	NFQ 03 039
Satinage Bekk	150	secondes	NFQ 03 012
Humidité absolue	4,5	%H ₂ O	NFQ 03 003
Humidité relative	30	% H ₂ O dans l'air	sabre
Opacité fond papier	93	%	NFQ 03 040

Ce papier est un papier permanent selon la norme ISO 9706

Les valeurs données ci-dessus sont des moyennes et ne constituent pas une spécificité

