

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	2658/2		
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	neutre		
Grammage	60	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	87	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,45	cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	170	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	116	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bendtsen	225	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
Humidité absolue	4,80	%H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	35	dans l'air	sabre
Opacité fond papier	88	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Epair Kajaani	97		
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706