

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	DCP couché		
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	neutre		
Grammage	200	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	170	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	0,85	cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	117	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	95	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bekk	500	secondes	NF ISO 5627 NFQ 03 012
Humidité absolue	4,50	%H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	30	dans l'air	sabre
Opacité fond papier	99	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706