

<b>Caractéristiques moyennes</b>			
<b>QUALITE :</b>	<b>CLAIRALFA</b>		
<b>Certificat Forestier</b>			
<b>Composition fibreuse</b>	<b>ECF</b>		
<b>Milieu</b>	<b>neutre</b>		
<b>Grammage</b>	<b>80</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>NF EN ISO 536</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>109</b>	<b>microns</b>	<b>NF EN ISO 534</b>
<b>Main</b>	<b>1,36</b>	<b>cm<sup>3</sup>/g</b>	<b>NF EN ISO 534</b>
<b>Blancheur</b>	<b>170</b>	<b>CIE</b>	<b>NF ISO 11475</b>
	<b>116</b>	<b>ISO</b>	<b>NF ISO 2470-2</b>
<b>Satinage Bendtsen</b>	<b>120</b>	<b>ml/min</b>	<b>NF ISO 8791-2</b>
<b>Humidité absolue</b>	<b>4,50</b>	<b>%H<sub>2</sub>O</b>	<b>NF EN ISO 20287</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>30</b>	<b>dans l'air</b>	<b>sabre</b>
<b>Opacité fond papier</b>	<b>94</b>	<b>%</b>	<b>NF ISO 2471</b>
<b>Epair Kajaani</b>	<b>87</b>		
<b>Permanence</b>	<b>ISO 9706</b>		<b>NF EN ISO 9706</b>