

FICHE TECHNIQUE avec insert anti-perforation

Ref : 50201 S3 LINER FLEX

N° Attestation CE :

Code Extension :

Date Révision : 20/04/2009

<u>LA SEMELLE</u>			<u>LA TIGE</u>		
	MTS	Norme		MTS	Norme
Résistance au choc			<i>Couleur</i> JEAN	<i>Force</i> 1.8/2.0	1.5
Hauteur libre en mm au moment du choc	15.00	>=14	Type de matériau	vachette nubuck PPG 1.6-1.8 mm	B253C coloris
Résistance à l'écrasement			Résistance au déchirement	Oui	>120
Hauteur libre en mm sous 15000 N de contrainte	20.00	>=14	Perméabilité à la vapeur d'eau (mg/(cm2.h))	7.00	>0.8
Surface munie de crampons Conforme	Oui	Oui	Coefficient de vapeur d'eau (mg/cm2)	66.00	>15
Epaisseur de la semelle exprimée en mm	7.00	>4	Détermination du pH	3.50	>3.2
Hauteur des crampons exprimée en mm	2.50	>2	Temps de traversée de l'eau en minutes	240	60
Résistance au déchirement exprimée en kN/m	22.00	>8	Quantité d'eau absorbée en % après 1h	0.01	<30
Résistance à l'abrasion : Densité	1.00	>0.9	Indice de différence	0.00	<0.7
Résistance à l'abrasion : perte de volume (mm3)	76.00	<150	<u>LA DOUBLURE DE L'AVANT PIED</u>		
Hydrolyse (accroissement de l'entaille en mm après 150.000 flexions)	0.00	<6	Type de matériau	On steam estampado	
Résistance aux hydrocarbures (accroissement de volume exprimée en %)	0.00	<12	Epaisseur	1	0.8
Force nécessaire pour perforer le semelage (N)	1200	>=1100	Abrasion : épreuve à sec	>51200	25600
Construction du semelage conforme	Oui	Oui	Abrasion : épreuve en humide	>25600	12800
Dimensions de l'insert anti-perforation conforme	Oui	Oui	Perméabilité à la vapeur d'eau (mg/(cm2.h))	72.5	>2
Antistatisme : résistance en atm.sèche (mégaohms)	400	0.1<V<1000	Coefficient de vapeur d'eau (mg/cm2)	581	>20
Antistatisme : résistance en atm.humide (mégaohms)	370	0.1<V<1000	<u>LA PREMIERE DE MONTAGE</u>		
Absorption énergie talon	30	>20	insert Anti-perforation composite	2.8	2
Résistance de l'adhérence tige/semelle (N/mm)	4.90	>4	Absorption d'eau en %	80	>35
			Désorption d'eau en %	96	>40
			Nb de cycle pour obtenir un déchirement en surface	>400	400
Coefficient glisse EN ISO 20345:A1 SRA Ceramique	0.41	>=0.32	<u>LES FILS A COUDRE</u> 100 % Polyamide		
Coefficient glisse EN ISO 20345:A1 SRB Acier	0.21	>=0.18	<u>LES LACETS</u> 100 % Polyester - Embout en Acetate de Cellulose		

Spécificité semelle :

ANNIC S.A.S. 82250 LAGUEPIE Tél. : +33 (5) 63 30 21 01 - Fax : +33 (5) 63 31 40 18

Web : <http://www.mts-morethansafety.com> E-mail : contact@morethansafety.com

S.A.S. au capital de 573.840 € - R.C. B778 115 436 - Siret 778 115 436 00017 - APE : 193 Z - TVA CEE : FR 95 778 115 436