



# Clairalfa

|                                  | CARATTERISTICHE MEDIE   |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |                 |
|----------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|
| <b>Grammatura</b>                | 80                      | 90   | 100  | 110  | 120   | 160  | 200  | 250  | 300  | 350  | gr             | NF EN ISO 536   |
| <b>Spessore</b>                  | 108                     | 122  | 135  | 147  | 158   | 208  | 260  | 312  | 345  | 417  | microns        | NF IN ISO 534   |
| <b>Mano</b>                      | 1,36                    | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,32  | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,19 | cm3/g          | NF EN ISO 534   |
| <b>Bianchezza</b>                | 171                     | 171  | 171  | 171  | 171   | 171  | 171  | 171  | 171  | 171  | CIE            | NF ISO 11475    |
|                                  | 112                     | 112  | 112  | 112  | 112   | 112  | 112  | 112  | 112  | 112  | ISO            | ISO 2470-2      |
| <b>Satinatura Bendtsen</b>       | 120                     | 120  | 150  | 160  | 160   | 160  | 160  | 160  | 120  | 120  | ml/min         | ISO 8791-2      |
| <b>Umidità assoluta</b>          | 4,60                    | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,50  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | %H2O           | NF EN ISO 20287 |
| <b>Umidità relativa</b>          | 32                      | 32   | 38   | 38   | 44    | 44   | 44   | 44   | 48   | 48   | % nell' aria   | sciabola        |
| <b>Opacità</b>                   | 94                      | 95   | 97   | 97   | 97,50 | > 98 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | %              | NF ISO 2471     |
| <b>Kajaani trasparenza</b>       | 95                      | 95   | 90   | 90   | 90    | 90   | 90   | 90   | -    | -    | induce su 120  |                 |
| <b>Permanenza</b>                | ISO 9706                |      |      |      |       |      |      |      |      |      | NF IN ISO 9706 |                 |
| <b>Certificazioni, carta</b>     | FSC , Ecolabel ColorLok |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |                 |
| <b>Certificazioni , fabbrica</b> | ISO 9001, ISO 14001     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |                 |

Valori non contrattuali  
Data di revisione: 15/06/2020