



DCP COATED	CARATTERISTICHE MEDIE					
Grammatura	135	170	200	250	gr	NF EN ISO 536
Spessore	95	124	148	185	µm	NF EN ISO 534
Mano	0,70	0,73	0,74	0,74	cm3/g	NF EN ISO 534
Bianchezza	130	130	130	130	CIE	NF ISO 11475
	98	98	98	98	ISO	ISO 2470-2
Satinatura Bekk	1700	1200	900	800	s	NF ISO 5627
Umidità relativa	50	50	50	50	% nell'aria	sciabola
Opacità	95	97	98	98,5	%	NF ISO 2471
Permanenza	ISO 9706					
Certificazioni, carta	FSC, Ecolabel					
Certificazioni, fabbrica	ISO 9001 & ISO 14001					

Attenzione: DCP Coated non è adatto alla stampa a getto d'inchiostro.

Valori non contrattuali

Data di revisione: 03/04/2020