



Digital Colour Printing



DCP	CARATTERISTICHE MEDIE											
Grammatura	80	90	100	120	160	200	250	300	350	400	gr	NF EN ISO 536
Spessore	92	99	100	128	160	200	230	276	322	370	µm	NF IN ISO 534
Mano	1,15	1,10	1,10	1,07	1,00	1,00	0,92	0,92	0,92	0,92	cm3/g	NF EN ISO 534
Bianchezza	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	CIE	NF ISO 11475
	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	ISO	ISO 2470-2
Satinatura Bekk	150	150	150	150	150	150	140	125	110	110	s	NF ISO 5627
Umidità assoluta	4,50	4,50	4,50	4,50	4,80	4,80	5,20	5,70	5,70	5,70	%H ₂ O	NF EN ISO 20287
Umidità relativa	32	32	32	32	35	35	40	46	46	46	% nell' aria	sciabola
Opacità	93,5	95	96	97	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	%	NF ISO 2471
Kajaani trasparenza	115	115	115	115	115	115	-	-	-	-	induce su 120	
Permanenza	ISO 9706										NF IN ISO 9706	
Certificazioni, carta	FSC , Ecolabel ColorLok											
Certificazioni , fabbrica	ISO 9001, ISO 14001											

Valori non contrattuali
Data di revisione: 17/06/2020