



MY 15 ELITE IRON

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Resistenza all'impatto (dart test)	90	g	ASTM-D 1709
Resistenza allo strappo	MD 125 TD 370	gm	ASTM-D 1922
Allungamento a rottura	MD 360	%	ASTM-D 882B
Resistenza alla trazione	MD 52 TD 500	Mpa	ASTM-D 882B
HAZE	1	%	ASTM-D 1003
Brillantezza (45-gradi)	90	%	ASTM-D2457
Prestiro Massimo	120	%	Produzione
Prestiro garantito	100	%	Produzione
Spessore	15	μ	

Tolleranze: Lunghezza \pm 2.0 mm - Larghezza \pm 2.0 mm - Spessore \pm 1.5 μ m

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriate dei prodotti.



Sede legale

Uffici e sede operativa

BI&ESSE SAS
www.biesse-group.it

Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P.IVA 03389780986

Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.