

## MLI MY 17 MANUALE LIGHT




**Descrizione:** Film estensibile STANDARD in LLDPE  
**Mandrino da 0,140 gr**

**Applicazioni:** utilizzo su macchine automatiche senza gruppo prestiro

**Durata di stoccaggio:** il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito sotto i 30°C.  
 Se correttamente conservato, dalla data di produzione, mantiene le sue caratteristiche per un periodo massimo di 12 mesi

CARATTERISTICHE	VALORI	UNITA' DI MISURA	METODO
Densità	0.917 ± 0.003	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	82	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura ↓ MD → TD	20 18	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882
Allungamento di rottura ↓ MD → TD	55 530	%	ASTM-D 882
Potere collante (cling)	125	Cn ± 15%	ASTM D5458
Prestiro garantito	120	%	PLT 18
Prestiro massimo	150	%	PLT 18
Spessore	17±1	μ	PLT 01

**TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.**



I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.



*Un mondo d'imbocco*



**Sede legale**

**BI&ESSE SAS**  
[www.biesse-group.it](http://www.biesse-group.it)

Via Privata Borghesio  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
C.F. e P. IVA 03389780986

Via Gavardina Nord n. 6  
25011 Ponte S. Marco  
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433  
Fax +39 030 9964890  
[infobrescia@biesse-group.it](mailto:infobrescia@biesse-group.it)

Reg. Imprese di BS n° 03389780986  
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

**Uffici e sede operativa**