

SCHEDA TECNICA MANUALE STANDARD MY 17




Descrizione: Film estensibile STANDARD in LLDPE

Applicazioni: utilizzo manuale

Durata di stoccaggio: il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito sotto i 30°C. Se correttamente conservato, dalla data di produzione, mantiene le sue caratteristiche per un periodo massimo di 12 mesi

CARATTERISTICHE	VALORI	UNITA' DI MISURA	METODO
Densità	0.92	gr/cm ³	ASTM-D 1505
Carico di rottura MD 	16-19	Mpa	ASTM D882 - 97
Carico di rottura TD 	13-16		
Allungamento a rottura MD 	250-300	%	ASTM D882 - 97
Allungamento a rottura TD 	380-570		
Resistenza alla perforazione	19-21	N	ASTM D882 - 97
Prestiro garantito	140	%	PRODUTTORE
Allungamento	150-200	%	PRODUTTORE
Colore	Trasparente	NA	PRODUTTORE

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.