



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RE20016 ATON ESD S1PS HI HRO FO
SR
Natural Confort 11 Mondopoint
FiberToe
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,100



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

La scarpa Aton è la soluzione ideale per chi cerca protezione, comfort e leggerezza. La tomaia in U-KNIT elasticizzato, lavorata con tecnologia laser, garantisce massima traspirabilità e flessibilità. Il puntale Fibertoe protegge il piede, mentre il sottopiede antiforo ultra leggero assicura la massima sicurezza contro i rischi da perforazione. La calzatura è completamente metal free. La suola in EVA e gomma nera offre aderenza e durata, ideale per affrontare superfici impegnative. Disponibile in taglie dalla 35 alla 48, è certificata S1PS HI HRO FO SR, rendendola perfetta per ambienti di lavoro dinamici.

PUNTALE Fibertoe

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"

Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)

20345:2022

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

< 10⁹ Ohm

≤ 30%

≤ 0.2 gr

≥ 0.8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25600 cicli

12800 cicli

≥ 400 cicli

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0.31

≥ 0.36

≥ 0.19

≥ 0.22

OTTENUTO

17,0

19,0

Conforme

Conforme

15.4

0.13

2.1

20.4

24.5

196.6

Nessun foro

Nessun foro

Nessun danneggiamento

139

2.8

10.6

7.9

35

0.45

0.41

0.29

0.24