

## MLI MY 23 MANUALE LIGHT

### DESCRIZIONE

Film estensibile light in LLDPE standard per utilizzo manuale.  
Bobina da 2 kg con mandrino 140 gr.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

### DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,916 – 0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	82	g	ASTM-D 1709
↓ MD	20		
Carico di rottura		N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B
→ TD	13		
↓ MD	282		
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882B
→ TD	363		
Potere collante (cling)	130	g	Produttore
Prestiro Garantito	133	%	Produttore
Prestiro Massimo	147	%	Produttore
Spessore	23	μ	

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.