

Prestirato my 9

Caratteristiche: Film rigido, a bassa capacita estensibile e alto contenimento del carico.
 Characteristics: Rigid film with low stretching capacity and high load control.

Proprieta fisico meccaniche (*) <i>Phisical and mechanical properties</i>	Norma Standard	U.M unit	MD↓	TD→	Tolleranza Tolerance
Sforzo di snervamento <i>Yield tensile stress</i>	ASTM D882-01	N/mm ²	29,15	5,8	± 10%
Sforzo a rottura <i>Break tensile stress</i>	ASTM D882-01	N/mm ²	37,10	14,5	± 10%
Allungamento alla rottura <i>Ultimate tensile strenght</i>	ASTM D889-01	%	95	503	± 10%
Modulo elastico <i>Elasticcoefficient</i>	ASTM D882-01	N/mm ²	166	137	± 10%
Resistenza alla lacerazione <i>Tearresistance</i>	ASTM D1922-00a	mN	313	4282	± 10%
Resistenza all'impatto <i>Impactresistance</i>	ASTM D1709-01	g	8		± 10%
Adesivita <i>Cling</i>	ASTM D5458-95	g	129		± 10%
Prestiro garantito <i>Guaranteedprestretch</i>		%	28		
Prestiro MAX. <i>MAX. prestretch</i>		%	39		

(*) Tutti i dati dichiarati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova

- Spessore: 9 μ
- Temperatura: 23 \pm 2%
- Umidità relativa: 50% \pm 5%

All above data are in respect of the following parameters:

- Thickness: 9 μ
- Temperature: 23 \pm 2%
- Relative humidity: 50% \pm 5%



Un mondo d'imballo



BIESSE SAS
www.biesse-group.it

Sede legale

Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P. IVA 03389780986

Uffici e sede operativa

Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.