



MY 23

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE standard.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche

	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,916 – 0,919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	82 MD ↓ 20	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura		N/mm ²	ASTM-D 882B
	→ TD ↓ MD	13 282	
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882B
	→ TD	363	
Potere collante (cling)	130	g	Produttore
Prestiro Garantito	133	%	Produttore
Prestiro Massimo	147	%	Produttore
Spessore	23	μ	

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.



Sede legale

Uffici e sede operativa

BI&ESSE S.p.A.
www.biesse-group.it

Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P. IVA 03389780986

Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.