



**A13 MY 23  
colorato**  
**AUTOMATICO STANDARD**

**DESCRIZIONE**

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro.

**TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.**

**DATI**

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Carico di rottura	MD $\geq 27$	N/mm	ASTM-D 882
	TD $\geq 17$		
Allungamento a rottura	MD $\geq 340$	%	ASTM-D 882B
	TD $\geq 740$		
Resistenza alla lacerazione	MD $\geq 1000$		ISO6383-2
	TD $\geq 5000$		
Appiccicosità	N $\geq 27$	%	ASTM-D5458-95
Prestiro garantito	130	%	Produzione
Prestiro Massimo	150	%	Produzione
Spessore	23	$\mu$	

Tolleranze: Lunghezza  $\pm 2.0$  mm - Larghezza  $\pm 2.0$  mm - Spessore  $\pm 1.5 \mu\text{m}$

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.



Sede legale

Uffici e sede operativa

BI&ESSE S.p.A.  
[www.biesse-group.it](http://www.biesse-group.it)

Via Privata Borghesio  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
C.F. e P. IVA 03389780986

Via Gavardina Nord n. 6  
25011 Ponte S. Marco  
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433  
Fax +39 030 9964890  
[infobrescia@biesse-group.it](mailto:infobrescia@biesse-group.it)

Reg. Imprese di BS n° 03389780986  
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.