

THE ROAR



SCHEDA TECNICA Art CARAVAN S1P SRC

Cod. SN 10056

COMPONENTI

TOMAIO
RIPORTI TOMAIO
FODERA ANTERIORE
FODERA POSTERIORE
BORDO
SOFFIETTO
ALLACCIATURA PORTAOCCHIELLI
SOTTOPIEDE + SOLETTA ANTIFORO:
PUNTALE
SOTTOPUNTALE
COPRISOTTOPIEDE
SUOLA INTERMEDIA
SUOLA USURA

DESCRIZIONE

Jeans blue +tela microrforata sp. 2-2.2 mm
Sperone, portaocchielli, puntina in pelle scam
Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm
Imola a tunnel d'aria traspirante
Jeans + tela + imbottito MTP 10 mm.
Albany + Lycra + imola imbottito MTP 10 mm.
Occhielli in metallo zincato
Save & flex Protection Zero Non metallica
AIR-TOE alluminio "
in gomma anti piega
ACTION-DRY antisudore, antimicotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Poliuretano compatto antistatico,
antiolio, antiscivolo dens.1,12

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevanza del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente, azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)
Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC
Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Soletta antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

REV 23/03/2015

CALZATA 11

TAGLIE 35-48

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE "AIR-TOE ALLUMINIO"

Resistenza all'urto mm
Resistenza alla compressione mm
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA
Resistenza alla perforazione N
Resistenza elettrica della calzatura
- in ambiente umido MQ
- in ambiente secco MQ
(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10⁹)

TOMAIO

Impermeabilità dinamica del tomaio:
Assorbimento Acqua dopo 60 '
Acqua trasmessa dopo 60 '
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera
Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)
Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)
Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)
Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J
Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011
con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC

CALZATURA TIPO "B"

PESO TG.42 : 510 grammi

NORMA EN ISO

20345:2011

VALORE

OTTENUTO

≥ 14 16
≥ 14 18
≥ 1100 1300
≥ 0,1 MΩ 86 MΩ
≤ 1000 MΩ 290 MΩ
≥ 60 -
≤ 30 % -
≤ 0,2 gr 0
≥ 0,8 4,8
≥ 15 47,9
≥ 2 4,2
≥ 20 29,6
25600 cicli No Foro
12800 cicli No Foro
≥ 400 No Foro
≤ 150 90
≤ 4 2
≥ 4 5,5
≤ 12 1,1
≥ 20 30,5
≥ 0,18 0,18